



Bona SuperSport Line Paint

PEINTURE MONOCOMPOSANTE EN PHASE AQUEUSE

Des couleurs vives, des lignes nettes



Peinture spéciale pour le marquage des lignes sur les sols sportifs intérieurs. Peinture en phase aqueuse et prête à l'emploi.

Grâce à ses excellentes propriétés d'adhésion, elle peut être appliquée sur une large gamme de surfaces de sols sportifs, y compris les sols en bois et les sols résilients. Bona SuperSport Line Paint est un élément essentiel du système Bona SuperSport et offre un traitement complet pour les sols sportifs. Assurez-vous de la précision et de la qualité avec Bona SuperSport Line Paint.

- Très bonne couverture
- Excellente fluidité
- Gain de temps
- A faible odeur



Bona SuperSport Line Paint

PEINTURE MONOCOMPOSANTE EN PHASE AQUEUSE

Des couleurs vives, des lignes nettes

DONNÉES TECHNIQUES

Produit:	Peinture polyuréthane monocomposante en phase aqueuse
Couleur:	Noir, Bleu Foncé, Bleu Clair, Vert Foncé, Vert Clair, Rouge, Orange, Violet, Jaune, Blanc.
Brillance:	Mat (20-30% à 60°)
Mélange:	Si nécessaire, diluer avec jusqu'à 10 % de Bona Extender pour une durée d'ouverture prolongée.
Durée de vie:	Si le SuperSport HD Hardener est ajouté, utiliser dans les 3 heures*
Dilution:	Si nécessaire, diluer avec 4% de Bona Retarder pour un temps d'ouverture prolongé.
Temps de séchage:	Survitrification: 1 à 2 heures* Ponçage: 3 à 4 heures* *dans des conditions normales (20°C/humidité relative de 60%)
Outils d'application:	Brosse à poils fins ou rouleau en microfibre à poils courts.
Consommation:	6-10 m ² /litre (100-167 g/m ²) par couche = 120-200 mètres de ligne de marquage de 50 mm de large/litre
Sécurité:	Non classé
Nettoyage:	Essuyez les outils pour les débarrasser de tout résidu avant de les nettoyer avec un minimum d'eau. La matière sèche peut être enlevée avec de l'acétone. Jetez tous les déchets dans une installation d'élimination agréée, ne les versez pas dans les canalisations ou les égouts.
Durée de conservation:	2 ans à compter de la date de fabrication dans le contenant d'origine non ouvert.
Stockage/Transport:	La température doit rester comprise entre +5°C et +30°C pendant le stockage et le transport.
Élimination:	Les contenants avec une quantité minimale de matière sèche peuvent être recyclés. Tous les déchets doivent être éliminés dans une installation agréée — ne pas les verser dans les canalisations ou les égouts. Respectez toutes les réglementations locales en matière de déchets.
Conditionnement:	1 litre

Vous trouverez des informations supplémentaires dans la fiche de données de sécurité correspondante.



Bona SuperSport Line Paint

PEINTURE MONOCOMPOSANTE EN PHASE AQUEUSE

Des couleurs vives, des lignes nettes

PRÉPARATION

Vérifiez que la surface est acclimatée à son environnement, bien poncée, sèche et exempte de poussière de ponçage, d'huile, de cire et d'autres corps gras. La surface sur laquelle les lignes seront tracées doit être préparée de manière professionnelle, conformément à la méthodologie applicable. Appliquez des bandes de masquage adaptées sur le terrain et les lignes. Appuyez fermement sur les bandes pour éviter tout débordement de peinture.

Attendez que la peinture atteigne la température ambiante et mélangez bien le produit avant utilisation. Les conditions d'application optimales se situent entre 18 et 25°C, et entre 30 et 60 % d'humidité relative. Des températures élevées et une faible humidité réduisent le temps de séchage, tandis que des températures faibles et une forte humidité l'augmentent. La température minimale d'utilisation est de 13°C.

MÉTHODOLOGIES

Bois brut:

1x Bona SuperSport Primer
1x Bona SuperSport ONE ou HD
Ponçage léger avec grain ≥ 150
1x Bona SuperSport Line Paint
1x Bona SuperSport ONE ou HD

Parquets préfinis:

Bona SuperSport Deep Clean (dégraissage)
Abrasifs Bona Diamant G240 (abrasion)
1x Bona SuperSport Line Paint avec 10% de Bona SuperSport HD Hardener
1-2x Bona SuperSport HD

PVC, caoutchouc et similaires:

Non traité ou couche de finition entièrement éliminée
1x Bona SuperSport Line Paint
2x Bona SuperSport Pure HD

Linoléum:

Non traité ou couche de finition entièrement éliminée
1x Bona LinoPrime
Scrad Pad Bona (abrasion)
1x Bona SuperSport Line Paint

2x Bona SuperSport Pure HD

PVC, caoutchouc, linoléum et similaires:

Vernis préfini appliqué en usine
Bona SuperSport Deep Clean (dégraissage)
Abrasifs Bona Diamant G240 (abrasion)
1x Bona SuperSport Line Paint avec 10% de Bona SuperSport HD Hardener
1-2x Bona SuperSport Pure HD

Remarque:

- Les plastifiants issus de colles à base de caoutchouc présents sur certains types de bandes de masquage peuvent rendre les vernis en polyuréthane plus friables et les endommager. Les bandes utilisées doivent avoir un faible pouvoir adhésif et rester en place le moins longtemps possible. Pour un résultat optimal, retirez les bandes lorsque la peinture est encore humide.
- La couche suivante (peinture ou vernis) doit être appliquée dans les 48 heures. Passé ce délai, un ponçage est nécessaire avant l'application de couches supplémentaires. Le ponçage peut être effectué à l'aide d'un Scrad Pad Bona ou d'un autre abrasif fin similaire.



Bona SuperSport Line Paint

PEINTURE MONOCOMPOSANTE EN PHASE AQUEUSE

Des couleurs vives, des lignes nettes

APPLICATION

1. Selon l'application (voir la méthodologie ci-dessus), le cas échéant, ajoutez 10% de Bona SuperSport HD Hardener à la peinture et mélangez soigneusement jusqu'à obtention d'une peinture homogène. Sinon, passez directement à l'étape 2. Utilisez la peinture dans les 3 heures suivant l'ajout du durcisseur.
2. Appliquez la peinture à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau à poils fins. Évitez les accumulations de peinture et les applications humide sur humide sans interruption. Notez qu'une application insuffisante peut présenter des problèmes d'opacité.
3. Retirez les bandes de masquage immédiatement ou après que la peinture a complètement séché. Évitez de retirer les bandes lorsque la peinture n'est qu'à moitié sèche. Si vous utilisez de la peinture avec un durcisseur, il est conseillé de toujours retirer les bandes lorsque la peinture est encore humide.
4. Laissez sécher la peinture. Si nécessaire, notamment pour le blanc et les couleurs claires, appliquez une deuxième couche de peinture.
5. Protégez les zones peintes avec 1 à 2 couches de finition Bona SuperSport (voir la méthodologie). Si la peinture a séché plus de 48 heures, poncez-la légèrement à l'aide d'un Scrad Pad Bona (ne pas utiliser de Scrad Wing) avant d'appliquer une nouvelle couche.

APPLICATION DE TRACÉS NON PROTÉGÉS

La peinture Bona SuperSport Line affiche une très bonne adhérence sur de nombreuses surfaces, mais vous devez toujours vérifier que l'adhérence est suffisante en conditions réelles avant l'application de la peinture. Ajoutez 10% de Bona SuperSport HD Hardener à la peinture et testez le niveau d'adhérence avant d'appliquer les marquages sur

toute la zone.

Processus

1. À l'aide d'une solution à 10 % de Bona SuperSport Deep Clean, dégraissez la zone pour éliminer les potentiels corps gras.
2. Rincez à l'eau claire et laissez sécher la surface.
3. Ajoutez 10 % de Bona SuperSport HD Hardener à la peinture en mélangeant soigneusement. Notez que la peinture doit être utilisée dans les 3 heures suivant l'ajout du durcisseur.
4. Appliquez la peinture à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau à poils fins. Évitez les accumulations de peinture et les applications humide sur humide sans interruption. Notez qu'une application insuffisante peut présenter des problèmes d'opacité.
5. Retirez les bandes de masquage lorsque la peinture est encore humide.
6. Laissez sécher. Si nécessaire, appliquez une nouvelle couche de peinture.

Le temps de durcissement est d'environ 3 jours (90% de durcissement en 24 heures, 100% après 72 heures).

N'appliquez aucun vernis tant que la peinture n'a pas entièrement durci. Vous pouvez remettre le sol en service après 24 heures, mais il restera sensible aux rayures tant qu'il n'aura pas complètement durci. N'effectuez aucun nettoyage humide au cours de la première semaine, procédez uniquement à un dépoussiérage à sec. Privilégiez ensuite un nettoyage régulier à l'aide de Bona SuperSport Cleaner et de Bona SuperSport Deep Clean. Si vous utilisez une machine de nettoyage, utilisez des pads à récuser blancs ou rouges.



Bona SuperSport Line Paint

PEINTURE MONOCOMPOSANTE EN PHASE AQUEUSE

Des couleurs vives, des lignes nettes

Les informations contenues dans ce document et les conseils et recommandations que nous proposons pour aider l'utilisateur sont basés sur notre expérience et sur des tests approfondis, mais n'ont pas vocation à être exhaustifs. En raison des nombreuses utilisations et conditions d'application possibles de nos produits, nous encourageons l'utilisateur à effectuer des essais ou à demander un avis technique à Bona avant utilisation. La garantie Bona se limite à ses produits. Respectez les recommandations du fabricant de supports et les normes applicables.

België: Bona NV, Ikaroslaan 61, 1930 Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

France: Le Parc Wiesel, 13 rue du Wiesel, 67118 Geispolsheim, T: 03 88 49 18 60, infofrance@bona.com