



Bona SuperSport Line Paint

EENCOMPONENT, WATERGEDRAGEN VERF

Levendige kleuren, scherpe lijnen



Speciale verf voor lijnmarkeringen op binnen-sportvloeren. Watergedragen en handig kant-en-klaar, rechtstreeks uit de emmer.

Dankzij de uitstekende hechtingseigenschappen kan het op een breed scala aan sportvloeroppervlakken worden aangebracht, waaronder houten en elastische vloeren. Bona SuperSport Line Paint is een essentieel onderdeel van het Bona SuperSport Systeem en biedt een complete behandeling voor sportvloeren. Zorg voor precisie & kwaliteit met de Bona SuperSport Line Paint.

- Extreem goede dekking
- Vloeit uitstekend uit
- Tijdbesparend
- Watergedragen en laag geurgehalte



Bona SuperSport Line Paint

EENCOMPONENT, WATERGEDRAGEN VERF

Levendige kleuren, scherpe lijnen

TECHNISCHE GEGEVENS

Productbasis:	1-component watergedragen polyurethaan verf
Kleuren:	Black, Dark Blue, Light Blue, Dark Green, Light Green, Red, Orange, Violet, Yellow, White.
Glans (bij 60°):	Mat (20-30% bij 60°)
Potlife:	Als Bona SuperSport HD Harder is toegevoegd – binnen 3 uur gebruiken*
Verdunning:	Indien nodig, verdunnen met maximaal 10% Bona Extender voor een langere open tijd.
Droogtijd, tot:	Klaar voor overlakken: 1-2 uur* Klaar voor schuren: 3-4 uur* *onder normale condities, 20°C/60% r.v.
Gereedschap:	Fijne kwast en/of een smalle, fijne roller
Verbruik:	6-10 m ² /liter (100-167g/m ²) per laag = 120 – 200 meter, 50 mm brede lijn/liter
Veiligheid:	Niet geclassificeerd
Schoonmaken:	Veeg het gereedschap vóór het reinigen schoon van restmateriaal met zo min mogelijk water. Opgedroogd materiaal kan worden verwijderd met aceton. Lever al het afval in bij de milieustraat - niet weggooien in de gootsteen of in het riool.
Houdbaarheid:	2 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking.
Opslag/Transport:	De temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +30°C.
Afval:	Verpakkingen met een minimale hoeveelheid gedroogd materiaal kunnen worden gerecycled. Al het afval moet worden afgevoerd naar de milieustraat - niet in de riolering lozen. Volg alle lokale afvalvoorschriften.
Verpakking:	1 liter

Aanvullende, gedetailleerde informatie is vermeld in het relevante veiligheidsblad.

VOORBEREIDING

Zorg ervoor dat de vloer goed geacclimatiseerd is, goed geschuurd, droog en vrij van schuurstof, olie, oude waslagen en andere verontreinigingen. Behandel het oppervlak volgens het behandelingschema voor of houten vloeren of elastische vloeren. Banen en lijnen markeren met geschikte belijningstape – goed aandrukken om het uitbloeden onder de tape te voorkomen.

Laat de verf op kamertemperatuur komen en schud de verpakking grondig vóór gebruik. De optimale condities zijn tussen 18-25°C en een relatieve luchtvochtigheid van 30-60%. Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid bekorten de droogtijd, lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. **De minimale ruimte temperatuur is 13°C.**



Bona SuperSport Line Paint

EENCOMPONENT, WATERGEDRAGEN VERF

Levendige kleuren, scherpe lijnen

BEHANDELSHEMA

Onbehandeld hout:

1x Bona SuperSport Primer
1x Bona SuperSport ONE of HD
Tussenschuren korrel ≥ 150
1x Bona SuperSport Line Paint
1x Bona SuperSport ONE of HD

Voorgelakt hout:

Bona SuperSport Deep Clean (ontvetten)
Bona Diamond Abrasives K240 (schuren)
1x Bona SuperSport Line Paint met 10% toevoeging Bona SuperSport HD Harder
1-2x Bona SuperSport HD

PVC, rubber en vergelijkbaar:

Onbehandeld of compleet verwijderde top-coating
1x Bona SuperSport Line Paint
2x Bona SuperSport Pure HD

Linoleum:

Onbehandeld of compleet verwijderde top-coating
1x Bona LinoPrime
Bona SuperSport – Scrad Pad schuren

1x Bona SuperSport Line Paint
2x Bona SuperSport Pure HD

PVC, rubber, linoleum en vergelijkbaar:

Fabrieksmatig voorbehandelde coating
Bona SuperSport Deep Clean (ontvetten)
Bona Diamond Abrasives G240 (schuren)
1x Bona SuperSport Line Paint met 10% toevoeging Bona SuperSport HD Harder
1-2x Bona SuperSport Pure HD

Belangrijk:

- Weekmakers van lijmen op rubber-basis op sommige soorten belijningstape kunnen polyurethaanlakken zacht maken en beschadigen. Gebruikte tapes moeten een “lage kleefkracht” hebben en moeten zo kort mogelijk op hun plaats zitten.
- De daarop volgende verf- of laklaag dient binnen 48 uur te worden aangebracht. Na deze tijd is schuren noodzakelijk voordat een aanvullende laklaag/coating wordt aangebracht. Schuren kan met een Bona Scrad Pad of met een ander soortgelijk fijn schuurmateriaal.



Bona SuperSport Line Paint

EENCOMPONENT, WATERGEDRAGEN VERF

Levendige kleuren, scherpe lijnen

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Afhankelijk van de applicatie (zie het Behandelschema hierboven) en indien van toepassing, voeg 10% Bona SuperSport HD Harder toe aan de verf en voorzichtig roeren totdat de verf homogeen is. Na het toevoegen van de harder, moet de verf binnen 3 uur worden gebruikt. Indien niet van toepassing, ga direct door naar stap 2.
2. Breng de verf op met een kwast en/of een fijne roller. Vermijd ophopingen van verf en overlappingsen bij het nat-in-nat werken zonder onderbreking. N.B. Het te dun aanbrengen van de verf heeft een slechte dekking tot gevolg.
3. Verwijder de belijningstape direct of nadat de verf volledig is gedroogd – dus de tape niet verwijderen als de verf halfdroog is! Bij gebruik van de verf inclusief de Harder is het raadzaam de tape altijd te verwijderen terwijl de verf nog nat is.
4. Laat de verf drogen. Indien nodig, eventueel bij witte en lichte kleuren, een tweede verflaag aanbrengen.
5. Bescherm daarna de geverfde delen met 1-2 lagen Bona SuperSport lak (zie het Behandelschema). Mocht de droogtijd van de verf meer dan 48 uur bedragen, dan de verflaag licht opschuren met een Bona Scrad Pad (geen Wing) vóór de laatste laklaag.

TOEPASSING VAN ONBESCHERMDE LIJNMARKERING

Bona SuperSport Line Paint heeft een zeer goede hechting op veel ondergronden, maar de hechting moet vóór gebruik altijd ter plaatse worden getest en worden vastgesteld dat deze voldoet! Voeg 10% Bona SuperSport HD Harder toe aan de verf en test of dat de hechting bevredigend is voordat u het hele oppervlak belijnt.

De verstrekte informatie is naar eer en geweten samengesteld, maar claimt niet volledig te zijn. De gebruiker is verantwoordelijk voor: de juiste inzet van dit product, op een geschikte houtsoort en op een locatie geschikt voor dit product. Bona kan alleen garantie geven op het geleverde product. Op een professionele en succesvolle applicatie hebben wij geen invloed. Doe in geval van twijfel altijd vooraf een test. Van de gebruiker wordt verlangd dat hij/zij de informatie op de verpakking en veiligheidsbladen leest en begrijpt alvorens het product te verwerken.

Proces

1. Ontvet het gedeelte met een 10% oplossing van of Bona SuperSport Deep Clean om mogelijke vervuiling te verwijderen.
2. Neutraliseer met schoon water en laat het oppervlak drogen.
3. Voeg 10% Bona SuperSport HD Harder toe aan de verf en voorzichtig roeren. Houd er rekening mee dat na het toevoegen van de harder, de verf binnen 3 uur moeten worden gebruikt.
4. De verf aanbrengen met fijne kwast of roller. Vermijd ophopingen van verf en overlappingsen bij het nat-in-nat werken zonder onderbreking. Het te dun aanbrengen van de verf heeft een slechte dekking tot gevolg.
5. Verwijder de belijningstape direct of in ieder geval terwijl de verf nog nat is.
6. Laten drogen. Breng indien nodig een tweede verflaag aan.

Het uithardingsproces duurt ongeveer 3 dagen (90% uitgehard in 24 uur, 100% in 72 uur). Bedek het oppervlak pas als de vloer volledig is uitgehard. De vloer kan na 24 uur worden bespeeld, maar blijft gevoelig voor slijtage of beschadiging totdat deze volledig is uitgehard. Gedurende de eerste week mag de vloer niet nat worden gereinigd, alleen droog. Hierna: gebruik voor het regelmatig reinigen Bona SuperSport Cleaner en voor het periodiek reinigen Bona SuperSport Deep Clean. Gebruik voor machinale reiniging de witte of rode pads.



Bona SuperSport Line Paint

EENCOMPONENT, WATERGEDRAGEN VERF

Levendige kleuren, scherpe lijnen

België: Bona NV, Ikaroslaan 61, 1930 Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com