Bona SuperSport ONE

FINI À L'EAU POUR PLANCHERS DE SPORT EN BOIS

Spécialement formulé pour un usage professionnel sur les parquets sportifs



Le meilleur fini sportif à un composant pour la durabilité et l'apparence.

Bona SuperSport ONE® est l'un des meilleurs produits de finition monocomposant pour le sport en termes de durabilité et d'apparence. Il s'agit d'un produit de finition à l'eau de qualité supérieure, spécialement conçu pour les parquets de sport professionnels en érable.

- Bonne résistance à l’usure et aux marques de frottement
- Fini monocomposant
- Approuvé par la MFMA

Bona SuperSport ONE

FINI À L'EAU POUR PLANCHERS DE SPORT EN BOIS

Spécialement formulé pour un usage professionnel sur les parquets sportifs

DONNÉES TECHNIQUES

Ingrédients:	Eau, résine polymère, éther glycol à base de propylène, agents de nivellement et antimousse.
pH:	8.0
Contenu Solides:	32,5%
Densité:	8,66 lb/gallon (1,04 g/cm³)
Contenu de COV :	<200 g/L
Brillance:	88+
Dilution:	Ne pas diluer
Odeur:	Non-délinquant
Couleur:	Laiteux à l'état humide. Transparent et incolore à l'état sec.
Conditionnement:	Seau de 5 gallons, en plastique
Durée de conservation:	Durée de conservation : 1 an dans son emballage non ouvert
Stockage/Transport:	Bona SuperSport ONE doit être conservé dans un environnement à température contrôlée. NE PAS CONGELER. Ne pas conserver à une température supérieure à 38 °C (100 °F).
Outils d'application:	Pulvérisateur de sol Bona à tête pivotante de 45,7 cm (18 po) avec manchon Bona. REMARQUE : Utiliser un applicateur propre pour le scellant et un autre applicateur propre pour la finition.
Couverture:	500 à 600 pieds carrés par gallon
Nivellement:	Excellent
Antimoussant:	Excellent
Temps de séchage:	2 à 3 heures (sur la base du taux de couverture recommandé, dans des conditions idéales)
Durcissement:	Le processus de séchage prend environ 7 jours. Ne remettez pas les tapis en place tant que le sol n'est pas complètement sec. Vous pouvez jouer sur le sol après 72 heures, mais il restera sensible aux éraflures et aux rayures jusqu'à son séchage complet. N'utilisez aucun nettoyage humide pendant la première semaine ; dépoussiérez uniquement à sec avec une lingette microfibre Bona SuperCourt. (N'utilisez pas de produits chimiques pour le dépoussiérage à sec sur les parquets.)
Nettoyage:	Les outils d'application doivent être nettoyés à l'eau et rangés dans un contenant hermétique. Recycler le contenant une fois vide.
Élimination:	Éliminez tout produit restant conformément aux réglementations locales, étatiques et fédérales.
Certificats:	Finition conforme aux normes MFMA ; certification Greenguard Gold UL 2818-2022, norme de référence pour les émissions chimiques des matériaux de construction, des finitions et de l'ameublement.

Bona SuperSport ONE

FINI À L'EAU POUR PLANCHERS DE SPORT EN BOIS

Spécialement formulé pour un usage professionnel sur les parquets sportifs

AVANT UTILISATION, LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE ET LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ. POUR OBTENIR DES CONSEILS TECHNIQUES : Appelez Bona US au 800-872-5515

RÉPONSE

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin en cas d'irritation. En cas de contact avec la peau, laver soigneusement à l'eau et au savon. En cas d'inhalation, transporter la personne à l'air frais. En cas d'ingestion, boire un ou deux verres d'eau pour diluer. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin en cas de symptômes.

UTILISATION RECOMMANDÉE

- Terrains de basketball
- Salle de sport polyvalente
- Scène
- Sols pour l'aérobic
- Danse et yoga
- Terrains de volley-ball
- Racquetball
- Squash
- Et badminton.

COMPATIBILITÉ

Bona SuperSport ONE® adhère à la plupart des teintures, peintures, scellants et finitions après une préparation adéquate et un temps de séchage suffisant. Ne pas appliquer Bona SuperSport ONE sur du bois brut ou un parquet dont la température de surface est inférieure à 10 °C (50 °F). Le résultat des teintures, scellants, peintures et finitions peut varier considérablement selon l'essence de bois, en particulier pour les essences huileuses et résineuses. TOUJOURS PRÉPARER UN ÉCHANTILLON OU UNE ZONE DE TEST POUR VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ, L'ASPECT ET LE RÉSULTAT SOUHAITÉ.

SYSTÈME DE PRODUITS BONA

LE SYSTÈME SUPERSPORT ONE : Bona SuperSport ONE est un système à quatre couches : une ou deux couches de scellant Bona Sport, de peinture CourtLines® ou de peinture Bona SuperSport®, et deux couches de finition Bona SuperSport ONE.

Bona SuperSport ONE

FINI À L'EAU POUR PLANCHERS DE SPORT EN BOIS

Spécialement formulé pour un usage professionnel sur les parquets sportifs

PRÉPARATION

1. Poncer et préparer le sol selon les méthodes approuvées par la MFMA. 2. Effectuer la finition avec un papier abrasif de grain 100 à 120. Tamiser avec un tamis de grain 100 ou 120 ou utiliser un MultiDisc Bona et des abrasifs diamantés Bona de grain 80 ou 120. 3. Aspirer soigneusement. 4. Sécher soigneusement. 5. Appliquer un scellant Bona et une peinture Bona au besoin. (Consulter la fiche technique du produit pour plus d'informations.)

INSTRUCTIONS DE MÉLANGE

Retirez le couvercle et mélangez soigneusement à l'aide d'une perceuse et d'un batteur à palette pendant 30 secondes. Vous pouvez également secouer vigoureusement le seau pendant au moins 30 secondes. Laissez reposer 5 minutes avant utilisation.

Bona SuperSport ONE

FINI À L'EAU POUR PLANCHERS DE SPORT EN BOIS

Spécialement formulé pour un usage professionnel sur les parquets sportifs

APPLICATION

FINITION

1. Versez une ligne de finition de 10 à 15 cm de large le long du mur de départ, dans le sens du fil du bois. 2. À l'aide d'un applicateur propre et préalablement humidifié, étalez la finition vers le mur opposé en suivant le fil du bois. Maintenir l'applicateur incliné comme une lame de chasse-neige permet de conserver un bord humide. 3. À la fin de chaque ligne, tournez l'applicateur et tirez-le vers vous à travers la flaque de finition, puis étalez-la en tapotant parallèlement au bord humide. 4. Estompez les courbes. Ne poussez pas trop fort ni trop vite pour éviter les coulures et les éclaboussures. 5. Les zones oubliées peuvent être retouchées immédiatement. 6. ASSUREZ-VOUS D'UTILISER LA COUVERTURE RECOMMANDÉE DE 500 À 600 PIEDS CARRÉS PAR GALLON. NE PAS APPLIQUER UNE COUCHE TROP MINCE. Laisser sécher la première couche 2 à 3 heures. Une forte humidité et/ou une basse température prolongeront le temps de séchage (18-27 °C / 40-60 % HR recommandés). 8. Laisser sécher la couche finale au moins 24 à 48 heures avant utilisation. ABRASION ENTRE LES COUCHES POUR LES SOLS AVEC LIGNES DE JEU : Consultez les instructions du scellant pour connaître l'ordre d'application du scellant, des lignes de jeu et des couches de finition. Avant d'appliquer les lignes de jeu, poncez la surface à l'aide d'abrasifs diamantés Bona de grain 180 ou 240 montés sur 1 ou 2 tampons de conditionnement Bona. Aspirez et dépoussiérez soigneusement. REMARQUE : SI LA PEINTURE N'EST PAS APPLIQUÉE DANS LES 24 HEURES, LE SOL DOIT ÊTRE RÉAPPARI POUR GARANTIR UNE BONNE ADHÉRENCE. APPLIQUEZ LES LIGNES DE JEU À L'AIDE DE LA PEINTURE BONA COURTLINES OU DE LA PEINTURE BONA SUPERSPORT, CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DE L'ÉTIQUETTE. SI VOUS UTILISEZ UNE PEINTURE D'UN AUTRE FABRICANT, PRÉPAREZ TOUJOURS UN ÉCHANTILLON OU UNE ZONE DE TEST POUR VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ ET L'ADHÉRENCE. Poncer systématiquement la peinture Bona CourtLines correctement sèche à l'aide d'un tampon de conditionnement Bona. Si vous utilisez la peinture Bona SuperSport, aucun ponçage n'est nécessaire si la couche précédente a été appliquée dans les 48 heures. Aspirer et dépoussiérer soigneusement après le ponçage. Appliquer la couche de finition dans les 24 heures.

PABRASION ENTRE COUCHES POUR LES SOLS SANS LIGNES DE JEU

Il n'est pas nécessaire de poncer entre le scellant à base d'eau Bona et les couches de finition, sauf si plus de 48 heures se sont écoulées depuis la couche précédente. Pour un résultat optimal, poncer entre chaque couche si nécessaire. Lors de l'utilisation de scellants à base de solvants, **TOUJOURS poncer** avant les couches de finition. Après le ponçage, aspirez et dépoussiérez soigneusement avec une serpillière Bona SuperCourt® légèrement humidifiée et un tampon de dépoussiérage en microfibre Bona SuperCourt.

RECOUVREMENT

Assurez-vous que le sol est exempt de cire, de polish et de résidus huileux. Effectuez toujours un test de compatibilité. Suivez le système Bona Prep® avec les abrasifs diamantés Bona et appliquez 1 à 2 couches de Bona SuperSport ONE.

ENTRETIEN

Placez des tapis d'entrée à toutes les entrées pour réduire la saleté et les gravillons. Pour un résultat optimal, utilisez les produits du système d'entretien des sols sportifs Bona SuperCourt pour un entretien régulier.

Bona SuperSport ONE

FINI À L'EAU POUR PLANCHERS DE SPORT EN BOIS

Spécialement formulé pour un usage professionnel sur les parquets sportifs

Bona US
24 Inverness Place East, Suite 100
Englewood, Co. 80148