



Bona SuperSport ONE

VERNIS MONOCOMPOSANT EN PHASE AQUEUSE

La simplicité d'un monocomposant avec une performances de bicomposant



Vernis sportif monocomposant avec la technologie de réticulation à l'oxygène pour garantir la durabilité et préserver l'aspect du sol.

Finition en phase aqueuse pour parquets spécialement formulée pour une utilisation professionnelle sur les parquets sportifs. Apporte une finition en polyuréthane résistante dotée d'une bonne tenue. Conforme à la norme européenne relative aux surfaces sportives intérieures, pour des activités en toute sécurité.

- Grande résistance à l'usure et aux rayures
- Classé EC1 pour les faibles émissions dans l'air intérieur
- Recommandé par la FIBA pour les grandes compétitions



Bona SuperSport ONE

VERNIS MONOCOMPOSANT EN PHASE AQUEUSE

La simplicité d'un monocomposant avec une performances de bicomposant

DONNÉES TECHNIQUES

Produit:	Finition polyuréthane monocomposante en phase aqueuse
Matières solides:	Environ. 32%
Brillance:	Brillant 90 %, Mat 20% (mesuré sur verre)
Dilution:	Si nécessaire, diluer avec 4 % de Bona Extender pour un temps ouvert plus long.
Temps de séchage:	Prêt pour la survitrification: 2½-3 heures* Prêt au ponçage: 12 heures* Prêt à jouer: 5 jours* *dans des conditions climatiques normales, 20°C/60% HR
Outils d'application:	Rouleau Bona Microfleece ou rouleau en polyester (poil de 11 mm), ou applicateur en T
Consommation:	8-10 m²/litre (120-100g/m²) par couche
Sécurité:	Non classée
Nettoyage:	Essuyez les outils pour les débarrasser de tout résidu avant de les nettoyer avec un minimum d'eau. La matière sèche peut être enlevée avec de l'acétone. Jetez tous les déchets dans une installation d'élimination agréée, ne les versez pas dans les canalisations ou les égouts.
Durée de conservation:	1 an à compter de la date de production dans le bidon d'origine non ouvert.
Stockage/Transport:	La température ne doit pas descendre en dessous de +5°C ni dépasser +25°C pendant le stockage et le transport.
Élimination:	Les contenants avec une quantité minimale de matière sèche peuvent être recyclés. Tous les déchets doivent être éliminés dans une installation agréée — ne pas les verser dans les canalisations ou les égouts. Respectez toutes les réglementations locales en matière de déchets.
Conditionnement:	3 x 5 litres
Certificats:	EMICODE EC2 à faibles émissions GREENGUARD EN 14904:2006; friction homologuée pour sols sportifs EN 13501-1; Réaction au feu

Des informations détaillées supplémentaires sont notées dans la fiche de données de sécurité appropriée.



Bona SuperSport ONE

VERNIS MONOCOMPOSANT EN PHASE AQUEUSE

La simplicité d'un monocomposant avec une performances de bicomposant

PRÉPARATION

Assurez-vous que le sol SOIT acclimaté à son environnement d'utilisation finale, bien poncé, sec et exempt de poussière de ponçage, d'huile, de cire et de toute autre MATIÈRE.

Il faut que le vernis soit à température ambiante, insérer le

filtre et bien agiter le récipient avant utilisation. Les conditions optimales d'utilisation se situent entre 18-25°C et 30-60% d'humidité relative de l'air. Les températures élevées et une faible humidité raccourcissent, les basses températures et une humidité élevée prolongent le temps de séchage. La température minimale d'utilisation est de 13°C.

MÉTHODOLOGIES

Protocole standard pour le bois non traité:

- 1x Primaire Bona SuperSport
- 1x Bona SuperSport ONE
- Ponçage léger avec grain ≥ 150
- 1-2x Bona SuperSport Zone Paint (pour zones)
- 1x Peinture Bona SuperSport Line Paint
- Ponçage léger avec Bona Scrad Pad
- 1x Bona SuperSport ONE

Attention: Il n'est pas recommandé d'appliquer plus de deux couches pleines par jour en raison du risque de gonflement excessif du bois. Les plastifiants des adhésifs à base de caoutchouc présents sur certains types de rubans de marquage de lignes peuvent ramollir et endommager les laques polyuréthane. Les rubans utilisés doivent avoir un « faible pouvoir collant » et doivent être en place aussi peu de temps que possible.

APPLICATION

1) Appliquer à l'aide d'un rouleau Bona ou d'un applicateur en T à raison de 8 à 10 m²/litre (120 à 100 g/m²), assurant une répartition uniforme du produit. Maintenez toujours un « bord humide » entre les sections pour éviter les chevauchements.

2) Laisser sécher correctement avant d'appliquer d'autres couches. Assurer une ventilation adéquate.

3) Si nécessaire, effectuer un ponçage intermédiaire avec le Bona Scrad System grain P150 (ou plus fin) et dépoussiérer avant d'appliquer une dernière couche de vernis.

Remarque: Si la couche précédente de vernis/primaire a séché pendant plus de 24 heures, un ponçage intermédiaire est toujours nécessaire. Notez que les zones peintes et les

marquages de ligne, ayant séché plus de 12 heures, doivent être « réveillés » en ponçant légèrement la surface avec un Bona Scrad Pad.

Le processus de durcissement prend environ 5 jours (70 % durci en 24 heures, 90 % après 72 heures). Ne recouvrez pas la surface avec des tapis de sport, des coussins et autres jusqu'à ce que le sol soit complètement durci. Le sol peut être accessible après 24 heures mais reste susceptible d'être rayé ou abîmé jusqu'à ce qu'il soit complètement durci. Pendant la première semaine, ne pas nettoyer à l'eau, seulement à sec pour enlever la poussière, etc.



Bona SuperSport ONE

VERNIS MONOCOMPOSANT EN PHASE AQUEUSE

La simplicité d'un monocomposant avec une performances de bicomposant

ENTRETIEN

Nettoyez le sol avec Bona SuperSport Cleaner (usage fréquent) et Bona SuperSport Deep Clean (pour un nettoyage occasionnel et intensif si la surface est devenue glissante). L'apparence et l'état du sol doivent être évalués régulièrement dans le cadre d'un plan d'entretien continu. Le sol doit être survitrifié périodiquement de couches supplémentaires de Bona SuperSport ONE pour maintenir

une surface sûre, antidérapante et haute performance et pour éviter que le sol ne doive être poncé pour redevenir une surface brute.

Des instructions de maintenance détaillées sont disponibles sur **www.bona.com**

Les informations fournies sont établies au meilleur de nos connaissances actuelles et ne prétendent pas être complètes. L'utilisateur est responsable d'établir que le produit et les recommandations contenues dans le présent document sont adaptés à l'usage prévu, au type de bois et à la situation actuelle avant utilisation. Bona ne peut garantir que le produit livré. Une application professionnelle et donc réussie du produit échappe à notre contrôle. En cas de doute, faites un test préalable. L'utilisateur doit lire et comprendre toutes les informations contenues sur les étiquettes des emballages et les fiches de données de sécurité avant d'utiliser ce produit.

België: Bona NV, Ikaroslaan 61, 1930 Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

France: Le Parc Wiesel, 13 rue du Wiesel, 67118 Geispolsheim, T: 03 88 49 18 60, infofrance@bona.com