



Bona SuperSport ONE

JEDNOKOMPONENTOWY LAKIER NA BAZIE WODY

Prostota 1K z właściwościami 2K



Jednokomponentowy lakier sportowy z technologią sieciowania tlenowego do użytku profesjonalnego na drewnianych podłogach sportowych.

Bona SuperSport One jest 1-komponentowym lakierem sportowym z technologią sieciowania tlenowego do użytku profesjonalnego na drewnianych podłogach sportowych. Wysokiej jakości wodny lakier nawierzchniowy pozwala zapewnić trwałość i dobry wygląd podłogi, a także mocne poliuretanowe wykończenie. Produkt jest zgodny z Europejską normą dotyczącą halowych nawierzchni sportowych i pozwala zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo sportowców.

- Wysoka odporność na ścieranie i zarysowania
- Prostota 1K i wydajność 2K
- Zaklasyfikowany jako EC1 – niska emisja
- Rekomendowany przez FIBA do rozgrywania zawodów o najwyższej randze



Bona SuperSport ONE

JEDNOKOMPONENTOWY LAKIER NA BAZIE WODY

Prostota 1K z właściwościami 2K

DANE TECHNICZNE

Typ produktu:	Jednokomponentowy poliuretanowy lakier nawierzchniowy na bazie wody
Zawartość substancji stałych:	~32%
Połysk (60°):	Połysk 90%, mat 20% (na szkło)
Rozcieńczenie:	Aby uzyskać dłuższy czas otwarty dodać 4% Bona Extender.
Czas schnięcia:	Kolejna warstwa: 2,5-3 godziny* Gotowy do szlifowania: 12 godzin* Gotowy do rozgrywek: 5 dni* * w normalnych warunkach klimatycznych, 20°C/60% wilgotności względnej powietrza.
Narzędzia:	Walek Bona (11 mm) lub aplikator Bona
Zużycie:	8-10 m ² /l (100-120g/m ²) na warstwę
Bezpieczeństwo:	Lakier: niesklasyfikowany
Mycie narzędzi:	Usuń pozostałości materiału z narzędzi przed czyszczeniem przy użyciu minimalnej ilości wody; zaschnięty materiał można usunąć acetonem. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych.
Okres przydatności do użytku:	1 rok od daty produkcji w nieotwartym oryginalnym opakowaniu.
Przechowywanie/transport:	Temperatura podczas przechowywania i transportu nie może spaść poniżej +5°C ani przekroczyć +25°C.
Odpady:	Pojemniki z minimalną ilością suchego materiału można poddać recyklingowi. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
Wielkość opakowań:	3 x 5l
Certyfikaty:	EMICODE EC1 – niska emisja wewnątrz pomieszczeń GREENGUARD – niska emisja LZO EN 14904:2006 – nawierzchnia przeznaczona do dyscyplin sportowych EN 13501-1 – reakcja na ogień

Dodatkowe szczegółowe informacje znajdują się w odpowiedniej Karcie Charakterystyki.



Bona SuperSport ONE

JEDNOKOMPONENTOWY LAKIER NA BAZIE WODY

Prostota 1K z właściwościami 2K

PRZYGOTOWANIE

Upewnić się czy podłoga jest odpowiednio przygotowana do lakierowania, dobrze przeszlifowana, sucha, pozbawiona pyłu szlifierskiego, oleju, wosku i innych zanieczyszczeń.

Doprowadzić lakier do temperatury pokojowej, włożyć filtr, wstrząsnąć pojemnikiem przed użyciem. Optymalne warunki

do lakierowania są pomiędzy 18-25°C i 30-60% wilgotności względnej powietrza. Wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza skracają, a niska temperatura i wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia lakieru. Temperatura podłogi, powietrza i lakieru nie może spaść poniżej +13°C podczas lakierowania i schnięcia.

SYSTEMY APLIKACJI

Na surowe drewno:

1x Bona SuperSport Primer

1x Bona SuperSport ONE

Szlif granulacja $\geq P150$

1-2x Bona SuperSport Zone Paint (do obszarów)

1x Bona SuperSport Line Paint

Lekki szlif za pomocą Bona Scrad Pad

1x Bona SuperSport ONE

Ważne:

- Ze względu na ryzyko nadmiernego pęcznienia drewna nie zaleca się aplikacji więcej niż dwóch warstw lakieru dziennie.
- Plastyfikatory z klejów na bazie gumy, które znajdują się na niektórych taśmach do oznakowania linii mogą zmiękczyć i uszkodzić lakier poliuretanowy. Używane od oznaczeń linii i pół taśmy powinny lekko się odklejać od podłogi i powinny być przyklejone na tak krótko, jak to możliwe

APLIKACJA

1. Aplikować równomiernie lakier za pomocą wałka Bona lub Aplikatora Bona unikając gromadzenia produktu. Należy uważać, aby osiągnąć jednolity poziom nasycenia drewna, aby uniknąć przebarwień. Zawsze lakierować "mokre do mokrego", aby uniknąć powstawania nakładek.

2. Pozostawić do wyschnięcia przed aplikacją kolejnej warstwy lakieru lub farby. Przewidywać dłuższy czas schnięcia dla każdej kolejnej warstwy. Zadbaj o bardzo dobrą wentylację w pomieszczeniu przez cały czas schnięcia lakieru. W razie potrzeby przed ostatnią aplikacją lakieru po wyschnięciu powierzchni, należy ścierać powstałe włosy drewna i wyrównać strukturę drewna, matować podłogę przy użyciu Bona Scrad Pad lub Bona siatki ścierniej o granulacji 150 lub drobniejszej. Po tej operacji usunąć pył

z podłogi przed nałożeniem kolejnej warstwy lakieru.

Uwaga: Jeżeli czas schnięcia lakieru jest dłuższy niż 24 godziny, konieczne jest matowienie suchego lakieru przed aplikacją następnej warstwy. W przypadku farby do linii limit czasu to 12 godzin.

Proces utwardzania trwa około 5 dni (70% utwardza się w ciągu 24 godzin, 90% po 72 godzinach). Po podłodze można chodzić po upływie 24 godzin, ale pozostaje ona podatna na zarysowania i uszkodzenia do czasu całkowitego utwardzenia. Przez pierwszy tydzień należy unikać mycia podłogi na mokro lub wilgotno.



Bona SuperSport ONE

JEDNOKOMPONENTOWY LAKIER NA BAZIE WODY

Prostota 1K z właściwościami 2K

PIEŁĘGNACJA

Stosować metody sprzątania na sucho m.in. sprzątanie suchym mopem, odkurzaczem lub zamiatanie. W razie zabrudzenia podłogi czyścić podłogi Bona SuperSport Cleaner (częste stosowanie) i Bona SuperSport Deep Clean (okresowe, intensywne czyszczenie oraz, jeśli powierzchnia podłogi jest śliska). Aby zachować bezpieczną i profesjonalnie wyglądającą powierzchnię oraz uniknąć

konieczności ponownego szlifowania do surowego drewna, podłogę należy co jakiś czas pokryć dodatkowymi warstwami Bona SuperSport ONE.

Szczegółowe instrukcje dotyczące konserwacji są dostępne na stronie www.bona.com

Informacje zawarte w tym dokumencie oraz wszystkie inne porady i zalecenia, które zapewniamy, aby pomóc wykonawcy, opierają się na wcześniejszych doświadczeniach i szeroko zakrojonych testach, ale nie roszczą sobie prawa do kompletności. Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań i warunków stosowania naszych produktów, nie zwalnimy użytkowników z konieczności przeprowadzenia własnych prób lub zasięgnięcia porady technicznej przed użyciem. Bona może udzielić gwarancji tylko na swoje produkty, a nie na konstrukcję jako całość. Należy również stosować się do zaleceń producenta posadzki oraz zapisów odpowiednich norm.