



Bona SuperSport ONE

ACABADO AL AGUA DE DOS COMPONENTES

A simplicidade de 1 componente com o rendimento de 2



Verniz mono componente para pavimentos desportivos com tecnologia de reticulação com oxigénio, que se destaca pela sua durabilidade e aparência.

Acabamento aquoso de qualidade superior para pavimentos de madeira, especificamente formulado para uso profissional em pavimentos desportivos de madeira. Proporciona um acabamento de poliuretano robusto com bom poder de revestimento. Cumpre a norma europeia em relação a superfícies desportivas de interior, para um jogo seguro.

- Boa resistência ao desgaste e marcas de arranhões
- A simplicidade de um produto de 1K com o rendimento de um de 2K
- Aprovado pela FIBA para competições de máximo nível



Bona SuperSport ONE

ACABADO AL AGUA DE DOS COMPONENTES

A simplicidade de 1 componente com o rendimento de 2

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto:	Verniz de acabamento de poliuretano aquoso de 1 componente.
Conteúdo em sólidos:	Aprox. 32%
Brilho:	Brilho 90 %, Mate 20 % (medido sobre vidro)
Dissolução:	Se necessário, dilua com Bona Extender a 4 % para prolongar o tempo de abertura.
Tempo de secagem:	- Pronto para o revestimento: 2½-3 horas* - Pronto para a lixagem: 12 horas* - Pronto para o jogo: 5 dias* *em condições climáticas normais, 20°C/60 % H.R.
Ferramentas de aplicação:	Rolo Bona de pelo comprido ou de poliéster (pelo de 11 mm) ou aplicador T-Bar
Rendimento:	8-10 m ² /l (120-100g/m ²) por camada
Segurança:	Não classificado.
Limpeza:	Limpe os resíduos das ferramentas antes de lavar com uma quantidade mínima de água. O material seco pode ser removido com acetona. Elimine todos os resíduos numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações.
Validade:	1 ano a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir.
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +30 °C durante a armazenagem e o transporte.
Eliminação de resíduos:	Recipientes com uma quantidade mínima de material seco podem ser reciclados. Todos os resíduos devem ser eliminados numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações. Siga sempre as regulamentações locais aplicáveis sobre resíduos.
Tamanho da embalagem:	3 x 5 litros
Certificações:	EMICODE; EC 2 – Emissões muito baixas GREENGUARD EN 14904:2006; fricção aprovada para pavimentos desportivos EN 13501-1; resposta ao fogo

Informação específica adicional disponível na ficha de dados de segurança correspondente.



Bona SuperSport ONE

ACABADO AL AGUA DE DOS COMPONENTES

A simplicidade de 1 componente com o rendimento de 2

PREPARAÇÃO

Certifique-se de que o pavimento esteja aclimatado ao ambiente de utilização, bem lixado, seco e sem pó resultante da lixagem, nem óleo, nem cera, nem nenhum outro contaminante.

Deixe que o verniz alcance a temperatura da divisão, introduza o filtro e agite bem o recipiente antes de utilizar.

As condições ótimas de uso são uma temperatura de entre 18 e 25°C e uma humidade relativa do ar de 30 % a 60%. As temperaturas elevadas e uma baixa humidade reduzem o tempo de secagem, enquanto as temperaturas baixas e a humidade elevada prolongam-no.

A temperatura mínima de uso é de 13 °C.

PROGRAMA DE TRATAMENTO

Protocolo base para madeira não tratada:

1x Bona SuperSport Primer

1x Bona SuperSport ONE

Lixagem leve com grão ≥ 150

1-2x Bona SuperSport Zone Paint (opcional para zonas e áreas)

1x Bona SuperSport Line Paint

Lixagem ligeira com um abrasivo Bona Scrad

1x Bona SuperSport ONE

Tenha em conta o seguinte: Não é recomendado aplicar mais de duas camadas completas por dia devido ao risco de que a madeira dilate em excesso e empene. Os plastificantes das colas com base caucho de alguns tipos de fitas de pintor que são utilizadas para marcar a delimitação podem amolecer e danificar os vernizes de poliuretano. As fitas utilizadas devem ser de baixa aderência e permanecer coladas o menos tempo possível.

APLICAÇÃO

- 1) Aplique utilizando um rolo Bona ou um aplicador T-Bar cobrindo aproximadamente 8-10 m² /l (120-100 g/m²) certificando-se de uma distribuição uniforme do produto. Mantenha sempre uma «ponta húmida» entre as secções para evitar solapamentos.
- 2) Deixe que seque devidamente antes de aplicar mais camadas. Deve ser garantida uma ventilação adequada
- 3) Se for necessário, efetue uma lixagem intermédia utilizando o sistema Bona Scrad de grão 150 (ou mais fino) e elimine o pó antes de aplicar uma última camada de verniz. **Nota:** Se deixou secar a camada anterior de verniz ou primário durante mais de 24 horas, então será sempre necessário efetuar uma lixagem intermédia. Tenha em conta que, depois de se ter secado durante mais de 12 horas, é

necessário «ativar» as zonas pintadas e as marcas de linhas lixando a superfície ligeiramente com um Bona Scrad Pad.

O processo de cura dura aproximadamente 5 dias (70% cura em 24 horas, 90% depois das 72 horas). Não tape a superfície com esteras desportivas, colchões ou objetos parecidos até que o pavimento esteja completamente curado. Uma vez passadas 24 horas, pode-se andar sobre o pavimento, mas até que não esteja completamente curado, continuará a haver risco de que se produzam marcas de calçado ou danos. Durante a primeira semana, não limpe a húmido; apenas elimine o pó em seco, etc.



Bona SuperSport ONE

ACABADO AL AGUA DE DOS COMPONENTES

A simplicidade de 1 componente com o rendimento de 2

MANUTENÇÃO

Limpar com os produtos certos é fácil; ao escolher os produtos de limpeza e manutenção da Bona, pode ficar tranquilo, sabendo que escolheu o melhor produto possível para ajudar a cuidar do seu pavimento.

As instruções de manutenção para o utilizador final estão disponíveis na página do produto Bona SuperSport HD em bona.com. Por favor, forneça ao utilizador final uma cópia digital ou impressa.

IMPORTANTE!

Os plastificantes encontrados em materiais como bases para carpetes, pés de móveis, rodízios e adesivos usados para fixação podem causar amolecimento e descoloração. A exposição a tinturas de cabelo ou pneus de borracha de carros, bicicletas e carrinhos de bebé pode causar descoloração permanente e irreversível da superfície. Use proteção ou evite completamente o contacto.

Os derrames devem ser removidos imediatamente.

Derrames não tratados podem causar manchas cosméticas

ou danificar a superfície. Tenha em atenção que, embora os vernizes Bona sejam concebidos para proporcionar uma superfície selada resistente ao desgaste, riscos e derrames, etc., nenhum sistema de acabamento aplicado à superfície pode impedir danos físicos na madeira ou «endurecer» o pavimento. As marcas na madeira e os riscos podem ser causados por móveis, objetos que caem, garras de cães, etc., e devem ser tomadas medidas para reduzir a possibilidade de isso acontecer.

A informação fornecida neste documento e todos os restantes conselhos e recomendações que oferecemos para ajudar e apoiar o profissional está baseada em experiências prévias e exaustivas, mas pode não estar completa. Devido à vasta gama de usos e condições de aplicação possível dos nossos produtos, não eximimos os utilizadores da necessidade de efetuar as suas próprias provas ou de solicitar assessoria técnica à Bona antes do seu uso. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a construção no seu conjunto. Respeite as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas pertinentes.