



Bona SuperSport Paint® - Apprêt

APPRÊT POUR PEINTURE À BASE D'EAU

Formulé spécialement pour un usage professionnel sur les planchers sportifs en bois



Le plus récent ajout à la gamme Bona Sport, le Bona SuperSport Paint® Primer garantit un excellent pouvoir couvrant et une adhérence supérieure, offrant une base parfaite pour la peinture Bona SuperSport®. Certifié GREENGUARD Gold et séchant rapidement, cet apprêt à base d'eau haute performance offre une couche uniforme pour tout type de plancher sportif.

- Offre une couche de base uniforme pour tracer les lignes de jeu
- Excellentes propriétés de couverture
- Faible teneur en COV
- Séchage rapide



Bona SuperSport Paint® - Apprêt

APPRÊT POUR PEINTURE À BASE D'EAU

Formulé spécialement pour un usage professionnel sur les planchers sportifs en bois

DONNÉES TECHNIQUES

Ingrédients:	Polymère, eau, éther n-butyle de dipropylène glycol, éther monoéthylique de dipropylène glycol et pigments
Densité:	10 lb/gallon
Contenu de COV :	< 150g/L
Odeur:	Non incommodant
Couleur:	Pâle, beige grisâtre
Conditionnement:	Seau d'un gallon, plastique
Durée de conservation:	Durée de conservation de 18 mois dans un contenant non ouvert
Stockage/Transport:	Bona SuperSport Paint Primer doit être entreposé dans un environnement à température contrôlée. ÉVITER LE GEL. Ne pas entreposer à plus de 100 °F (38 °C).
Outils d'application:	Rouleau Bona NanoFlock, rouleau à poils de 1/4 po
Couverture:	400 à 500 pieds carrés par gallon
Nivellement:	Excellent
Antimoussant:	Excellent
Temps de séchage:	3 à 4 heures
Nettoyage:	Les outils d'application doivent être nettoyés à l'eau et conservés dans un contenant hermétique.
Élimination:	Éliminer le contenu et le contenant conformément à tous les règlements locaux, régionaux, nationaux et internationaux.
Certificats:	Greenguard Gold UL 2818 - 2022 Norme Or pour les émissions chimiques des matériaux de construction, finis et meubles

AVANT UTILISATION, LIRE TOUTES LES DIRECTIVES ET LES FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ. POUR DES CONSEILS TECHNIQUES : appelez Bona US au 800-872-5515

RÉPONSE

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau. Obtenir des soins médicaux si une irritation survient. Pour la peau, laver soigneusement avec du savon et de l'eau. En cas d'inhalation, se déplacer à l'air frais. En cas

d'ingestion, boire 1 ou 2 verres d'eau pour diluer. Ne pas provoquer le vomissement. Obtenir des soins médicaux si des symptômes apparaissent.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Terrains de basketball, gymnases polyvalents, scène, planchers d'aérobic, de danse et de yoga, terrains de

volleyball, racquetball, squash et badminton.



Bona SuperSport Paint® - Apprêt

APPRÊT POUR PEINTURE À BASE D'EAU

Formulé spécialement pour un usage professionnel sur les planchers sportifs en bois

COMPATIBILITÉ

Bona SuperSport Paint Primer adhérera à la plupart des finis et des scellants après une préparation et des temps de séchage appropriés. TOUJOURS PRÉPARER UN

ÉCHANTILLON OU UNE ZONE D'ESSAI POUR DÉTERMINER LA COMPATIBILITÉ.

PRÉPARATION

1. Poncer et préparer le plancher selon les méthodes acceptées par la MFMA. 2. Effectuer la passe finale avec du papier grain 100 à 120. Dépolir avec un écran de grain 100 ou 120 ou utiliser une Bona MultiDisc avec des abrasifs Bona Diamond de grain 80 ou 120. 3. Passer l'aspirateur

soigneusement. 4. Dépoussiérer soigneusement avec un tampon de nettoyage humide en microfibre Bona SuperCourt® Athletic Floor légèrement humide. 5. Appliquer le système de scellant et de finition (voir les directives de finition).

INSTRUCTIONS DE MÉLANGE

Retirer le couvercle et bien mélanger à l'aide d'une perceuse et d'un mélangeur à palette. Regrouper les seaux du même

coloris pour une uniformité maximale.

APPLICATION

Voir les directives du scellant pour l'ordre adéquat du scellant, des lignes de jeu et des couches de finition. Avant de commencer l'application des lignes de jeu, dépolir l'ensemble du plancher avec des abrasifs Bona Diamond de grain 180 ou 240 montés sur 1 à 2 tampons de conditionnement Bona. Passer l'aspirateur et dépoussiérer soigneusement. REMARQUE : si la peinture n'est pas appliquée dans les 24 heures, le plancher doit être à nouveau dépoli afin d'assurer une bonne adhérence. Poser le ruban pour les lignes de jeu selon les normes de l'industrie. REMARQUE : pour des lignes nettes sans bavures, appliquer Bona SuperSport Edge Guard avant l'application de Bona SuperSport Paint Primer. Consulter le produit pour des directives détaillées. Appliquer Bona SuperSport Paint Primer uniformément sur toutes les zones qui recevront une autre couleur de peinture, à l'aide d'un rouleau Bona NanoFlock, d'un pinceau ou d'un rouleau à poils de 1/4 po. Appliquer Bona SuperSport Paint Primer à

un taux de 400 pieds carrés par gallon. Plus d'une couche peut être nécessaire. Laisser sécher de 30 à 90 minutes avant d'appliquer la/les couleur(s) finale(s) de Bona SuperSport Paint. Une humidité élevée et/ou une basse température prolongeront le temps de séchage. Les conditions recommandées sont de 65 à 80 °F et de 40 à 60 % d'humidité relative. Si vous appliquez des pochoirs supplémentaires ou du ruban sur des surfaces fraîchement peintes, il est recommandé d'attendre au moins 3 à 4 heures (dans des conditions recommandées) avant l'application. Pour des lignes de ruban nettes, retirer le ruban ou le pochoir dans les 30 minutes ou après 90 minutes. Un délai supplémentaire peut être nécessaire en dehors des conditions climatiques recommandées. Si plus de 48 heures se sont écoulées avant les couches suivantes de peinture, dépolir légèrement l'apprêt avec un tampon de conditionnement Bona.



Bona SuperSport Paint® - Apprêt

APPRÊT POUR PEINTURE À BASE D'EAU

Formulé spécialement pour un usage professionnel sur les planchers sportifs en bois

Bona US
24 Inverness Place East Suite 100
Englewood, CO 80112