



Bona SuperSport Paint®

PEINTURE POUR PLANCHER DE SPORT EN BOIS À BASE D'EAU

Spécialement formulé pour un usage professionnel sur les parquets sportifs



Une peinture à séchage rapide, à base d'eau, conçue pour être utilisée avec les scellants et les finitions pour sols sportifs Bona® à base d'eau ou d'huile.

Bona SuperSport Paint® est une peinture à base d'eau, à séchage rapide, destinée à être utilisée avec les vitrifications et les finitions des sols sportifs Bona® à base d'eau ou d'huile. Les pigments d'origine nationale ont une durée de vie de 18 mois et offrent un meilleur pouvoir couvrant.

- Séchage rapide avec une nouvelle couche de finition de 3-4 heures.
- Aucune abrasion nécessaire pour l'adhésion du fini
- Compatible avec les COV



Bona SuperSport Paint®

PEINTURE POUR PLANCHER DE SPORT EN BOIS À BASE D'EAU

Spécialement formulé pour un usage professionnel sur les parquets sportifs

DONNÉES TECHNIQUES

Ingrédients:	Polymère, eau, éther n-butylique de dipropylène glycol, éther monoéthylique de dipropylène glycol et pigments
Contenu de COV :	<150 g/L
Odeur:	Non-délinquant
Conditionnement:	Seau en plastique d'un gallon
Stockage/Transport:	La peinture Bona SuperSport doit être conservée dans un environnement à température et humidité contrôlées. À conserver à l'abri du gel. Ne pas conserver à une température supérieure à 38 °C (100 °F).
Outils d'application:	Rouleau Bona Nanoflock
Couverture:	400 à 500 pieds carrés par gallon
Nivellement:	Excellent
Antimoussant:	Excellent
Temps de séchage:	4 à 6 heures (sur la base du taux de couverture recommandé, dans des conditions idéales)
Élimination:	Éliminez tout produit restant conformément aux réglementations locales, étatiques et fédérales.
Certificats:	Certification Greenguard Gold UL 2818 - 2022 : Norme d'excellence pour les émissions chimiques des matériaux de construction, des finitions et de l'ameublement

AVANT UTILISATION, LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE ET LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ. POUR OBTENIR DES CONSEILS TECHNIQUES : Appelez Bona US au 800-872-5515

RÉPONSE

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin en cas d'irritation. En cas de contact avec la peau, laver soigneusement à l'eau et au savon. En cas d'inhalation,

transporter la personne à l'air frais. En cas d'ingestion, boire un ou deux verres d'eau pour diluer. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin en cas de symptômes.

UTILISATION RECOMMANDÉE

- Terrains de basketball
- Salle de sport polyvalente
- Scène
- Salles d'aérobic
- Danse et yoga
- Terrains de volley-ball
- Racquetball
- Squash
- Et terrains de badminton.



Bona SuperSport Paint®

PEINTURE POUR PLANCHER DE SPORT EN BOIS À BASE D'EAU

Spécialement formulé pour un usage professionnel sur les parquets sportifs

COMPATIBILITÉ

La peinture Bona SuperSport adhère à la plupart des finitions et des scellants après une préparation adéquate et un temps de séchage suffisant. IL EST IMPÉRATIF DE PRÉPARER UN ÉCHANTILLON OU UNE ZONE DE TEST POUR VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ. La peinture Bona

SuperSport est miscible pour obtenir la couleur personnalisée de votre choix. Le mélange, plutôt que la coloration, préserve la brillance et les propriétés d'application.

PRÉPARATION

PONÇAGE ET PRÉPARATION DES NOUVEAUX PLANCHERS 1. Poncer et préparer le plancher selon les méthodes approuvées par la MFMA. 2. Effectuer la finition avec un papier abrasif de grain 100 à 120. Tamiser avec un tamis de grain 100 ou 120 ou utiliser une ponceuse

multidisque Bona et un abrasif diamanté Bona de grain 80 ou 120. 3. Aspirer soigneusement. 4. Sécher soigneusement à sec. 5. Appliquer un scellant Bona (voir les instructions du scellant pour plus d'informations).

INSTRUCTIONS DE MÉLANGE

Retirez le couvercle et mélangez soigneusement à l'aide d'une perceuse et d'un mélangeur à palette. Préparez des

lots de la même couleur pour une uniformité maximale.



Bona SuperSport Paint®

PEINTURE POUR PLANCHER DE SPORT EN BOIS À BASE D'EAU

Spécialement formulé pour un usage professionnel sur les parquets sportifs

APPLICATION

Consultez les instructions du scellant pour connaître l'ordre d'application du scellant, des lignes de jeu et des couches de finition. Avant d'appliquer les lignes de jeu, poncez l'ensemble du plancher à l'aide d'abrasifs diamantés Bona de grain 180 ou 240 montés sur 1 à 2 tampons de conditionnement Bona. Aspirez et dépoussiérez soigneusement. REMARQUE : Si la peinture n'est pas appliquée dans les 24 heures, le plancher doit être ponctué à nouveau pour assurer une bonne adhérence. Collez le ruban adhésif sur les lignes de jeu conformément aux normes de l'industrie. Appliquez uniformément à l'aide d'un rouleau Bona NanoFlock, d'un pinceau ou d'un rouleau à poils de 6 mm (1/4 po). Appliquez la peinture Bona SuperSport à raison de 400 à 500 pieds carrés par gallon. Plusieurs couches peuvent être nécessaires. Appliquez les couches supplémentaires une fois que la précédente est sèche au toucher, soit au moins 30 à 90 minutes. Une humidité élevée et/ou une température basse prolongeront le temps de séchage. Les conditions recommandées sont une température de 65 à 80 °F et une humidité relative de 40 à 60 %. Si vous appliquez des pochoirs ou du ruban adhésif supplémentaires sur des surfaces fraîchement peintes, il est recommandé d'attendre au moins 3 à 4 heures (dans les conditions recommandées) avant l'application.

Pour obtenir des lignes de ruban adhésif nettes, retirez le ruban ou le pochoir dans les 30 ou 90 minutes. Un temps de séchage supplémentaire peut être nécessaire en dehors des conditions climatiques recommandées. Pour minimiser le nombre de couches de certaines couleurs, la peinture Bona SuperSport Beige clair peut être utilisée comme première couche d'apprêt. Laissez sécher la peinture au moins 3 à 4 heures (dans les conditions recommandées) avant d'appliquer la finition. Lors de l'utilisation de la peinture Bona SuperSport et Pour une peinture sport à base d'eau Bona, il n'est pas nécessaire de poncer si l'application a lieu dans les 48 heures. Si vous utilisez une peinture sport à base d'huile Bona, laissez sécher la peinture pendant au moins 20 à 24 heures (dans les conditions recommandées). Poncez la peinture SuperSport avec 1 ou 2 tampons de conditionnement Bona. Aspirez et dépoussiérez soigneusement. Appliquez immédiatement les couches de finition.

REMARQUE : Lorsque vous utilisez plus d'un gallon de la même couleur, mélangez-les pour obtenir une couleur uniforme. Pour un mélange personnalisé, assurez-vous de préparer suffisamment de peinture pour la totalité du travail afin de garantir l'uniformité.

Bona US
24 Inverness Place East, Suite 100
Englewood, Co. 80159