



Bona SuperSport Primer

PRIMAIRE EN PHASE AQUEUSE

Primaire en phase aqueuse monocomposant pour les sols sportifs en bois non traités



Primaire en phase aqueuse monocomposant pour les parquets sportifs non traités.

Bona SuperSport Primer offre une excellente adhérence au bois, ainsi que des propriétés essentielles qui réduisent le risque d'encollage latéral, créant une surface optimale pour d'autres traitements et traçages de lignes. Ce produit est basé sur une dispersion de polyuréthane composée à 70 % de matières premières renouvelables.

Grâce à sa faible perméabilité à la vapeur, il produit un effet « calmant » sur le bois et réduit les effets des changements soudains de température dans une salle de sport.



Bona SuperSport Primer

PRIMAIRE EN PHASE AQUEUSE

Primaire en phase aqueuse monocomposant pour les sols sportifs en bois non traités

DONNÉES TECHNIQUES

Produit:	Primaire polyuréthane monocomposant en phase aqueuse
Matières solides:	Env. 32%
Dilution:	Si nécessaire, diluer avec le Bona Extender (4 %) pour un temps ouvert plus long. (Voir fiche technique séparée)
Temps de séchage:	2-3 heures (20°C/60% HR)
Outils d'application:	Rouleau Bona ou applicateur à tête pivotante
Consommation:	8-10 m ² /lit (≈100-120g/m ²) par couche
Sécurité:	Non classé
Nettoyage:	Essuyez les outils pour les débarrasser de tout résidu avant de les nettoyer avec un minimum d'eau. La matière sèche peut être enlevée avec de l'acétone. Jetez tous les déchets dans une installation d'élimination agréée, ne les versez pas dans les canalisations ou les égouts.
Durée de conservation:	1 an à compter de la date de production dans le bidon d'origine non ouvert.
Stockage/Transport:	La température ne doit pas descendre en dessous de +5°C ni dépasser +30°C pendant le stockage ou le transport.
Élimination:	Les contenants avec une quantité minimale de matière sèche peuvent être recyclés. Tous les déchets doivent être éliminés dans une installation agréée — ne pas les verser dans les canalisations ou les égouts. Respectez toutes les réglementations locales en matière de déchets.
Conditionnement:	Bidon de 5 litres. 3 bidons par carton.
Certificats:	GREENGUARD Or E MICODE EC2 basse émission

Des informations détaillées supplémentaires sont notées dans la fiche de données de sécurité correspondante.

PRÉPARATION

Assurez-vous que le sol est acclimaté à son environnement d'utilisation finale. La surface doit être poncée jusqu'au bois nu, sèche et exempte de poussière de ponçage, d'huile, de cire et de toute autre matière. Un ponçage avec un abrasif grain 120 à l'aide d'un disque Bona Quattro ou d'un équipement similaire est recommandé pour le ponçage final du bois.

Le produit doit être à température ambiante. Les conditions

d'application optimales se situent entre 18-25°C et 40-60% d'humidité relative. Les températures élevées et une faible humidité raccourcissent, les basses températures et une humidité élevée prolongent le temps de séchage. Dans des conditions sèches et/ou chaudes, un maximum de 4% de Bona Extender peut être ajouté pour prolonger le temps ouvert et réduire le risque de chevauchement et de décoloration. **La température minimale d'utilisation est de 13°C.**



Bona SuperSport Primer

PRIMAIRE EN PHASE AQUEUSE

Primaire en phase aqueuse monocomposant pour les sols sportifs en bois non traités

MÉTHODOLOGIES

Exemple de programme de traitement:

1x primaire Bona SuperSport
1x Bona SuperSport HD/Bona SuperSport ONE
Ponçage léger avec des abrasifs de grain 150
1-2x Bona SuperSport Zone Paint (en cas de marquage de zones, peinture de surface)
1-2x peinture Bona SuperSport Line

1-2x Bona SuperSport HD/Bona SuperSport ONE

Note:

• Il n'est pas recommandé d'appliquer plus de deux couches complètes de primaire et/ou de vernis par jour en raison du risque de gonflement excessif du bois.

APPLICATION

1. Bien agiter le bidon avant utilisation et insérer le filtre fourni.
2. Appliquez une couche uniforme de Bona SuperSport Primer à l'aide d'un applicateur à tête pivotante Bona ou d'un rouleau Bona. Il convient de veiller à obtenir un niveau uniforme de saturation du bois afin d'éviter toute variation de couleur du bois. Maintenez toujours un « bord humide » pour éviter les chevauchements.

3. Laisser sécher env. 2-3 heures.
4. Terminez le traitement selon le programme de traitement ci-dessus.

Remarque: Si le Bona SuperSport Primer a séché pendant plus de 24 heures, un ponçage intermédiaire est toujours nécessaire avant d'appliquer d'autres couches de vernis.

IMPORTANT!

Le Bona SuperSport Primer ne doit jamais être utilisé comme traitement final des parquets.

Les informations contenues dans ce document et tous les autres conseils et recommandations que nous fournissons pour aider et assister l'applicateur sont basés sur une expérience antérieure et des tests approfondis mais ne prétendent pas être exhaustifs. En raison de la large gamme d'utilisations possibles et des conditions d'application de nos produits, nous ne dispensons pas les utilisateurs de procéder à leurs propres essais ou de demander un avis technique à Bona avant utilisation. Bona ne peut garantir que ses produits et non la construction dans son ensemble. Respectez les recommandations du fabricant du revêtement de sol et les dispositions des normes en vigueur.

België: Bona NV, Ikaroslaan 61, 1930 Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

France: Le Parc Wiesel, 13 rue du Wiesel, 67118 Geispolsheim, T: 03 88 49 18 60, infofrance@bona.com