



Bona SuperSport Primer

WATERGEDRAGEN PRIMER

1-component watergedragen primer voor onbehandelde houten sportvloeren



De 1K primer voor het Bona SuperSport Systeem.

De perfecte basis voor elk professioneel sportvloerproject. Onze SuperSport Primer heeft een uitstekende hechting op hout en vermindert het risico op kantverlijming. Deze eigenschappen werken samen met ons complete sportsysteem om een optimale basis te creëren voor verdere behandeling en belijning. Onze polyurethaandispersie is bovendien gemakkelijk te schuren en aan te brengen, waardoor een middelrijke houtkleur ontstaat.

- Vermindert het risico op kantverlijming
- Versterkt de natuurlijke houtkleur
- Uitstekende schuureigenschappen



Bona SuperSport Primer

WATERGEDRAGEN PRIMER

1-component watergedragen primer voor onbehandelde houten sportvloeren

TECHNISCHE GEGEVENS

Productbasis:	1-component watergedragen polyurethaan primer
Vast stofgehalte:	Ca. 32%
Verdunning:	Indien nodig, verdunnen met 4% Bona Extender voor een langere open tijd.
Droogtijd, tot:	2-3 uur (20°C/60% r.v.)
Gereedschap:	Bona Roller
Verbruik:	8-10 m ² /liter (≈100-120 g/m ²) per laag
Veiligheid:	Niet geclassificeerd
Schoonmaken:	Veeg het gereedschap vóór het reinigen schoon van restmateriaal met zo min mogelijk water. Opgedroogd materiaal kan worden verwijderd met aceton. Lever al het afval in bij de milieustraat - niet weggooien in de gootsteen of in het riool.
Houdbaarheid:	1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking.
Opslag/Transport:	De temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +30°C.
Afval:	Verpakkingen met een minimale hoeveelheid gedroogd materiaal kunnen worden gerecycled. Al het afval moet worden afgevoerd naar de milieustraat - niet in de riolering lozen. Volg alle lokale afvalvoorschriften.
Verpakking:	5 liter can / 3 cans per doos
Certificaten:	EMICODE EC2 lage emissie GREENGUARD Gold

Aanvullende gedetailleerde informatie is vermeld in het betreffende veiligheidsinformatieblad.

VOORBEREIDING

Zorg ervoor dat het hout goed geacclimatiseerd is. Het te behandelen oppervlak moet goed kaalgeschuurd, droog en vrij van stof, olie, was en andere verontreinigingen zijn. Bij voorkeur de Bona Quattro Disc korrel 120 of gelijkwaardig systeem gebruiken voor de laatste schuurgang van het hout.

Laat het product op kamertemperatuur komen. De optimale condities zijn tussen 18-25°C en een relatieve

luchtvochtigheid van 40-60%. Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid bekorten de droogtijd, lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. Bij droge en/of warme omstandigheden mag maximaal 4% Bona Extender worden toegevoegd om de open tijd te verlengen en de kans op overlapping en verkleuring te verkleinen. **De minimale ruimte temperatuur is 13°C.**



Bona SuperSport Primer

WATERGEDRAGEN PRIMER

1-component watergedragen primer voor onbehandelde houten sportvloeren

BEHANDELSHEMA

Standaard behandelingschema:

1x Bona SuperSport Primer
1x Bona SuperSport HD/Bona SuperSport ONE
Tussenschuren met korrel 150
1-2x Bona SuperSport Zone Paint (indien kleurzones moeten worden aangebracht)
1-2x Bona SuperSport Line Paint

1-2x Bona SuperSport HD/Bona SuperSport ONE

Opmerking:

• Het is niet aan te bevelen meer dan twee laklagen per dag aan te brengen. Het risico op overmatig werken van het hout is anders te groot.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. De can vóór gebruik goed schudden en plaats het meegeleverde filter.
2. Breng een gelijkmatige laag Bona SuperSport Primer aan met een Bona Applicator Bar of een Bona Roller. Zorg ervoor dat er een uniform niveau van houtverzadiging wordt bereikt om kleurverschil te voorkomen. Werk altijd "nat-in-nat" om overlappingen te voorkomen.

3. Laten drogen, ca. 2-3 uur.
4. Ga verder met de behandeling volgens het behandelingschema hierboven.

Noot: Als Bona SuperSport Primer een droogtijd heeft van meer dan 24 uur, dan is tussenschuren altijd noodzakelijk alvorens verdere laklagen aan te brengen.

BELANGRIJK!

Bona SuperSport Primer mag nooit als laatste laklaag voor een houten vloer dienen. Er dient dus altijd een

beschermende laklaag overheen aangebracht te worden.

De verstrekte informatie is naar eer en geweten samengesteld, maar claimt niet volledig te zijn. De gebruiker is verantwoordelijk voor: de juiste inzet van dit product, op een geschikte houtsoort en op een locatie geschikt voor dit product. Bona kan alleen garantie geven op het geleverde product. Op een professionele en succesvolle applicatie hebben wij geen invloed. Doe in geval van twijfel altijd vooraf een test. Van de gebruiker wordt verlangd dat hij/zij de informatie op de verpakking en veiligheidsbladen leest en begrijpt alvorens het product te verwerken.

België: Bona NV, Ikaroslaan 61, 1930 Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com