



Bona SuperSport Pure HD



Revêtement PUR résistant pour le traitement des revêtements de sols souples à base de PVC, caoutchouc ou linoléum dans les environnements sportifs.



Bona SuperSport Pure HD

DONNÉES TECHNIQUES

Produit:	Finition en polyuréthane bicomposante en phase aqueuse
Matières solides:	Environ 45 %
Brillance:	20 % (mat)
Mélange:	1 volume de Bona R Hardener (0,45 L) pour 10 volumes de Bona SuperSport Pure HD (4,55 L) = 9 % en volume
Durée de vie:	Max. 2 heures à 20 °C (plus courte si température supérieure)
Dilution:	Si nécessaire, diluer avec 4 % de Bona Extender pour une durée d'ouverture prolongée.
Temps de séchage:	Prêt pour la survitrification: de 2 à 4 heures* Prêt pour le ponçage: 12 heures* Prêt pour la reprise des matchs: 3 jours* * Dans des conditions normales (20 °C/humidité relative de 60 %)
Outils d'application:	Rouleau en polyester Bona (poils de 11 mm)
Consommation:	8 à 10 m ² /litre (120 à 100 g/m ²) par couche
Sécurité:	Protection : Non classé Durcisseur : Classé (voir fiche de données de sécurité)
Nettoyage:	Essuyez les outils pour les débarrasser de tout résidu avant de les nettoyer avec un minimum d'eau. La matière sèche peut être enlevée avec de l'acétone. Jetez tous les déchets dans une installation d'élimination agréée, ne les versez pas dans les canalisations ou les égouts.
Durée de conservation:	1 an à compter de la date de fabrication, dans le contenant d'origine non ouvert.
Stockage/Transport:	La température de stockage et de transport doit être comprise entre +5 °C et +25 °C.
Élimination:	Les contenants avec une quantité minimale de matière sèche peuvent être recyclés. Tous les déchets doivent être éliminés dans une installation agréée — ne pas les verser dans les canalisations ou les égouts. Respectez toutes les réglementations locales en matière de déchets.
Conditionnement:	3 x 5 litres, durcisseur inclus
Certificats:	Conforme aux normes EN 14904:2006 et DIN 18032:2 ; sports d'intérieur EC1PLUS ; émissions et pollution intérieure très faibles GreenGuard ; qualité de l'air intérieur Certifié par la FIBA EN 13501-1, réaction au feu

Des informations détaillées supplémentaires sont notées dans la fiche de données de sécurité correspondante.



Bona SuperSport Pure HD

PRÉPARATION

Nettoyer la surface en fonction du degré de salissure et des besoins. Prenez note en particulier du processus de décapage avec Bona Remove R ou Bona PowerRemove R. De manière générale, le sol doit être bien poncé, sec et sans poussière de ponçage, d'huile, de cire et autres corps gras.

Les meilleures conditions de traitement se situent entre 15 et 20 °C et entre 30 et 60 % d'humidité relative de l'air. Des températures élevées et une faible humidité réduisent le temps de séchage, tandis que des températures faibles et une forte humidité l'augmentent.

MÉTHODOLOGIES

Rénovation (process général):

1-2x Bona SuperSport Zone Paint (facultatif)
1x Peinture de marquage linéaire Bona SuperSport
1-2x Bona SuperSport Pure HD

Rénovation du linoléum:

1x Bona LinoPrime
1-2x Bona SuperSport Zone Paint (facultatif)
1x Peinture de marquage linéaire Bona SuperSport

1-2x Bona SuperSport Pure HD

Rénovation du caoutchouc:

1-2x Bona SuperSport Zone Paint (facultatif)
1x Peinture de marquage linéaire Bona SuperSport
2x Bona SuperSport Pure HD

Survitrification (pour l'entretien):

1x Bona SuperSport Pure HD

APPLICATION

1. Bien agiter le bidon de vernis et verser le contenu dans un seau à mélange Bona.
2. Ajouter lentement un flacon de Bona R Hardener dans le seau, tout en mélangeant avec un agitateur. Bien remuer pendant au moins 1 minute. **Remarque: le durcisseur ne doit pas être ajouté directement dans le bidon de vernis.** Seul un mélange externe est possible. Avec des quantités inférieures de vernis, veiller à respecter le rapport de mélange durcisseur/vernis. Attendre au moins 5 minutes la réaction du mélange avant de l'utiliser. Utiliser le mélange avant la date indiquée.
3. Appliquer Bona SuperSport Pure HD à l'aide d'un rouleau en polyester Bona (poils de 11 mm). Effectuer des mouvements fluides en croisant les mouvements et en évitant l'accumulation de produit. La consommation est d'environ 100 à 120 g/m².

Si une deuxième couche est nécessaire, l'appliquer entre 2 et 12 heures après la première couche. Au-delà de 12 heures, un ponçage intermédiaire avec un Scrad Pad Bona est nécessaire. Nettoyer ensuite la surface en l'aspirant et par balayage humide.

Le processus de durcissement dure environ 3 jours (90% durcit en 24 heures, 100% après 72 heures). Ne couvrez pas la surface tant que le sol n'a pas complètement durci. Le sol peut être accessible après 24 heures mais peut être éraflé ou s'abîmer tant qu'il n'est totalement prêt. Pendant la première semaine, ne pas faire de nettoyage humide, procéder uniquement à un nettoyage à sec à l'aide d'un mop, balai ou aspirateur.



Bona SuperSport Pure HD

ENTRETIEN

Nettoyez le sol à l'aide du Bona SuperSport Cleaner (nettoyage fréquent) et de Bona SuperSport Deep Clean (pour un nettoyage occasionnel et intensif si la surface devient glissante).

L'apparence et l'état du sol doivent être évalués

régulièrement dans le cadre d'un programme d'entretien continu. Des couches supplémentaires de Bona SuperSport Pure HD doivent être appliquées régulièrement pour maintenir une surface sûre, antidérapante et de haute performance et pour éviter que le sol ne doive être poncé jusqu'à une surface brute.

Les informations fournies sont basées sur nos connaissances actuelles. Elles ne sauraient être exhaustives. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que le produit et les présentes recommandations sont adaptés à l'utilisation prévue, au type de surface et à la situation. Bona garantit uniquement la qualité du produit livré. Une application professionnelle, gage d'un résultat final optimal, n'est pas de notre ressort. En cas de doute, procéder à un essai. Lire attentivement et s'assurer d'avoir compris les informations figurant sur les étiquettes de l'emballage et sur la fiche de données de sécurité avant d'utiliser ce produit.