



Bona SuperSport Pure HD

ACABAMENTO AQUOSO DE DOIS COMPONENTES

Superfícies excelentes para um jogo excelente



Bona SuperSport Pure HD é um verniz de poliuretano resistente e duro-elástico para o tratamento de revestimentos de pavimentos resilientes em base PVC, borracha ou linóleo em pavilhões desportivos.

Bona SuperSport Pure HD é um revestimento rígido-elástico que serve como proteção de superfície de longa duração, restaurando a aparência e a fricção e simplificando a manutenção de rotina. É composto por uma fórmula à base de água, transparente e que não amarelece.

- Proteção resistente para pavimentos desportivos
- Secagem rápida
- Ótimas propriedades de nivelamento
- Em conformidade com a norma EN 14904:2006



Bona SuperSport Pure HD

ACABAMENTO AQUOSO DE DOIS COMPONENTES

Superfícies excelentes para um jogo excelente

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto:	Verniz de poliuretano aquoso de dois componentes
Conteúdo em sólidos:	Aprox. 32%
Brilho:	Mate: 20 % aprox (sobre vidro)
Proporção da mistura:	1 parte de endurecedor Bona R por 10 partes de Bona SuperSport Pure HD ou 0,45 l de endurecedor por 4,55 l de Bona SuperSport Pure HD (≈9 vol%)
Tempo de aplicação:	Máx. 4 horas a 20 °C (menos tempo a maior temperatura)
Dissolução:	Se necessário, dilua com Bona Extender a 4 % para prolongar o tempo de abertura.
Tempo de secagem:	Revestimento: 2-3 horas* Uso ligeiro: 6 horas* Pronto para o jogo: 3 dias* (veja-se a nota adicional na secção Aplicação) *em condições climáticas normais, 20 °C/60 % H.R.
Ferramentas de aplicação:	Rolo SuperCoat Bona (pelo de 11 mm)
Rendimento:	8-10 m ² /l (100-120 g/m ²) por camada
Segurança:	Verniz: Não classificado Endurecedor: Classificado. (Veja-se a ficha de dados de segurança)
Limpeza:	Limpe os resíduos das ferramentas antes de lavar com uma quantidade mínima de água. O material seco pode ser removido com acetona. Elimine todos os resíduos numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações.
Validade:	Verniz: 1 ano a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir. Endurecedor: 18 meses a partir da data de produção no recipiente original sem abrir
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +30 °C durante a armazenagem e o transporte.
Eliminação de resíduos:	Recipientes com uma quantidade mínima de material seco podem ser reciclados. Todos os resíduos devem ser eliminados numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações. Siga sempre as regulamentações locais aplicáveis sobre resíduos.
Tamanho da embalagem:	3 x 5 l incl. endurecedor (0,45 l)
Certificações:	EMICODE; EC 1 – Emissões muito baixas em interiores GREENGUARD Gold EN14904:2006 FIBA Aprovado pela FIBA. Cumprir com os requisitos para somar pontos LEED e BREEAM.

Informação específica adicional disponível na ficha de dados de segurança correspondente.



Bona SuperSport Pure HD

ACABAMENTO AQUOSO DE DOIS COMPONENTES

Superfícies excelentes para um jogo excelente

PREPARAÇÃO

Certifique-se de que o pavimento esteja aclimatado ao ambiente de utilização, bem lixado, seco e sem pó resultante da lixagem, nem óleo, nem cera, nem nenhum outro contaminante. O Bona SuperSport Pure HD destina-se a pavimentos resilientes compostos por PVC, linóleo ou borracha. Para outras superfícies, proceda com cuidado e avalie cuidadosamente a compatibilidade antes de decidir tratá-las. A Bona não pode garantir a funcionalidade em superfícies fora do âmbito de aplicação do produto. Certifique-se de que o pavimento está totalmente livre de qualquer tipo de sujidade que possa prejudicar a aderência de Bona SuperSport Pure HD. Elimine qualquer tratamento prévio ou outro tipo de contaminação é fundamental para garantir uma aplicação correta de Bona SuperSport Pure HD.

A Bona desenvolveu diferentes possíveis soluções dependendo do tipo de pavimento e do equipamento disponível. Consulte a guia «Melhores práticas para a renovação do pavimento» disponível em «Documentos» na página do produto de Bona SuperSport Pure HD em

bona.com para conhecer a descrição completa de todas as soluções recomendadas.

Faça sempre um teste para avaliar a aderência e garantir a compatibilidade com a superfície antes de aplicar o primário em todo o pavimento.

Deixe que o verniz e o endurecedor alcancem a temperatura da divisão. As condições ótimas de uso são uma temperatura de entre 18 e 25°C e uma humidade relativa do ar de 30 % a 60%. As temperaturas elevadas e uma baixa humidade reduzem o tempo de secagem, enquanto as temperaturas baixas e a humidade elevada prolongam-no.

A temperatura mínima de uso é de 13 °C.

Preparação de pavimentos com revestimento anterior

Bona SuperSport Pure HD pode ser utilizado para revestir pavimentos acabados em fábrica e pavimentos previamente revestidos, mas devem ser efetuadas provas para verificar que a aderência seja satisfatória antes de utilizar o produto.

PROGRAMA DE TRATAMENTO

Renovação de pavimentos desportivos de PVC e vinil:

1-2 x Bona SuperSport Zone Paint (opcional)
1 x Bona SuperSport Line Paint
1-2 x Bona SuperSport Pure HD

Renovação de pavimentos desportivos de linóleo:

1 x Bona LinoPrime
1-2 x Bona SuperSport Zone Paint (opcional)
1 x Bona SuperSport Line Paint
1-2 x Bona SuperSport Pure HD

Renovação de pavimentos desportivos de borracha:

1-2 x Bona SuperSport Zone Paint (opcional)
1 x Bona SuperSport Line Paint
2 x Bona SuperSport Pure HD

Revestimento (para manutenção)

1 x Bona SuperSport Pure HD

Nota: Os plastificantes das colas com base caucho de alguns tipos de fitas de pintor que são utilizadas para marcar a delimitação podem amolecer e danificar os vernizes de poliuretano. As fitas utilizadas devem ser de baixa aderência e permanecer coladas o menos tempo possível.



Bona SuperSport Pure HD

ACABAMENTO AQUOSO DE DOIS COMPONENTES

Superfícies excelentes para um jogo excelente

APLICAÇÃO

- 1) Agite a lata de verniz e, em seguida, adicione o componente endurecedor. Agite imediatamente a mistura vigorosamente durante um minuto. Utilize a mistura diretamente ou, pelo menos, no prazo de quatro horas. Se misturar quantidades menores de verniz, uma secção na garrafa do endurecedor corresponde a 1 litro de verniz.
- 2) Aplique Bona SuperSport Pure HD utilizando um rolo Bona Microfleece (pêlo de 11 mm) a aproximadamente 8-10 m²/litro. Passe o rolo transversalmente com um movimento suave e fluido, evitando acumulações do produto.
- 3) Aplicações adicionais de Bona SuperSport Pure HD devem ser realizadas entre 2 e 24 horas após a aplicação da camada anterior. Após esse tempo, é necessário fazer

um lixamento intermédio com uma almofada Bona Scrad Pad ou similar antes de aplicar camadas adicionais. Remova cuidadosamente qualquer poeira produzida pelo lixamento.

O processo de cura demora aproximadamente 3 dias (90% curado em 24 horas, 100% após 72 horas) em boas condições. Não cubra a superfície até que o pavimento esteja totalmente curado. É possível pisar o pavimento após 6 horas, mas este permanece suscetível a riscos ou marcas até estar completamente curado. Evite a limpeza com água até estar totalmente curado.

Para acelerar o processo de secagem, podem ser utilizados ventiladores adequados.

MANUTENÇÃO

Limpe o pavimento com o Bona SuperSport Cleaner (uso frequente) e o Bona SuperSport Deep Clean (para limpeza ocasional e intensiva, caso a superfície tenha ficado escorregadia). A aparência e o estado do pavimento devem ser avaliados regularmente como parte de um plano de manutenção contínua. O pavimento deve ser revestido periodicamente com camadas adicionais de Bona

SuperSport Pure HD para manter uma superfície segura, antiderrapante e de alto desempenho, e para evitar danos extensos. As instruções de manutenção estão disponíveis na página do produto Bona SuperSport Pure HD em bona.com. Por favor, forneça ao utilizador final uma cópia digital ou impressa.

IMPORTANTE!

Os plastificantes encontrados em materiais como bases para carpetes, rodízios e adesivos usados para fixação podem causar amolecimento e descoloração. A exposição a tinturas de cabelo ou pneus de borracha de carros, bicicletas e equipamentos de ginástica pode causar

descoloração permanente da superfície. Use proteção ou evite completamente a exposição.

Os derramamentos devem ser removidos imediatamente. Derramamentos não tratados podem causar manchas cosméticas ou danificar a superfície.



Bona SuperSport Pure HD

ACABAMENTO AQUOSO DE DOIS COMPONENTES

Superfícies excelentes para um jogo excelente

A informação fornecida neste documento e todos os restantes conselhos e recomendações que oferecemos para ajudar e apoiar o profissional está baseada em experiências prévias e exaustivas, mas pode não estar completa. Devido à vasta gama de usos e condições de aplicação possível dos nossos produtos, não eximimos os utilizadores da necessidade de efetuar as suas próprias provas ou de solicitar assessoria técnica à Bona antes do seu uso. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a construção no seu conjunto. Respeite as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas pertinentes.