



Bona SuperSport Pure HD



Strat de acoperire PUR foarte rezistent la uzură, pentru tratarea straturilor de acoperire a pardoselilor flexibile, pe bază de PVC, cauciuc sau linoleum, din mediile sportive.

Bona SuperSport Pure HD este un strat de acoperire dur-elastic ce servește drept protecție pe termen lung a suprafețelor, restabilind aspectul și frecarea și simplificând întreținerea de rutină. Constă dintr-o formulă pe bază de apă, transparentă, care nu îngălbenește.

- Protecție solidă a pardoselilor de uz sportiv
- Uscare rapidă
- Proprietăți excelente de nivelare
- Conform cu EN 14904:2006



Bona SuperSport Pure HD

DATE TEHNICE

Tip de produs:	Bicomponent, poliuretanic pe bază de apă
Corp solid:	Aprox. 45% (incl. întăritor)
Strălucire (la 60°):	18% (Mat)
Raport mixare:	1 parte Bona R Întăritor (0,45L) la 10 părți Bona SuperSport Pure HD (4,55L) = 9 vol%
Pot life:	Max. 2 ore la 20°C (mai redus dacă este mai cald)
Diluție:	Dacă este necesar, diluați cu 4% Bona Extender pentru un timp de lucru mai lung.
Timp uscare:	Reacoperire: aprox. 2-4 ore* Șlefuire: aprox. 12 ore* Gata de joc: approx. 3 days* * în condiții normale de climă, 20°C/60% R.H.
Unelte de lucru:	Bona Rolă de Poliester (11 mm păr)
Consum:	8-10 m ² /litru (120-100g/m ²) pe strat
Siguranță:	Finisaj: Neclasificat Întăritor: Clasificat (a se vedea fișa tehnică de securitate)
Curățare:	Ștergeți uneltele de materialul rezidual înainte de a le curăța cu o cantitate minimă de apă; materialul uscat poate fi îndepărtat cu acetonă. Eliminați toate deșeurile într-o unitate autorizată de colectare a deșeurilor – nu le aruncați în canale de scurgere sau în sistemul de canalizare.
Valabilitate:	1 an de la data producerii în recipientul original sigilat.
Depozitare:	Temperatura nu trebuie să scadă sub +5°C sau să depășească +25°C în timpul depozitării și al transportului.
Reziduuri:	Recipientele care conțin o cantitate minimă de material uscat pot fi reciclate. Toate deșeurile trebuie eliminate într-o unitate autorizată de colectare a deșeurilor – nu le aruncați în canale de scurgere sau în sistemul de canalizare. Respectați toate reglementările locale privind gestionarea deșeurilor.
Ambalaj:	3 x 5 litri incl. întăritor
Certificate & standarde:	Conform cu EN 14904:2006 și DIN 18032:2; sporturi de interior EC1PLUS; Emisii foarte scăzute și poluarea aerului interior GreenGuard; Calitatea aerului din interior Certificat FIBA EN 13501-1, Reacție la foc

Informații detaliate suplimentare sunt notate în Fișa de Securitate.



Bona SuperSport Pure HD

PREGĂTIRE

Curățați suprafața în funcție de gradul de murdărire și cerințele. În special, acordați atenție procesului de exfoliere cu Bona PowerRemove R. În general, podeaua ar trebui să fie bine șlefuită, uscată și fără praf de șlefuire, ulei, ceară și alți contaminanți. Ultimul pas de șlefuire trebuie întotdeauna realizat cu Sistemul Bona Diamond (granulație 120) folosind metoda udă de șlefuire. Podelele linoleum trebuie tratate cu Bona LinoPrime înainte de aplicarea Bona SuperSport Pure

HD. Vă rugăm să urmați instrucțiunile separate pentru Bona LinoPrime.

Condițiile optime de lucru sunt între 15-20°C și 40-60 % umiditate relativă a aerului. Temperatura ridicată și umiditatea scăzută reduc timpul de uscare, în timp ce temperatură scăzută și umiditatea ridicată cresc timpul de uscare.

PROGRAMUL DE TRATAMENT

Renovare (sistem general):

- 1-2x Bona SuperSport Zone Paint (opțional)
- 1x Bona SuperSport Line Paint
- 1-2x Bona SuperSport Pure HD

1-2x Bona SuperSport Pure HD

Cauciuc de renovare:

- 1-2x Bona SuperSport Zone Paint (opțional)
- 1x Bona SuperSport Line Paint
- 2x Bona SuperSport Pure HD

Renovarea linoleumului:

- 1x Bun LinoPrime
- 1-2x Bona SuperSport Zone Paint (opțional)
- 1x Bona SuperSport Line Paint

Re-acoperire (pentru întreținere):

- 1x Bona SuperSport Pure HD

APLICARE

1. Se agită bine lacul și se toarnă materialul într-o găleată de amestecare Bona RS Mixing Bucket.
2. Adăugați încet o sticlă de Bona R Întăritor în găleată în timp ce amestecați cu bormașina. Amestecați bine cel puțin 1 minut. **Notă:** Întăritorul nu trebuie adăugat direct în recipientul de lac. Este posibilă doar amestecarea externă. Dacă se amestecă cantități mai mici de lac, asigurați-vă că respectați raportul dintre lac și întăritor. Se lasă amestecul să reacționeze timp de cel puțin 5 minute înainte de utilizare. Utilizați amestecul în timpul de viață recomandat.
3. Aplicați Bona SuperSport Pure HD folosind o rolă Bona Polyester (11 mm). Distribuți cu o mișcare lină și fluentă în cruce și evitați acumulările de produs. Consumul trebuie să fie de aproximativ 100-120 g/m².

Dacă este necesară o a doua aplicare, aceasta trebuie efectuată între 2 și maxim 12 ore după stratul anterior. După acest interval de timp (>12 ore.) este necesară șlefuirea intermediară cu Bona Scrad Pad. Curățați suprafața ulterior prin aspirare și curățare umedă.

Procesul de maturizare durează aproximativ 3 zile, (90% maturizat în 24 de ore, 100% după 72 de ore). Nu așezați covoare până când podeaua nu s-a maturizat complet. Pe podea se poate jucă după 24 de ore, dar rămâne susceptibilă de urme de frecare a încălțămintei până la completa maturizare. În prima săptămână, fără curățare umedă, doar ștergere uscată.



Bona SuperSport Pure HD

ÎNTREȚINERE

Curățați podeaua cu Bona SuperSport Cleaner (utilizare frecventă) și Bona SuperSport Deep Clean (pentru curățare periodică, intensă, dacă suprafața a devenit alunecoasă). Pentru a susține o suprafață sigură și un aspect profesional și pentru a evita șlefuirea înapoi la lemn crud, podeaua ar

trebui să fie re-acoperită la intervale regulate, cu straturi suplimentare de Bona SuperSport Pure HD. Frecvența acestei operațiuni depinde de nivelul de uzură, dar ar fi de obicei între fiecare 1-3 ani.

Informațiile furnizate sunt pregătite la cele mai bune din cunoștințele noastre actuale și nu face nici o cerere de a fi completă. Utilizatorul este responsabil pentru a stabili că produsul și recomandările din prezentul document sunt adecvate scopului desemnat, tipului de podea și situației actuale înainte de utilizare. Bona poate garanta doar produsul livrat. O aplicare profesională și, prin urmare, de succes a produsului este dincolo de controlul nostru. În caz de îndoială, faceți un test preliminar. Utilizatorul trebuie să citească și să înțeleagă toate informațiile conținute pe etichetele ambalajelor și în fișele cu date de securitate înainte de a utiliza acest produs.