Bona SuperSport Pure HD



Hård-elastisk och slitstark polyuretanbehandling för alla typer av halvhårda sportgolv.

Bona SuperSport HD är en hård-elastisk och slitstark polyuretanbehandling som ger långvarigt skydd, återställer utseende och friktion och den förenklar underhållsrutinen. Vattenburen, icke-gulnande formulering.

- För sportgolv av halvhårda material
- Snabbtorkande
- Optimala appliceringsegenskaper
- Godkänd enligt EN 14904:2006 (sportgolv inomhus)

Bona SuperSport Pure HD

TEKNISKA DATA

Produkttyp:	2-komponent vattenburen polyuretan
Torrhalt:	Ca. 32%
Glans (vid 60°):	20% (Matt)
Blandningsförhålland	1 del Bona R Härdare (0,45L) till 10 delar Bona SuperSport Pure HD (4,55L) = 9 vol%
Brukstid:	Max. 4 timmar vid 20°C
Spädning:	Vid behov, späd med 4 % Bona Extender för en längre öppentid.
Torktid:	Överlackering: 2-3 timmar* Lätt användning: 12 timmar* Fullt uthärdad: ca. 5-7 dagar* *20°C/60% R.F.
Verktyg:	Bona SuperCoat Roller
Åtgång:	8-10 m²/liter (120-100g/m²) per stryk
Säkerhet:	Lack: Ej märkningspliktig Härdare: Märkningspliktig, se separat säkerhetsdatablad
Rengöring:	Torka av verktyg från restmaterial före rengöring med så lite vatten som möjligt. Torkat material kan avlägsnas med aceton. Kassera allt avfall på en godkänd avfallsanläggning – häll inte i avlopp eller kloak.
Lagringstid:	1 år från tillverkningsdatum i oöppnad orginalförpackning.
Lagring/transport:	Temperaturen får ej understiga +5°C eller överstiga +25°C under lagring och transport.
Avfall:	Behållare med en minimal mängd torkat material kan återvinnas. Allt avfall måste kasseras på en godkänd avfallsanläggning – häll inte ut i avlopp eller kloak. Följ alla lokala avfallsföreskrifter.
Förpackning:	3 x 5 liter inkl härdare
Certifikat:	EN 14904:2006 och DIN 18032:2; Friktion sportgolv inomhus EC1PLUS; Låga emissioner i inomhus miljö GreenGuard; Låga emission i inomhus miljö FIBA Certified EN 13501-1, Brandklassifikation

Ytterligare detaljerad information finns i det tillämpliga säkerhetsdatabladet.

FÖRBEREDELSER

Ytan skall vara behandlad enligt behandlingsschema nedan. Ytan skall vara fri från vax, fett och andra föroreningar som kan störa lackeringen.

Optimala förhållanden för applicering är mellan 15-25°C och 40–60%. Hög temperatur och låg luftfuktighet ger kortare torktid medan låg temperatur och hög luftfuktighet ger längre torktid.

Bona SuperSport Pure HD

BEHANDLINGSSCHEMA

Renovering, generellt
1-2x Bona SuperSport Zone Paint (vid behov)
1x Bona SuperSport Line Paint (vid behov)
1-2x Bona SuperSport Pure HD

Renovering, Linoleum:
1x Bona LinoPrime
1-2x Bona SuperSport Zone Paint (vid behov)
1x Bona SuperSport Line Paint (vid behov)
1-2x Bona SuperSport Pure HD

Renovering, gummi:
1-2x Bona SuperSport Zone Paint (vid behov)
1x Bona SuperSport Line Paint (vid behov)
2x Bona SuperSport Pure HD

Överlackering, för underhåll:
1x Bona SuperSport Pure HD

APPLICERING

1. Skaka dunken och häll sedan Bona SuperSport Pure HD i en blandningshink
2. Häll i härdaren långsamt under omrörning med en omrörare monterad i en borrmaskin. Fortsätt omrörningen minst 1 min efter det att all härdare är tillsatt. Blanda aldrig härdaren direkt i dunken, utan alltid i en blandningshink.
3. Vid blandning av en mindre mängd var noga med rätt blandningsförhållande 1:10
4. Blandningen skall användas inom 2 timmar, låt blandningen vila i minst 5 min före behandling.
5. Applicera jämt och korsvis med en Bona Polyester Roller (11 mm), 8-10 m²/liter.
6. Om en andra strykning av Bona SuperSport Pure HD krävs bör detta ske inom 2 till 24 timmar efter första appliceringen. Efter 24 timmar måste ytan mellanslipas med en Bona Scrad Pad. Dammsug noggrant och avsluta med en Bona Dusting Pad.
7. För att få en snabbare torkprocess använd en ventilationsfläkt.

STÄDNING OCH UNDERHÅLL

Rengör golvet med Bona SuperSport Cleaner för daglig städning eller Bona SuperSport Deep Clean för ett djupare periodiskt underhåll. Som en del i ett underhåll kan golvet överlackeras med ett nytt lager lack Bona SuperSport HD innan slitaget når träet och leder till omfattande renovering, se separat instruktion för överlackering.

Detaljerade underhållsinstruktioner kan hämtas från **www.bona.com**

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackningen och tillhörande säkerhetsdatablad innan produkten används.