



Bona SuperSport Zone Paint

2-SLOŽKOVÁ BARVA NA VODNÍ BÁZI

Barva na sportovní podlahy s vynikající přilnavostí



DOSTUPNOST NA OBJEDNÁVKU A NA DOTAZ, RAL A NCS BARVY.

Polyuretanový nátěr pro sportovní podlahy, určený pro vyznačování hracích ploch a větších ploch. Je nedílnou součástí systému Bona SuperSport. Má vynikající přilnavost, nátěr lze použít na stávající dřevěné podlahy nebo pro renovaci elastických podlah. Je silně pigmentovaný, obvykle je možné dosáhnout plného krytí v jedné vrstvě (u tmavší barvy) nebo dvou vrstvách (u světlejší barvy). K dispozici na objednání v široké škále RAL a NCS barev.

- Silně pigmentovaný nátěr pro výborné krytí
- Rychleschnoucí
- Velmi slabý zápach



Bona SuperSport Zone Paint

2-SLOŽKOVÁ BARVA NA VODNÍ BÁZI

Barva na sportovní podlahy s vynikající přilnavostí

TECHNICKÁ DATA

Báze:	2-složková polyuretanová barva na vodní bázi
Poměr ředění:	1 díl tužidla Bona SuperSport HD Hardener na 11 dílů Bona Zone Paint (≈8,2 vol%)
Doba zpracování:	max 3 hod při 20°C (při vyšší teplotě kratší doba)
Ředění:	v případě potřeby lze přidat Bona Retarder (4%) pro delší dobu otevření
Doba schnutí:	- další nátěr: po 2-4 hod ¹ - plné vytvrzení: 3 dny ¹ ¹ při běžných klimatických teplotách, 20°C/60% R.H
Nářadí k aplikaci:	Bona SuperCoat Roller (11 mm)
Spotřeba:	12-15m ² /litr (70-90 g/m ²) na jednu vrstvu nátěru
Bezpečnost:	Barva: neklasifikována Tužidlo: klasifikováno (viz bezpečnostní list)
Čištění:	Zbytky materiálu na nářadí odstraňte minimálním množstvím vody, zaschlý materiál lze odstranit acetonem. Odpady a prázdné obaly musí být zlikvidovány ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu – nevylévejte do odpadů ani kanalizace.
Záruční lhůta:	2 roky od data výroby v originálním neotevřeném obalu.
Skladování/přeprava:	Skladujte mezi 5-20°C. Teplota nesmí klesnout pod 5 nebo být vyšší než +30°C během přepravy. Chraňte před mrazem.
Likvidace:	Obaly s minimálním množstvím zaschlého materiálu lze recyklovat. Odpady a prázdné obaly musí být zlikvidovány ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu – nevylévejte do odpadů ani kanalizace. Odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	CZ: společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134. SK: společnost ENVIPAK
Balení:	5 litrů (4,6 l barva a 0,4 l tužidlo)

Další podrobné informace jsou uvedeny v příslušném bezpečnostním listu.



Bona SuperSport Zone Paint

2-SLOŽKOVÁ BARVA NA VODNÍ BÁZI

Barva na sportovní podlahy s vynikající přilnavostí

PŘÍPRAVA

Před použitím barvy Bona SuperSport Zone Paint musí být podlaha připravena na konečné podmínky, za kterých bude používána. Obecně platí, že podlaha by měla být suchá a beze zbytků brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot, které by mohly zhoršit přilnavost barvy Bona SuperSport Zone Paint. Odstranění všech předchozích leštěnek a ošetřujících přípravků nebo jiných nečistot je zásadním krokem pro zajištění úspěšné aplikace produktu Bona SuperSport Zone Paint.

U průmyslově lakovaných dřevěných podlah vybruste povrch pomocí brusiva Bona Diamond Abrasives zrnitosti P240, všechny ostatní dříve lakované podlahy by měly být vybroušeny brusivem Bona Diamond Abrasives zrnitosti P120. U dřevěných podlah vybroušených na holé dřevo nebo u nových neošetřených dřevěných podlah se prosím řiďte pokyny v technickém listu základního laku Bona SuperSport Primer.

Běžný návod na údržbu sportovních elastických podlah najdete pod produktem Bona SuperSport Zone Paint v záložce dokumenty.

Doporučuje se, aby byly práce naplánovány tak, že následné vrstvy laku nebo barvy byly aplikovány do 48 hodin. Tímto způsobem se lze vyhnout broušení barvy a dosáhnout lepších výsledků a efektivity práce.

Předtím, než ošetříte celý povrch podlahy, doporučuje se provést zkušební test a vyhodnotit přilnavost produktu.

UPOZORNĚNÍ: Linoleum a další porézní podlahoviny snadno absorbují vodu. **Pokud dojde k chemickému nebo mokrému odstranění starých leštěnek nebo jiných ošetřovacích přípravků, podlaha musí být ponechána minimálně 24 hodin řádného schnutí.** Pro urychlení procesu schnutí použijte vhodný ventilátor. Dbejte na to, že zbytková voda a čisticí chemikálie v podlaze mohou způsobit špatnou přilnavost produktu!

Optimální podmínky pro aplikaci jsou: teplota mezi 18-22°C a 40-60% relativní vlhkost vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost naopak dobu schnutí prodlužují. Minimální teplota pro aplikaci je 13°C.



Bona SuperSport Zone Paint

2-SLOŽKOVÁ BARVA NA VODNÍ BÁZI

Barva na sportovní podlahy s vynikající přilnavostí

NÁVOD K APLIKACI

DŘEVĚNÉ SPORTOVNÍ PODLAHY

Neošetřené dřevěné podlahy:

1x Bona SuperSport Primer
1x Bona SuperSport ONE/Bona SuperSport HD
Bona Scrad Pad + P150
1-2x Bona SuperSport Zone Paint
1x Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona SuperSport ONE/Bona SuperSport HD

Průmyslově lakované dřevěné podlahy:

Čištění a broušení
1-2x Bona SuperSport Zone Paint
1x Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona SuperSport HD

ELASTICKÉ SPORTOVNÍ PODLAHY

Guma a PVC

Čištění a broušení
1-2x Bona SuperSport Zone Paint
1x Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona SuperSport Pure HD

Linoleum

Čištění a broušení
1x Bona LinoPrime
1-2x Bona SuperSport Zone Paint
1x Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona SuperSport Pure HD



Bona SuperSport Zone Paint

2-SLOŽKOVÁ BARVA NA VODNÍ BÁZI

Barva na sportovní podlahy s vynikající přilnavostí

APLIKACE

- 1) Zkontrolujte kód barvy a číslo šarže na nádobě barvy a ujistěte se, že jsou stejné. Používejte pouze barvu ze stejného čísla šarže na stejné podlaze. Pokud se čísla šarží navzájem liší, je nutné smíchat celý objem v samostatné nádobě, aby byla zajištěna konzistence barev.
- 2) Zamíchejte. Barvu nalijte do míchací nádoby Bona Mixing Bucket. Použijte sítko, abyste odstranili drobné částičky pigmentu.
- 3) Tužidlo Bona SuperSport HD Hardener (jednu láhev na jeden kbelík) 8,2% přilévejte pomalu, zatímco neustále směs mícháte. Míchejte minimálně jednu minutu. Směs by neměla být míchána ručně, ale pouze mechanicky - strojově (vrtačkou s míchadlem).
- 4) Nechte směs reagovat po dobu 5 minut. Po smíchání by měla být směs barva/tužidlo aplikována bezprostředně po namíchání, nebo do max. 3 hodin.
- 5) Naneste barvu technikou do kříže pomocí válečku Bona SuperCoat Roller (11 mm) při spotřebě 12-15 m²/L. Přitom se vyhněte hromadění produktu a navazujte systémem mokrá – do – mokrého bez přerušení.
- 6) Obvykle není nutná další vrstva barvy Bona SuperSport

Zone Paint. Jakmile je povrch nabarven, je zapotřebí povrch nalakovat vhodným lakem řady Bona SuperSport. Pro zajištění dobré přilnavosti by měla být další vrstva, ať už barvy nebo laku, provedena nejpozději do 48 hodin od poslední aplikace. Po tomto časovém úseku je doporučováno provést mezibroušení pomocí Bona Scrad Padu. Poté je třeba povrch opatrně vysát.

Tip: Mezibroušení jakékoli barvy je nejlepší se vyhnout, protože vždy existuje nebezpečí narušení zbarvení, které v takovém případě bude vyžadovat další vrstvu barvy. Pokud je například známo, že doba potřebná k dokončení vyznačení čar přesáhne 48 hodin od poslední aplikace barvy Bona SuperSport Zone Paint, je nejlepší aplikovat na barvu Bona SuperSport Zone Paint do 48 hodin vrstvu laku Bona SuperSport a poté pokračovat s vyznačením čar. Lak lze poté před dalšími vrstvami laku mezibrousit, aniž by hrozilo narušení zbarvení barvy.

Poznámka: Barva Bona SuperSport Zone Paint by nikdy neměla být použita jako finální povrchová úprava.

DŮLEŽITÉ!

- Změkčovadla, která se nacházejí v materiálech, jako jsou kobercové podložky, nohy nábytku, kolečka a lepidla používaná k upevnění, mohou vést ke změkčení a změně barvy. Vystavení barvám na vlasy nebo gumovým pneumatikám na autech, kolech a dětských kočárkách může vést k trvalému, nevratnému zbarvení povrchu. Používejte

vhodnou ochranu povrchu nebo se zcela vyhněte kontaktu.

- Specifické složení litých PU podlahových krytin s sebou nese riziko migrace složek z podlahy nebo podkladu, což může vést ke změně barvy. Proto nedoporučujeme používat barvu Bona SuperSport Zone Paint na lité PU podlahové krytiny.



Bona SuperSport Zone Paint

2-SLOŽKOVÁ BARVA NA VODNÍ BÁZI

Barva na sportovní podlahy s vynikající přilnavostí

Informace v tomto dokumentu a všechny další rady a doporučení, které poskytujeme na pomoc s aplikací produktu, jsou založeny na předchozích zkušenostech a rozsáhlém testování, ale nečiní si nárok na úplnost. Vzhledem k široké různorodosti materiálů a dostupných a možných aplikací, nemůžeme přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu nebo si před použitím vyžádejte technickou radu od společnosti Bona. Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161