



Bona SuperSport Zone Paint

PINTURA PARA SUELOS AL AGUA DE DOS COMPONENTES

Pintura para suelos con excelente adherencia y cobertura



Pintura con base PUR diseñada para delimitar zonas y grandes áreas en suelos deportivos. Además de sus excelentes propiedades de adhesión, es compatible con una amplia variedad de superficies, incluyendo los suelos de madera y resilientes existentes. También forma parte del sistema Bona SuperSport System. Gracias a su fuerte pigmentación, la cobertura total puede conseguirse con una sola capa en el caso de colores más oscuros o dos capas en el caso de colores más claros. La pintura está disponible en toda la gama de colores RAL y NCS.

- Pigmentación intensa para una excelente cobertura.
- Secado ultrarrápido.
- Baja emisión de olores.



Bona SuperSport Zone Paint

PINTURA PARA SUELOS AL AGUA DE DOS COMPONENTES

Pintura para suelos con excelente adherencia y cobertura

DATOS TÉCNICOS

Base del producto:	Pintura de poliuretano al agua de 2 componentes
Proporción de mezcla:	1 parte de endurecedor Bona SuperSport HD por cada 11 partes de pintura Zone (≈8,2 % en volumen)
Tiempo de aplicación:	máximo 3 horas a 20 °C (menos si hace más calor)
Disolución:	Si es necesario, diluir con un 4 % de Bona Extender para prolongar el tiempo de trabajo.
Tiempo de secado:	- Próxima capa: 2-4 horas ¹ - Dureza total: 3 días ¹ ¹ en condiciones normales de temperatura ambiente, 20 °C/60 % de humedad relativa
Herramientas de aplicación:	Rodillo bona SuperCoat (11 mm de pelo)
Rendimiento:	12-15 m ² /litro (70-90 g/m ²) por capa
Seguridad:	Pintura: Sin clasificar. Endurecedor: Clasificado. (véase la ficha de datos de seguridad).
Limpieza:	Limpie las herramientas para eliminar los restos de material antes de limpiarlas con un mínimo de agua. El material seco se puede eliminar con acetona. Deseche todos los residuos en un centro de eliminación de residuos autorizado; no los vierta por el desagüe ni por el alcantarillado.
Caducidad:	2 años desde la fecha de producción en su envase original sin abrir.
Almacenamiento/ transporte:	Conservar a una temperatura de entre 5 y 20 °C. La temperatura no debe descender por debajo de +5 °C ni superar los +30 °C durante el transporte.
Eliminación de residuos:	Los envases con una cantidad mínima de material seco pueden reciclarse. Todos los residuos deben desecharse en un centro de eliminación de residuos autorizado; no los vierta por los desagües ni por el alcantarillado. Siga todas las normativas locales sobre residuos.
Tamaño del envase:	5 litros (4,6 litros de pintura y 0,4 litros de endurecedor)

En la ficha de datos de seguridad correspondiente se incluye información adicional detallada.



Bona SuperSport Zone Paint

PINTURA PARA SUELOS AL AGUA DE DOS COMPONENTES

Pintura para suelos con excelente adherencia y cobertura

PREPARACIÓN

Es necesario asegurarse de que el suelo está libre de todo tipo de contaminación que pueda afectar a la adhesión de Bona SuperSport Zone Paint. Es fundamental retirar cualquier residuo de productos restauradores o de limpieza, así como cualquier otro tipo de contaminación, para garantizar la aplicación correcta de Bona SuperSport Zone Paint.

En el caso de suelos de madera, lije ligeramente los barnices UV de preacabado con Diamond Abrasives de grano 240, y el resto de suelos barnizados previamente con Bona Diamond Abrasives de grano 120. En el caso de suelos de madera lijados hasta la madera virgen o si se trata de suelos de madera sin acabar, consulte la ficha técnica Bona SuperSport Primer.

Para suelos resilientes, Bona ha desarrollado diferentes soluciones en función del tipo de suelo y de equipamiento disponible. Si desea obtener una descripción completa de todas las soluciones recomendadas, consulte la guía «Mejores prácticas para la renovación del suelo» disponible en la pestaña «Documentos» de la página de productos de Bona SuperSport Zone Paint en bona.com.

Se recomienda planificar el trabajo de modo que las capas

posteriores de barniz o pintura se apliquen en un espacio de tiempo de 48 horas. De este modo, se puede evitar el lijado de la pintura para obtener mejores resultados y una mayor eficiencia.

Realice siempre una prueba y evalúe la adhesión para garantizar la compatibilidad de la superficie antes de tratar todo el suelo.

ADVERTENCIA: El linóleo y otros suelos porosos absorben agua fácilmente. **Si se realiza una eliminación química o húmeda de restaurador antiguo u otro producto de cuidado, se debe dejar secar el suelo un mínimo de 24 horas en buenas condiciones.** Para contribuir al proceso de secado, se recomienda utilizar ventiladores y calefactores. Tenga en cuenta que los restos de agua y productos químicos de limpieza en el suelo pueden provocar fallos de adherencia.

Las condiciones óptimas de tratamiento son una temperatura de entre 18 y 22 °C y una humedad relativa del aire del 40 al 60 %. Las temperaturas elevadas y la humedad baja acortan el tiempo de secado, mientras que las temperaturas bajas y la humedad elevada lo prolongan.



Bona SuperSport Zone Paint

PINTURA PARA SUELOS AL AGUA DE DOS COMPONENTES

Pintura para suelos con excelente adherencia y cobertura

TRATAMIENTO

SUPERFICIES DEPORTIVAS DE MADERA

Madera sin tratar:

1x Bona SuperSport Primer
1x Bona SuperSport ONE/Bona SuperSport HD
Lijado suave abrasivo de grano 150
1-2x Bona SuperSport Zone Paint
1x Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona SuperSport ONE/Bona SuperSport HD

Superficies de madera preacabadas:

Limpieza y lijado superficial.
1-2x Bona SuperSport Zone Paint
1x Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona SuperSport HD

SUPERFICIES DEPORTIVAS RESILIENTES

Goma y PVC

Limpieza y lijado
1-2x Bona SuperSport Zone Paint
1x Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona SuperSport Pure HD

Linóleo

Limpieza y lijado
1x Bona LinoPrime
1-2x Bona SuperSport Zone Paint
1x Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona SuperSport Pure HD



Bona SuperSport Zone Paint

PINTURA PARA SUELOS AL AGUA DE DOS COMPONENTES

Pintura para suelos con excelente adherencia y cobertura

APLICACIÓN

1) Verifique el código de color y el número de lote en los recipientes de pintura. Utilice únicamente pintura del mismo número de lote en el mismo suelo. Como alternativa, la cantidad total de pintura que se va a utilizar puede mezclarse con cuidado en un recipiente separado para garantizar la consistencia del color.

2) Remueva la pintura a fondo y viértala en un recipiente separado como el cubo para mezclas Bona.

3) Mientras remueve la mezcla a máquina, añada lentamente a la pintura un 8,2 % de Bona SuperSport HD Hardener (una botella completa por cubo). Remueva bien durante al menos 1 minuto.

4) Deje que la mezcla reaccione durante 5 minutos antes de aplicarla y utilice la mezcla dentro del tiempo de aplicación recomendado de 3 horas.

5) Aplique la pintura mezclada con un Rodillo Bona SuperCoat (con pelo de 11 mm) cubriendo aproximadamente 12-15 m²/L. Desplace el rodillo con un movimiento suave y fluido en sentido transversal para evitar acumulaciones de producto.

6) Por lo general no hace falta aplicar una capa adicional de Bona SuperSport Zone Paint; puede continuar aplicando una o dos capas del barniz Bona SuperSport. Para garantizar una buena adhesión es preciso que la siguiente capa, de pintura o barniz, se aplique en un plazo máximo de 48 horas. Si se supera este límite, se efectuará un lijado intermedio con un Bona Scrad Pad. Tras el lijado, limpie la superficie a fondo antes de aplicar la siguiente capa.

Consejo Es mejor evitar el lijado intermedio de cualquier pintura, ya que siempre existe el peligro de alterar la coloración. En caso de producirse, será necesario aplicar una nueva capa de pintura. Si, por ejemplo, se sabe que el tiempo requerido para el marcado completo de las líneas será superior a 48 horas desde la última aplicación de Bona SuperSport Zone Paint, entonces es mejor aplicar una capa de barniz Bona SuperSport sobre la Bona SuperSport Zone Paint en un plazo de 48 horas y proceder posteriormente con el marcado de las líneas. A continuación, se puede realizar un lijado intermedio antes de aplicar otras capas de barniz sin riesgo de alterar la coloración de la Bona SuperSport Zone Paint.

Nota: La pintura Bona SuperSport Zone Paint nunca debería utilizarse como superficie final de desgaste.

IMPORTANTE

• Los plastificantes que se encuentran en materiales como las bases de las alfombras, las patas de los muebles, las ruedas y los adhesivos utilizados para la fijación pueden provocar el reblandecimiento y la decoloración. La exposición a neumáticos de goma de coches, bicicletas y cochecitos de bebé puede provocar una decoloración permanente de la superficie. Utilice protecciones o evite el

contacto por completo.

• La composición específica del suelo de PU moldeado in situ conlleva un riesgo de migración de los componentes desde el suelo o subsuelo, lo que puede provocar una decoloración. Por esta razón, no recomendamos el uso de Bona SuperSport Zone Paint en suelos de PU moldeados in situ.



Bona SuperSport Zone Paint

PINTURA PARA SUELOS AL AGUA DE DOS COMPONENTES

Pintura para suelos con excelente adherencia y cubrición

La información facilitada en este documento y en todos los demás consejos y recomendaciones que ofrecemos para ayudar y asistir al profesional se basan en la experiencia previa y en pruebas exhaustivas, pero puede no ser completa. Debido a la amplia gama de usos y condiciones de aplicación posibles de nuestros productos, no eximimos a los usuarios de la necesidad de realizar sus propias pruebas o de solicitar asesoramiento técnico a Bona antes de su uso. Bona solo puede garantizar sus productos y no la estructura en su conjunto. Respete las recomendaciones del fabricante del suelo y las disposiciones de las normas pertinentes.