



Bona SuperSport Zone Paint

PEINTURE SOL BI-COMPOSANTE EN PHASE AQUEUSE

Peinture sol avec une adhérence et un pouvoir couvrant excellents



Peinture à base de polyuréthane (PUR) conçue pour le marquage de zones et de grandes surfaces sur les sols sportifs. Grâce à ses excellentes propriétés d'adhérence, elle est compatible avec une grande variété de surfaces et peut être utilisée sur des parquets existants ou des sols souples. Elle fait aussi partie intégrante du système Bona SuperSport. Étant fortement pigmentée, il est généralement possible d'obtenir une couverture complète en une seule couche pour les couleurs foncées ou en deux couches pour les couleurs claires. Disponible sur commande dans les gammes complètes de couleurs RAL et NCS.

- Riche en pigments pour une couverture parfaite
- Séchage ultra-rapide
- Faible odeur



Bona SuperSport Zone Paint

PEINTURE SOL BI-COMPOSANTE EN PHASE AQUEUSE

Peinture sol avec une adhérence et un pouvoir couvrant excellents

DONNÉES TECHNIQUES

Produit:	Peinture en polyuréthane bi-composante en phase aqueuse
Mélange:	1 dose du Durcisseur Bona SuperSport HD pour 11 doses de Peinture Bona Zone Paint (env 8,2% en volume)
Durée de vie:	max. 3 heures à 20°C (plus court si la température est plus élevée)
Dilution:	4% du Retardateur Bona peuvent être ajoutés pour prolonger le temps d'ouverture.
Temps de séchage:	- Couche suivante : 2 à 4 heures¹ - Dureté maximale : 3 jours¹ ¹ dans des conditions ambiantes normales, 20° C / 60% H.R.
Outils d'application:	Rouleau Bona SuperCoat (poils de 11 mm)
Consommation:	12 à 15m ² /litre (70 à 90g/m ²) par couche
Sécurité:	Peinture : Non classifiée Durcisseur : Classifié. (voir Fiche de Données de Sécurité).
Nettoyage:	Essuyez les outils pour les débarrasser de tout résidu avant de les nettoyer avec un minimum d'eau. La matière sèche peut être enlevée avec de l'acétone. Jetez tous les déchets dans une installation d'élimination agréée, ne les versez pas dans les canalisations ou les égouts.
Durée de conservation:	2 ans à compter de la date de production, dans son emballage d'origine non ouvert.
Stockage/Transport:	Conserver à 5-20°C. La température ne doit pas descendre en dessous de +5°C ni excéder +30°C pendant le transport.
Élimination:	Les contenants avec une quantité minimale de matière sèche peuvent être recyclés. Tous les déchets doivent être éliminés dans une installation agréée — ne pas les verser dans les canalisations ou les égouts. Respectez toutes les réglementations locales en matière de déchets.
Conditionnement:	5 litres (4,6 litres de peinture pour 0,4 litre de durcisseur)

Des informations détaillées supplémentaires sont indiquées dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante.



Bona SuperSport Zone Paint

PEINTURE SOL BI-COMPOSANTE EN PHASE AQUEUSE

Peinture sol avec une adhérence et un pouvoir couvrant excellents

PRÉPARATION

Il faut veiller à ce que le sol soit totalement exempt de toute contamination susceptible de nuire à l'adhérence de la Peinture Bona SuperSport Zone Paint. L'élimination de tout polish, de produit d'entretien ou toute autre contamination préalable est une étape vitale pour assurer la réussite de l'application de la Peinture Bona SuperSport Zone Paint.

Pour les parquets, poncer les nouveaux vernis UV préfinis avec les abrasifs Diamant Bona grain 240, et tous les autres parquets précédemment vernis avec les Abrasifs Diamant Bona grain 120. Pour les parquets poncés à nu ou les nouveaux parquets non finis, veuillez consulter la fiche technique du Primaire Bona SuperSport.

Pour les sols souple, Bona a développé plusieurs solutions possibles en fonction du type de revêtement et de l'équipement disponible. Veuillez consulter le guide « Meilleures pratiques pour la rénovation des sols » qui est disponible dans la section « Documents » sur la page produit de la Peinture de zone Bona SuperSport sur bona.com pour une description complète de toutes les solutions recommandées.

Il est recommandé de planifier le travail de manière à ce que

les couches de peinture ou de vernis suivantes soient appliquées dans les 48 heures. De cette manière, on peut éviter le ponçage de la peinture pour de meilleurs résultats et une plus grande efficacité de travail.

Toujours tester et évaluer l'adhérence pour assurer la compatibilité avec la surface avant de traiter tout le sol.

AVERTISSEMENT : Le linoléum et les autres revêtements de sol poreux absorbent facilement l'eau. Si un décapage chimique ou humide de l'ancien produit de polissage ou d'un autre produit de soin est effectué, le sol doit bénéficier d'un temps de séchage minimum de 24 heures dans de bonnes conditions. Pour favoriser le processus de séchage, des ventilateurs et des chauffages doivent être utilisés. Notez que toute eau résiduelle et tout produit chimique de nettoyage dans le revêtement de sol peuvent entraîner un défaut d'adhérence !

Les conditions de traitement optimales se situent entre 18 et 22°C et une humidité relative de 40 à 60%. Des températures élevées et une faible humidité réduisent le temps de séchage, tandis que des températures basses et une humidité élevée augmentent le temps de séchage.



Bona SuperSport Zone Paint

PEINTURE SOL BI-COMPOSANTE EN PHASE AQUEUSE

Peinture sol avec une adhérence et un pouvoir couvrant excellents

MÉTHODOLOGIES

PARQUETS SPORTIFS

Bois non traité :

1x Primaire Bona SuperSport
1x Bona SuperSport ONE/Bona SuperSport HD
Ponçage léger, abrasifs grain 150
1-2x Peinture Bona SuperSport Zone Paint
1x Peinture Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona SuperSport ONE/Bona SuperSport HD

Surfaces en bois préfinies :

Nettoyage et ponçage superficiel
1-2x Peinture de Bona SuperSport Zone Paint
1x Peinture Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona SuperSport HD

SOLS SOUPLES SPORTIFS

Caoutchouc et PVC

Nettoyage et ponçage
1-2x Peinture Bona SuperSport Zone Paint
1x Peinture Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona SuperSport Pure HD

Linoléum

Nettoyage et ponçage
1x Bona LinoPrime
1-2x Peinture Bona SuperSport Zone Paint
1x Peinture Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona SuperSport Pure HD



Bona SuperSport Zone Paint

PEINTURE SOL BI-COMPOSANTE EN PHASE AQUEUSE

Peinture sol avec une adhérence et un pouvoir couvrant excellents

APPLICATION

1) Vérifiez le code couleur et le numéro de lot sur les contenants de peinture. N'utilisez que de la peinture provenant du même numéro de lot sur le même sol. Alternativement, la quantité totale de peinture à utiliser peut être soigneusement mélangée dans un contenant séparé pour garantir l'uniformité de la couleur.

2) Remuez la peinture en profondeur et versez-la dans un contenant séparé, comme un seau de mélange Bona.

3) Pendant le mélange mécanique, ajoutez lentement 8,2% de Durcisseur Bona SuperSport HD (un flacon complet par seau) à la peinture. Mélangez soigneusement pendant au moins 1 minute.

4) Laissez le mélange réagir pendant 5 minutes avant l'application et utilisez le mélange pendant la durée de vie en pot recommandé de 3 heures.

5) Appliquez la peinture mélangée à l'aide d'un Rouleau Bona SuperCoat (poils de 11 mm) à environ 12-15 m²/L. Roulez en croisant avec un mouvement régulier et fluide, en évitant les accumulations de produit.

6) Normalement, une couche supplémentaire de la Bona SuperSport Zone Paint n'est pas nécessaire et vous pouvez

passer à l'application d'une à deux couches du vernis Bona SuperSport recommandé. Pour garantir une bonne adhérence, la couche suivante, qu'il s'agisse de peinture ou de vernis, doit être appliquée dans un délai maximum de 48 heures. Si cette limite est dépassée, un ponçage intermédiaire avec un Bona Scrad Pad doit être effectué. Après le ponçage, nettoyez soigneusement la surface avant d'appliquer la couche suivante.

Conseil : Il est préférable d'éviter le ponçage intermédiaire de toute peinture, car il existe toujours un risque d'altérer la couleur, ce qui nécessiterait alors une autre couche de peinture. S'il est établi que, par exemple, le temps requis pour le marquage des lignes dépassera 48 heures après la dernière application de la Peinture de zone Bona SuperSport, la meilleure pratique consiste à appliquer une couche de vernis Bona SuperSport sur la Bona SuperSport Zone Paint dans les 48 heures, puis à procéder au marquage des lignes. Le vernis pourra ensuite être poncé légèrement avant l'application des couches de vernis ultérieures sans risque d'altérer la couleur de la peinture Bona SuperSport Zone Paint.

Note : La peinture Bona SuperSport Zone Paint ne doit jamais être utilisée comme couche de finition finale.

IMPORTANT!

- Les plastifiants que l'on trouve dans des matériaux tels que les tapis, les pieds de meubles, les équipements de sport, les roulettes et les résines peuvent entraîner un ramollissement et une décoloration du revêtement. L'exposition aux pneus en caoutchouc des voitures, des vélos et des poussettes peut également provoquer une décoloration permanente de la surface. Utilisez des protections ou évitez tout contact avec ces éléments.

- La composition spécifique des sols en polyuréthane (PU) coulés sur place comporte un risque de migration de composants à partir du revêtement ou du sous-plancher, ce qui pourrait entraîner une décoloration. Par conséquent, nous ne recommandons pas l'utilisation de la peinture Bona SuperSport Zone Paint sur les sols en PU coulés sur place.



Bona SuperSport Zone Paint

PEINTURE SOL BI-COMPOSANTE EN PHASE AQUEUSE

Peinture sol avec une adhérence et un pouvoir couvrant excellents

Les informations contenues dans ce document, ainsi que tous les autres conseils et recommandations que nous fournissons pour aider et assister la personne en charge de l'application, sont basées sur une expérience antérieure et des tests approfondis, mais ne prétendent pas être exhaustives.

En raison du large éventail d'utilisations et de conditions d'application possibles de nos produits, nous ne dispensons pas les utilisateurs de la nécessité d'effectuer leurs propres essais ou de demander un avis technique à Bona avant utilisation.

Bona ne peut garantir que ses produits et non l'ensemble de la construction. Veuillez respecter les recommandations du fabricant du revêtement de sol et les dispositions des normes pertinentes.

België: Bona NV, Ikaroslaan 61, 1930 Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

France: Le Parc Wiesel, 13 rue du Wiesel, 67118 Geispolsheim, T: 03 88 49 18 60, infofrance@bona.com