



Bona SuperSport Zone Paint

TWEE COMPONENTEN, WATERGEDRAGEN VLOERVERF

Vloerverf met uitstekende hechting en dekking



Verf op PUR-basis, speciaal ontworpen voor het markeren van zones en grotere oppervlakken op sportvloeren. Dankzij de uitstekende hechting is de verf compatibel met diverse typen oppervlakken en kan het worden gebruikt op bestaande houten vloeren of elastische vloeren - en als integraal onderdeel van Bona's SuperSport Systeem. Door de hoge pigmentatie is het meestal mogelijk om een volledige dekking te bereiken in één laag (donkere kleuren) of twee lagen (lichtere kleuren). Verkrijgbaar in het volledige RAL- en NCS-kleurenpalet.

- Sterk gepigmenteerd voor een uitstekende dekking
- Ultrasnel drogend
- Geurarm



Bona SuperSport Zone Paint

TWEE COMPONENTEN, WATERGEDRAGEN VLOERVERF

Vloerverf met uitstekende hechting en dekking

TECHNISCHE GEGEVENS

Productbasis:	2-componenten watergedragen polyurethaan verf
Mengverhouding:	1 deel Bona SuperSport HD Harder op 11 delen Bona SuperSport Zone Paint (≈8,2 vol%)
Potlife:	max. 3 uur bij 20°C (korter als het warmer is)
Verdunning:	indien nodig, verdunnen met Bona Extender (4%) voor een langere open tijd
Droogtijd, tot:	- klaar voor overlakken: 2-4 uur ¹ - volledig uitgehard: 3 dagen ¹ ¹ onder normale condities, 20°C/60% r.v.
Gereedschap:	Bona SuperCoat Roller (11 mm vacht)
Verbruik:	12-15 m ² /liter (70-90 g/m ²) per laag
Veiligheid:	verf: niet geclassificeerd harder: geclassificeerd (zie het veiligheidsblad op bona.com)
Schoonmaken:	Veeg het gereedschap vóór het reinigen schoon van restmateriaal met zo min mogelijk water. Opgedroogd materiaal kan worden verwijderd met aceton. Lever al het afval in bij de milieustraat - niet weggooien in de gootsteen of in het riool.
Houdbaarheid:	2 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/Transport:	opslaan bij 5-20°C. De temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +30°C tijdens transport
Afval:	Verpakkingen met een minimale hoeveelheid gedroogd materiaal kunnen worden gerecycled. Al het afval moet worden afgevoerd naar de milieustraat - niet in de riolering lozen. Volg alle lokale afvalvoorschriften.
Verpakking:	5 liter (4,6 liter verf en 0,4 liter harder)

Aanvullende, gedetailleerde informatie is vermeld in het relevante veiligheidsblad.



Bona SuperSport Zone Paint

TWEE COMPONENTEN, WATERGEDRAGEN VLOERVERF

Vloerverf met uitstekende hechting en dekking

VOORBEREIDING

Zorg ervoor dat de vloer volledig vrij is van verontreinigingen die de hechting van Bona SuperSport Zone Paint kunnen beïnvloeden. Het verwijderen van eventuele eerdere polijst-, onderhouds- of andere verontreinigingen is een essentiële stap voor een succesvolle applicatie van Bona SuperSport Zone Paint.

Voor houten vloeren: schuur nieuwe, voorgelakte UV-lakken op met Bona Diamond Abrasives korrel 240 en voor alle andere eerder gelakte vloeren met Bona Diamond Abrasives korrel 120. Raadpleeg voor houten vloeren die tot op het kale hout zijn geschuurd of voor nieuwe, onbehandelde houten vloeren het technische informatieblad van Bona SuperSport Primer.

Voor elastische vloeren heeft Bona verschillende mogelijke oplossingen ontwikkeld, afhankelijk van het type vloer en de beschikbare apparatuur. Raadpleeg de handleiding "Best practices voor vloerrenovatie" onder "Documenten" op de productpagina van Bona SuperSport Zone Paint op bona.com voor een volledige beschrijving van alle aanbevolen oplossingen.

Het is aan te raden de werkzaamheden zo te plannen dat

volgende lak- of verflagen binnen 48 uur worden aangebracht. Hierdoor kan het schuren van de verf worden vermeden voor een beter resultaat en een efficiëntere werkwijze.

Test en evalueer altijd de hechting om de compatibiliteit met het oppervlak te garanderen voordat u de hele vloer behandelt.

WAARSCHUWING: linoleum en andere poreuze vloeren absorberen gemakkelijk water. Bij chemische of natte verwijdering van oude polish of andere verzorgingsproducten moet de vloer minimaal 24 uur drogen onder goede omstandigheden. Om het droogproces te ondersteunen, moeten ventilatoren en verwarming worden gebruikt. Houd er rekening mee dat resterend water en reinigingsmiddelen in de vloer hechtingsproblemen kunnen veroorzaken!

Optimale verwerkingscondities liggen tussen 18-22°C en 40-60% relatieve luchtvochtigheid. Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd, terwijl lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid de droogtijd verlengen.



Bona SuperSport Zone Paint

TWEE COMPONENTEN, WATERGEDRAGEN VLOERVERF

Vloerverf met uitstekende hechting en dekking

BEHANDELSHEMA

HOUTEN SPORTVLOEREN

Onbehandeld hout:

1x Bona SuperSport Primer
1x Bona SuperSport ONE/Bona SuperSport HD
Tussenschuren korrel 150
1-2x Bona SuperSport Zone Paint
1x Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona SuperSport ONE/Bona SuperSport HD

Voorgelakt hout:

Reinigen en oppervlakkig schuren
1-2x Bona SuperSport Zone Paint
1x Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona SuperSport HD

ELASTISCHE SPORTVLOEREN

Rubber en PVC

Reinigen en schuren

1-2x Bona SuperSport Zone Paint
1x Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona SuperSport Pure HD

Linoleum

Reinigen en schuren
1x Bona LinoPrime
1-2x Bona SuperSport Zone Paint
1x Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona SuperSport Pure HD

Vanwege de specifieke samenstelling van gegoten PU-vloeren bestaat het risico op migratie van componenten in de vloer, wat verkleuring kan veroorzaken. Daarom raden wij het gebruik van Bona SuperSport Zone Paint op gegoten PU-vloeren af.



Bona SuperSport Zone Paint

TWEE COMPONENTEN, WATERGEDRAGEN VLOERVERF

Vloerverf met uitstekende hechting en dekking

GEBRUIKSAANWIJZING

- 1) Controleer de kleurcode en het batchnummer op de ververpakkingen. Gebruik alleen verf met hetzelfde batchnummer op dezelfde vloer. Als alternatief kan de volledige hoeveelheid verf zorgvuldig in een aparte verpakking worden gemengd om de kleurconsistentie te garanderen.
- 2) Roer de verf grondig door en giet het in een aparte container, zoals een Bona mengemmer.
- 3) Voeg al roerend langzaam 8,2% Bona SuperSport HD Harder (één volle fles per emmer) toe aan de verf. Roer grondig gedurende minimaal 1 minuut.
- 4) Laat het mengsel 5 minuten reageren voordat u het aanbrengt en gebruik het mengsel binnen de aanbevolen verwerkingstijd van 3 uur.
- 5) Breng de gemengde verf aan met een Bona SuperCoat Roller (11 mm vacht) met een dikte van circa 12-15 m²/liter. Rol kruislings met een vloeiende beweging en voorkom ophoping van product.
- 6) Normaal gesproken is een extra laag Bona SuperSport Zone Paint niet nodig en kunt u direct één of twee lagen Bona SuperSport Lak aanbrengen. Voor een goede hechting

dient de volgende laag, of het nu verf of lak is, binnen maximaal 48 uur te worden aangebracht. Indien deze tijd wordt overschreden, dient u tussen te schuren met een Bona Scrad Pad. Reinig het oppervlak na het schuren grondig voordat u de volgende laag aanbrengt.

Tip: tussenschuren van verf kunt u het beste vermijden, omdat er altijd het risico bestaat dat de kleuring wordt verstoord. Als dit gebeurt, is een volgende verflaag noodzakelijk. Als bijvoorbeeld bekend is dat de tijd die nodig is om de belijning te voltooiën meer dan 48 uur zal duren na de laatste applicatie van Bona SuperSport Zone Paint, is het raadzaam om binnen 48 uur een laag Bona SuperSport lak op de Bona SuperSport Zone Paint aan te brengen en vervolgens verder te gaan met de belijning. De lak kan dan tussengeschuurd worden vóór de volgende laklagen zonder het risico te lopen dat de kleuring van de Bona SuperSport Zone Paint wordt verstoord.

Belangrijk: Bona SuperSport Zone Paint mag nooit als definitieve afwerking worden toegepast.

BELANGRIJK!

• Weekmakers in materialen zoals ondertapijt, meubelpoten, fitnessapparatuur, wielen en bevestigingslijmen kunnen leiden tot verweking en verkleuring. Blootstelling aan rubberen banden van auto's, fietsen en kinderwagens kan leiden tot permanente verkleuring van het oppervlak. Gebruik bescherming of vermijd contact volledig.

• De specifieke samenstelling van gegoten PU-vloeren brengt het risico met zich mee dat componenten uit de vloer of ondervloer migreren, wat kan leiden tot verkleuring. Daarom raden wij het gebruik van Bona SuperSport Zone Paint op gegoten PU-vloeren af.

De informatie in dit document en alle andere adviezen & aanbevelingen die wij geven om de uitvoerder te helpen en bij te staan, zijn gebaseerd op eerdere ervaringen en uitgebreide testen, maar pretenderen niet volledig te zijn. Vanwege het brede scala aan mogelijke toepassingen en toepassingsomstandigheden van onze producten, ontslaan we de gebruikers niet van de noodzaak om hun eigen testen uit te voeren of technisch advies in te winnen bij Bona vóór gebruik. Bona kan alleen garantie geven op haar producten en niet op de constructie als geheel. Neem de aanbevelingen van de vloerfabrikant en de bepalingen van relevante normen in acht.



Bona SuperSport Zone Paint

TWEE COMPONENTEN, WATERGEDRAGEN VLOERVERF

Vloerverf met uitstekende hechting en dekking

België: Bona NV, Ikaroslaan 61, 1930 Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com