



Bona SuperSport Zone Paint

TINTA AQUOSA PARA PAVIMENTOS DE DOIS COMPONENTES

Tinta para pavimentos com excelente aderência e cobertura



Tinta com base PUR desenvolvida para demarcar zonas e áreas amplas em pavimentos desportivos. Para além das excelentes propriedades de aderência, é compatível com uma vasta gama de superfícies, incluindo pavimentos de madeira e resilientes existentes. Também faz parte do sistema Bona SuperSport System. Graças à sua forte pigmentação, pode alcançar-se cobertura total com uma única demão em cores mais escuras ou duas demãos em cores mais claras. A tinta está disponível em toda a gama de cores RAL e NCS.

- Pigmentação intensa para um revestimento excelente.
- Secagem ultrarrápida.
- Baixa emissão de odores.



Bona SuperSport Zone Paint

TINTA AQUOSA PARA PAVIMENTOS DE DOIS COMPONENTES

Tinta para pavimentos com excelente aderência e cobertura

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto:	Tinta de poliuretano aquosa de 2 componente.
Proporção da mistura:	1 parte de SuperSport HD Hardener para cada 11 partes de Zone Paint (≈8,2 vol%)
Tempo de aplicação:	Máximo de 3 horas a 20°C (menos tempo a temperaturas mais elevadas).
Dissolução:	Se necessário, dilua com Bona Extender a 4 % para prolongar o tempo de abertura.
Tempo de secagem:	- Seguinte camada: 2-4 horas ¹ - Dureza máxima: 3 dias ¹ ¹ em condições climáticas normais, 20 °C / 60% HR.
Ferramentas de aplicação:	Rolo de poliéster Bona (pelo de 11 mm)
Rendimento:	12-15 m ² /l (70-90 g/m ²) por camada
Segurança:	Tinta: Não classificada Endurecedor: Classificado. (ver ficha de dados de segurança).
Limpeza:	Limpe os resíduos das ferramentas antes de lavar com uma quantidade mínima de água. O material seco pode ser removido com acetona. Elimine todos os resíduos numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações.
Validade:	2 anos a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir.
Armazenagem/ transporte:	Guardar entre 5 e 20 °C. A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +30 °C durante o armazenamento.
Eliminação de resíduos:	Recipientes com uma quantidade mínima de material seco podem ser reciclados. Todos os resíduos devem ser eliminados numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações. Siga sempre as regulamentações locais aplicáveis sobre resíduos.
Tamanho da embalagem:	5 litros (4,6 L de tinta em 0,4 L de endurecedor).

Encontrará informação adicional detalhada na ficha de dados de segurança correspondente.



Bona SuperSport Zone Paint

TINTA AQUOSA PARA PAVIMENTOS DE DOIS COMPONENTES

Tinta para pavimentos com excelente aderência e cobertura

PREPARAÇÃO

É essencial garantir que o pavimento esteja isento de qualquer contaminação que possa afetar a aderência da Bona SuperSport Zone Paint. É fundamental remover qualquer resíduo de produtos restauradores ou de limpeza, assim como qualquer outro tipo de sujidade, para garantir a correta aplicação da Bona SuperSport Zone Paint.

No caso dos pavimentos de madeira, lixe suavemente os vernizes UV de pré-acabamento com Diamond Abrasives de grão 240, e o resto dos pavimentos envernizados com Bona Diamond Abrasives de grão 120. Para pavimentos de madeira lixados até à madeira virgem ou madeira não tratada, consulte a ficha técnica do Bona SuperSport Primer.

Para pavimentos resilientes, a Bona desenvolveu soluções específicas consoante o tipo de pavimento e equipamento disponível. Para uma descrição completa das soluções recomendadas, consulte o guia «Melhores práticas para a renovação do pavimento» disponível na aba «Documentos» da página de produtos de Bona SuperSport Zone Paint em bona.com.

Recomenda-se planear o trabalho de forma a aplicar as

camadas seguintes de verniz ou tinta num prazo de 48 horas. Desta forma, evita-se a lixagem da tinta para alcançar melhores resultados e maior eficiência.

Realize sempre um teste e avalie a aderência para garantir a compatibilidade da superfície antes de tratar todo o pavimento.

ADVERTÊNCIA: O linóleo e outros pavimentos porosos absorvem facilmente água. Se for feita uma remoção química ou húmida de produtos antigos, é necessário deixar o pavimento a secar pelo menos 24 horas em boas condições. Recomenda-se o uso de ventiladores e aquecedores para acelerar o processo de secagem. Tenha em atenção que resíduos de água ou produtos de limpeza podem comprometer a aderência.

As condições ótimas de tratamento são uma temperatura de entre 18 e 22°C e uma humidade relativa do ar de 40 a 60%. As temperaturas elevadas e uma baixa humidade reduzem o tempo de secagem, enquanto as temperaturas baixas e a humidade elevada prolongam-no.



Bona SuperSport Zone Paint

TINTA AQUOSA PARA PAVIMENTOS DE DOIS COMPONENTES

Tinta para pavimentos com excelente aderência e cobertura

PROGRAMA DE TRATAMENTO

SUPERFÍCIES DESPORTIVAS DE MADEIRA

Madeira não tratada:

1x Bona SuperSport Primer
1x Bona SuperSport ONE/Bona SuperSport HD
Lixagem ligeira com abrasivos de grão 150
1-2x Bona SuperSport Zone Paint
1x Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona SuperSport ONE/Bona SuperSport HD

Superfícies de madeira pré-acabadas:

Limpeza e lixagem superficial
1-2x Bona SuperSport Zone Paint
1x Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona SuperSport HD

SUPERFÍCIES DESPORTIVAS RESILIENTES

Borracha e PVC

Limpeza e lixagem
1-2x Bona SuperSport Zone Paint
1x Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona SuperSport Pure HD

Linóleo

Limpeza e lixagem
1x Bona LinoPrime
1-2x Bona SuperSport Zone Paint
1x Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona SuperSport Pure HD



Bona SuperSport Zone Paint

TINTA AQUOSA PARA PAVIMENTOS DE DOIS COMPONENTES

Tinta para pavimentos com excelente aderência e cobertura

APLICAÇÃO

- 1) Verifique o código de cor e o número do lote nas embalagens da tinta. Use apenas tinta do mesmo número de lote no mesmo pavimento. Em alternativa, pode misturar cuidadosamente toda a quantidade necessária de tinta num recipiente separado para garantir a consistência da cor.
- 2) Mexa bem a tinta e verta-a para um recipiente separado, como o balde de mistura Bona.
- 3) Enquanto mistura mecanicamente, adicione lentamente 8,2% de Bona SuperSport HD Hardener (uma garrafa completa por balde). Mexa bem durante pelo menos 1 minuto.
- 4) Deixe a mistura reagir durante 5 minutos antes da aplicação e utilize-a dentro do tempo de aplicação recomendado de 3 horas.
- 5) Aplique a tinta misturada com um rolo Bona SuperCoat (pelo de 11 mm), cobrindo aproximadamente 12–15m²/L. Movimente o rolo de forma suave e fluída no sentido transversal para evitar acumulações de produto.
- 6) Geralmente não é necessário aplicar uma camada adicional de Bona SuperSport Zone Paint; pode prosseguir com uma ou duas camadas de verniz Bona SuperSport. Para garantir uma boa aderência, a camada seguinte (tinta

ou verniz) deve ser aplicada no prazo máximo de 48 horas. Se este prazo for ultrapassado, é necessário uma lixagem intermédia com um Bona Scrad Pad. Após a lixagem, limpe cuidadosamente a superfície antes de aplicar a próxima camada.

Conselho: É preferível evitar a lixagem intermédia da tinta, pois existe sempre o risco de alterar a cor. Caso isso aconteça, será necessário aplicar uma nova demão. Se, por exemplo, forem necessário mais de 48 horas para a marcação completa das linhas após a última aplicação da Bona SuperSport Zone Paint, recomenda-se aplicar uma camada de verniz Bona SuperSport sobre a Bona SuperSport Zone Paint dentro do prazo de 48 horas e posteriormente realizar a marcação. Depois, pode-se proceder à lixagem intermédia antes de aplicar outras camadas adicionais de verniz, sem risco de alteração de cor da Bona SuperSport Zone Paint.

Nota: A tinta Bona SuperSport Zone Paint nunca deve ser utilizada como camada final de desgaste.

IMPORTANTE!

• Os plastificantes presentes em materiais como bases de alcatifas, pés de móveis, rodas e colas utilizadas na fixação podem provocar amolecimento e descoloração. A exposição a pneus de borracha de carros, bicicletas ou carrinhos de bebé pode causar descoloração permanente da superfície. Utilize proteções adequadas ou evite completamente o contacto.

• A composição específica do pavimento de PU moldados in situ implica risco de migração de componentes do pavimento ou sub-pavimento, o que pode causar descoloração. Por esta razão, não recomendamos o uso de Bona SuperSport Zone Paint em pavimentos de PU moldados in situ.



Bona SuperSport Zone Paint

TINTA AQUOSA PARA PAVIMENTOS DE DOIS COMPONENTES

Tinta para pavimentos com excelente aderência e cobertura

A informação fornecida neste documento, assim como todos os outros conselhos e recomendações que disponibilizamos para apoiar os profissionais, baseiam-se na nossa experiência e em testes rigorosos, mas podem não ser exaustivas. Devido à vasta gama de usos e condições de aplicação possível dos nossos produtos, não eximimos os utilizadores da necessidade de efetuar as suas próprias provas ou de solicitar assessoria técnica à Bona antes do seu uso. A Bona apenas pode garantir os seus produtos, não a estrutura como um todo. Respeite as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas pertinentes.