



Bona SuperSport Zone Paint

2-KOMPONENT, VATTENBUREN GOLVFÄRG

Golfvärg med utmärkt vidhäftning och god täckförmåga



PUR-baserad färg utformad för att markera zoner och större ytor på sportgolv. Med utmärkta vidhäftningsegenskaper är den kompatibel med en mängd olika ytor och kan användas på befintliga trägolv eller halvhårda golv, samt som en integrerad del av Bonas SuperSport System. Tack vare sin höga pigmentering är det vanligtvis möjligt att uppnå full täckning med ett lager (mörkare färger) eller två lager (ljusare färger). Finns att beställa i hela sortimentet av RAL- och NCS-färgpaletter.

- Hög pigmentering för utmärkt täckning
- Snabbtorkande
- Låg lukt



Bona SuperSport Zone Paint

2-KOMPONENT, VATTENBUREN GOLVFÄRG

Golfvärg med utmärkt vidhäfting och god täckförmåga

TEKNISKA DATA

Produkttyp:	2-komponent vattenburen polyuretanfärg
Blandningsförhålland	1 del Bona SuperSport HD härdare till 11 delar Bona SuperSport Zone Paint (8,2 vol-%)
Brukstid:	max 3 timmar vid 20°C (kortare vid högre temperatur)
Spädning:	4% Bona Extender, 1 flaska till en behållare färg, kan tillsäts för en längre öppentid.
Torktid:	Slipning/lackering: 2-4 timmar ¹ Fullt uthärdad: 3 dagar ¹ ¹ vid normal rumstemperatur 20°C/60% R.H
Verktyg:	Bona SuperCoat Roller (11 mm lugglängd)
Åtgång:	12-15m ² /liter per stryk
Säkerhet:	Färg: Ej märkningspliktig Härdare: Märkningspliktig. Se produktens säkerhetsdatablad
Rengöring:	Torka av verktyg från restmaterial före rengöring med så lite vatten som möjligt. Torkat material kan avlägsnas med aceton. Kassera allt avfall på en godkänd avfallsanläggning – håll inte i avlopp eller kloak.
Lagringstid:	2 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning.
Lagring/transport:	Temperaturen får ej understiga +5°C eller överstiga +30°C under lagring och transport.
Avfall:	Behållare med en minimal mängd torkat material kan återvinnas. Allt avfall måste kasseras på en godkänd avfallsanläggning – håll inte ut i avlopp eller kloak. Följ alla lokala avfallsföreskrifter.
Förpackning:	5 liter (4,6 liter färg och 0,4 liter härdare)

Ytterligare detaljerad information finns i det tillämpliga säkerhetsdatabladet.

FÖRBEREDELSE

Se till att golvet är acklimatiserat till sin omgivning, väl slipat och är fritt från slipdamm, olja, vax och annan smuts. Låt lack och härdare nå rumstemperatur före användning. Optimala förhållanden för applicering är mellan 18–25°C och

30–60% RF. Hög temperatur och låg luftfuktighet ger kortare torktid medan låg temperatur och hög luftfuktighet ger längre torktid. Lägsta temperatur för att använda produkten är 13°C.



Bona SuperSport Zone Paint

2-KOMPONENT, VATTENBUREN GOLVFÄRG

Golfvärg med utmärkt vidhäfting och god täckförmåga

BEHANDLINGSSHEMA

SPORTGOLV AV TRÄ

Obehandlat trägolv:

1x Bona SuperSport Primer
1x Bona SuperSport ONE/Bona SuperSport HD
Light sanding 150 grit abrasives
1-2x Bona SuperSport Zone Paint
1x Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona SuperSport ONE/Bona SuperSport HD

Fabrikslackerat trägolv:

Rengöring och slipning
1-2x Bona SuperSport Zone Paint
1x Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona SuperSport HD

HALVHÅRDA SPORTGOLV

Gummi och PVC

Rengöring och slipning
1-2x Bona SuperSport Zone Paint
1x Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona SuperSport Pure HD

Linoleum

Rengöring och slipning
1x Bona LinoPrime
1-2x Bona SuperSport Zone Paint
1x Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona SuperSport Pure HD



Bona SuperSport Zone Paint

2-KOMPONENT, VATTENBUREN GOLVFÄRG

Golfvärg med utmärkt vidhäfting och god täckförmåga

APPLICERING

- 1) Säkerställ så att rätt mängd färg finns för den yta som skall läggas, att färgkoden stämmer. Blanda alla burkar för att få samma färgnyans på hela golvytan om så stora ytor är aktuellt även om det är samma batchnummer på burkarna.
- 2) Håll Bona SuperSport Zone Paint i en separat blandningshink, använd bifogad silduk för att undvika att torkade färgrester följer med i blandningshinken.
- 3) Håll i härdaren långsamt under omröring med en omrörare monterad i en bormaskin. Fortsätt omrörningen minst 1 min efter det att all härdare är tillsatt. OBS! Blanda aldrig Bona SuperSport Zone Paint och härdare manuellt, använd alltid en omrörare monterad i en bormaskin när du blandar härdaren med färgen.
- 4) Låt blandning vila i minst 5 minuter innan den används. Använd produkten inom 3 timmar.
- 5) Applicera Bona SuperSport Zone Paint med en Bona SuperCoat Roller, 11 mm. Applicera korsvis för att säkerställa rätt lackmängd.
- 6) Om en andra applicering av Bona SuperSport Zone Paint krävs bör detta ske inom 48 timmar efter 1a appliceringen. En mellanslipning är då inte nödvändigt. Efter 48 timmar måste ytan mellanslipas med en Bona Scrad Pad.

- 7) Komplettera behandlingen med 1-2x med en topplack från Bona, se behandlingsschema ovan.

Notera: Bona SuperSport Zone Paint skall aldrig användas som en slutliga behandling.

För att förkorta torktiden kan man till alla Produkterna i detta system använda sig av en fläkt. Så snart produkterna är applicerade så kan fläkten startas.

Vid applicering av färg på en större yta där mer än 1 burk krävs skall alla burkar blandas tillsammans för att få en och samma kulör på golvytan. Detta oavsett om man har samma batchnummer eller inte. Ligger ytorna i olika rum och man har tydliga avgränsningar krävs inte detta. Bona SuperSport Zone Paint har en väldigt bra täckförmåga. Antalet appliceringar samt hur mycket färg så går åt kan dock variera beroende på vilken färg golvet har och vilken färg som ska läggas. Vår rekommendation på 12-15 kvm/liter är väldigt bred för att täcka in så många variationer som möjligt med olika färgkombinationer. Om det skulle räcka med en applicering av Bona SuperSport Zone Paint så sikta på en mängd av ca 10 kvm/liter. Vid två appliceringar så kan man med fördel lägga något mindre färg på 1a stryket och sen något mer på 2a stryket

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackning och i säkerhetsdatablad innan produkten används.