



Bona TanninShield

SOUČÁST ŘADY ADITIV DO LAKŮ BONA

Zpomalí proces žloutnutí dřeva



Bona TanninShield je přísada, která zvyšuje odolnost proti vztlínání pryskyřice, smoly či tříslovin ze dřeva skrz povrchovou úpravu a poskytuje účinnou ochranu proti migraci ze suků, čímž snižuje riziko vzniku skvrn v těchto oblastech.

Omezením migrace dřevních extraktivních látek pomáhá zachovat rovnoměrnější vzhled povrchu. Dřevěné podlahy časem přirozeně žloutnou. Bona TanninShield zvyšuje odolnost proti vztlínání tříslovin, čímž zpomaluje proces žloutnutí a pomáhá zachovat světlejší vzhled podlahy po delší dobu.

- Pomáhá udržet světlejší vzhled podlah
- Snižuje riziko skvrn na sucích
- Zvyšuje odolnost proti vztlínání tříslovin
- Omezuje migraci dřevních extraktivních látek



Bona TanninShield

SOUČÁST ŘADY ADITIV DO LAKŮ BONA

Zpomalí proces žloutnutí dřeva

TECHNICKÁ DATA

Báze:	Předpolymerovaný alifatický isokyanát
Poměr ředění:	1 díl Bona TanninShield na 20 dílů základního laku (250 ml do plného 5L kanystru = 5 %)
Doba zpracování:	3 hodiny při 20°C
Bezpečnost:	klasifikováno (viz bezpečnostní list)
Čištění:	Bona Cleaning Wipes, aceton, ethanol. Zaschlý materiál lze odstranit pouze mechanicky.
Záruční lhůta:	18 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu
Skladování/přeprava:	teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší +30°C během skladování a přepravy.
Likvidace:	Obaly s minimálním množstvím zaschlého materiálu lze recyklovat. Kapalný odpad musí být zlikvidován ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu – nevylévejte do odpadů ani kanalizace. Odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Balení:	250 ml

Bližší informace o produktu naleznete v příslušném bezpečnostním listu.

KOMPATIBILNÍ S

- Bona Classic UX
- Bona Classic UX + Bona Toner (White, Natural)
- Bona Natural Primer
- Bona White

APLIKACE

1. Před aplikací zajistěte, aby přísada i základní lak měly pokojovou teplotu. Dodržujte standardní pokyny pro přípravu podkladu pro daný základní lak.

2. Určete množství základního laku pro podlahu, jenž se má ošetřit. Základní lak důkladně protřepejte. Pokud nepoužijete celý kanystr s lakem, nalijte požadované množství do samostatné nádoby. POZNÁMKA: směs aditiva a laku musí být použita do 3 hodin od smíchání. Zbytek směsi již nelze znovu použít.

3. Přidejte 5% Bona TanninShield (250 ml do plného 5 l kanystru základního laku). Nádobu intenzivně protřepejte po dobu 1 minuty. Poté nechte směs 5 minut odstát.

4. Aplikujte základní lak na podlahu podle běžných postupů aplikace. Viz technický list příslušného základního laku Bona. Pro zvýšenou odolnost proti vzlínání tříslovin zvažte přidání Bona TanninShield do prvních dvou vrstev základního laku.

DŮLEŽITÉ!

Bona TanninShield snižuje viditelné projevy prosakování tříslovin, oxidace a migrace přírodních olejů. Dřevo však může i nadále měnit svůj charakter v průběhu času v závislosti na podmínkách, kterým je vystaveno.

Bona TanninShield neposkytuje ochranu proti minerálům a pryskyřicím, které jsou snadno rozpustné ve vodě a mohou se během aplikace uvolňovat.



Bona TanninShield

SOUČÁST ŘADY ADITIV DO LAKŮ BONA

Zpomalí proces žloutnutí dřeva

Informace v tomto dokumentu a všechny naše doporučení, které poskytujeme na pomoc s aplikací produktu, jsou založeny na předchozích zkušenostech a rozsáhlém testování, ale nemohou být považovány za úplné. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva nebo jiných typů podlah a možných aplikací, nemůžeme přebírat odpovědnost za produkt již zcela aplikovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte vlastní zkoušku použití pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu nebo si před použitím vyžádejte technickou radu od společnosti Bona. Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl. Dodržujte doporučení výrobce podlahy a ustanovení příslušných norem.

Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz, mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161