



Bona TanninShield

PARTE DA GAMA BONA ADDITIVE+

Retarda o amarelecimento da madeira.



Bona TanninShield foi desenvolvido para minimizar o sangramento dos extrativos da madeira, oferecendo uma proteção eficaz contra a coloração, especialmente em redor dos nós.

Ao reduzir a migração a partir destas zonas, contribui para manter um acabamento mais uniforme. Os pavimentos de madeira amarelecem com o tempo. Bona TanninShield melhora a resistência ao sangramento dos taninos, abrandando o processo de amarelecimento e ajudando a conservar um aspeto mais claro durante mais tempo.

- Preserva o aspeto de pavimentos mais claros
- Reduz o risco de manchas nos nós
- Reduz o risco de sangramento dos taninos
- Reduz o sangramento dos extrativos da madeira



Bona TanninShield

PARTE DA GAMA BONA ADDITIVE+

Retarda o amarelecimento da madeira.

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto:	Isocianato alifático pré-polimerizado
Proporção da mistura:	1 parte de TanninShield por cada 20 partes de primário (250 ml por cada embalagem de 5 litros = 5 %)
Tempo de aplicação:	3 horas a 20 °C
Segurança:	Classificado. (ver ficha de dados de segurança).
Limpeza:	Toalhas de limpeza Bona, Bona S100, acetona, etanol. O produto endurecido só pode ser removido mecanicamente.
Validade:	18 meses a partir da data de produção no recipiente original sem abrir.
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5°C nem superior a +30 °C durante o armazenamento e o transporte.
Eliminação de resíduos:	As embalagens com uma quantidade mínima de material seco podem ser recicladas. Os resíduos líquidos devem ser eliminados numa instalação de resíduos autorizada; não os deite no esgoto nem nas canalizações. Respeite a legislação local relativa a resíduos.
Tamanho da embalagem:	250ml

Encontrará informação adicional detalhada na respetiva ficha de dados de segurança.

COMPATÍVEL COM

- Bona Classic UX
- Bona Classic UX + Bona Toner (White, Natural)
- Bona Natural Primer
- Bona White



Bona TanninShield

PARTE DA GAMA BONA ADDITIVE+

Retarda o amarelecimento da madeira.

APLICAÇÃO

1. Certifique-se de que o aditivo e o primário estão à temperatura ambiente antes da utilização. Siga o procedimento habitual para a preparação do sub-pavimento, de acordo com a ficha técnica do primário em questão.

2. Calcule a quantidade de primário necessária para a área a tratar. Agite vigorosamente a embalagem do primário. Se não for utilizar toda a embalagem de 5 L, verta a quantidade necessária para outro recipiente. NOTA: Depois de adicionar Bona TanninShield, a mistura deve ser utilizada no prazo de três horas. Os restos da

mistura não podem ser reutilizados.

3. Adicione 5 % de Bona TanninShield (250 ml numa embalagem de 5 litros de primário). Agite vigorosamente a embalagem durante mais 60 segundos e deixe a mistura repousar durante cinco minutos.

4. Aplique o material misturado de acordo com as instruções habituais do primário utilizado. Para melhorar as propriedades bloqueadoras, Bona TanninShield pode ser adicionado às duas primeiras camadas de primário

IMPORTANTE!

Bona TanninShield reduz os efeitos visíveis do sangramento dos taninos, da oxidação e da migração dos óleos naturais. No entanto, a madeira pode continuar a sofrer alterações ao longo do tempo, dependendo sempre

das condições a que está exposta.

Bona TanninShield não protege contra minerais e resinas facilmente solúveis em água, que podem ser libertados durante a aplicação.

As informações fornecidas neste documento e em todas as restantes orientações e recomendações que disponibilizamos para apoiar o profissional baseiam-se na experiência anterior e em testes exaustivos, podendo, no entanto, não ser completas. Devido à vasta gama de utilizações e condições de aplicação possíveis dos nossos produtos, não isentamos os utilizadores da necessidade de realizar os seus próprios testes ou de solicitar aconselhamento técnico à Bona antes da sua utilização. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a estrutura no seu conjunto. Tenha em conta as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas relevantes.