



Bona Traffic GO

REVESTIMIENTO AL AGUA AUTORRETICULANTE

La nueva generación de barnices



Bona Traffic GO es un barniz al agua 2K de alto rendimiento con endurecedor incorporado.

Gracias a su tecnología de endurecimiento 2K integrada, Bona Traffic GO combina la sencillez y la eficacia de un barniz 1K con la durabilidad y el rendimiento de un acabado para suelos 2K, sin necesidad de añadir un endurecedor de isocianato externo. Esto simplifica la aplicación y mejora la seguridad en el manejo. Cuenta con la certificación EMICODE EC1PLUS por sus emisiones al aire interior muy bajas, cumpliendo así con los criterios de emisión más estrictos para ambientes interiores.

Bona Traffic GO es adecuado tanto para zonas comerciales como domésticas y resulta especialmente indicado para lugares expuestos a un tráfico peatonal intenso. Se puede combinar con cualquier imprimación para suelos de madera de Bona, o con Bona Craft Oil 2K para conseguir un aspecto aceitado con una superficie duradera y fácil de mantener.

- Agitar y Listo - Sin mezclar - Sin residuos
- Natural y más seguro
- Alta resistencia al desgaste
- Endurecedor incorporado - se activa en la aplicación



Bona Traffic GO

REVESTIMIENTO AL AGUA AUTORRETICULANTE

La nueva generación de barnices

DATOS TÉCNICOS

Base del producto:	Barniz de terminación de poliuretano al agua autorreticulante
Contenido en sólidos:	Aprox. 30 %
Brillo (a 60°):	Satinado 40 %, Mate 20 %, Extra Mate 10 %, Ultra mate aprox. 5 % (sobre cristal).
Disolución:	Si es necesario, diluir con un 4 % de Bona Extender para prolongar el tiempo de trabajo.
Tiempo de secado:	Recubrimiento: 2-3 horas* Uso total: 24 horas* Dureza plena: 3 días* * en condiciones climáticas normales, 20 °C/60 % H.R.
Herramientas de aplicación:	Rodillo Bona o aplicador articulado
Rendimiento:	8-10 m²/l (100-120 g/m²) por capa
Seguridad:	No clasificado
Limpieza:	Limpie las herramientas para eliminar los restos de material antes de limpiarlas con un mínimo de agua. El material seco se puede eliminar con acetona. Deseche todos los residuos en un centro de eliminación de residuos autorizado; no los vierta por el desagüe ni por el alcantarillado.
Caducidad:	1 año desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir.
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +30 °C durante el almacenaje y el transporte.
Eliminación de residuos:	Los envases con una cantidad mínima de material seco pueden reciclarse. Todos los residuos deben desecharse en un centro de eliminación de residuos autorizado; no los vierta por los desagües ni por el alcantarillado. Siga todas las normativas locales sobre residuos.
Tamaño del envase:	6 x 1 litros (solo en mate y Ultra Mate) 3 x 5 litros
Certificados:	EMICODE; EC1PLUS - Emisiones muy bajas en interior Greenguard Gold EN 13501 -1 Reacción al fuego EN 16165 Anexo B - R9 (Mate y Extra mate) Caifica para puntos en certificado LEED y Breeam

Información detallada adicional disponible en la ficha de datos de seguridad correspondiente.



Bona Traffic GO

REVESTIMIENTO AL AGUA AUTORRETICULANTE

La nueva generación de barnices

PREPARACIÓN

Asegúrese de que el suelo se haya aclimatado al entorno en el que se va a utilizar. La superficie debe lijarse hasta dejar la madera al descubierto, estar seca y libre de polvo de lijado, aceite, cera y cualquier otro tipo de suciedad. Aplique una capa de imprimación al agua de Bona como tratamiento previo. Como alternativa, puede utilizarse Bona Craft Oil 2K cuando se desee dar color a la madera. Las condiciones

óptimas de aplicación son una temperatura de entre 18 y 25 °C y una humedad relativa de entre el 30 y el 60 %. Las temperaturas altas y la baja humedad acortan el tiempo de secado, mientras que las temperaturas bajas y la alta humedad lo alargan. **La temperatura mínima de aplicación es de 13 °C.**

TRATAMIENTO

Madera sin tratar:

- 1 × Imprimación Bona ¹
- 2 × Bona Traffic GO

Para el teñido con aceite:

- 1 × Aceite Bona Craft 2K²
- 2 × Bona Traffic GO

¹ Trate siempre previamente el suelo con una imprimación al agua de Bona.

² Para minimizar el riesgo de que el aceite resalte, se

recomienda ser moderado con la cantidad aplicada. El uso de un paño envuelto alrededor de una almohadilla bajo una pulidora para la aplicación ayuda a mantener el aceite en la superficie.

Nota: No se recomienda aplicar más de 2 capas completas de imprimación y/o barniz de acabado al día debido al riesgo de hinchamiento excesivo de la madera. Asegúrese de que haya una buena ventilación durante el secado. Unas condiciones de secado deficientes pueden reducir el rendimiento y la adherencia del producto.

APLICACIÓN

- 1) Agite enérgicamente el bote de barniz de acabado durante 30 segundos antes de su uso o antes de verter cantidades más pequeñas.
- 2) Aplique el producto con un rodillo Bona a un rendimiento de 8-10 m²/l (≈100-120 g/m²). Pase el rodillo alternativamente en sentido transversal y a lo largo de la veta de la madera, evitando que se acumulen restos de producto. Mantenga siempre un «borde húmedo» para evitar solapamientos.
- 3) Deje secar adecuadamente antes de aplicar más capas. Asegúrese de que haya una ventilación adecuada.
- 4) Si es necesario, realice un lijado intermedio con el sistema Bona Scrad de grano P150 (o más fino) y elimine el polvo antes de aplicar una capa final de barniz.. **Nota:** Si la

capa anterior de barniz de acabado/imprimación ha tenido un tiempo de secado superior a 24 horas, siempre es necesario realizar un lijado intermedio.

Tras la aplicación final, la superficie puede soportar un tráfico peatonal ligero al cabo de 8 horas y puede utilizarse plenamente al cabo de 24 horas. Deje que la superficie se seque durante al menos 3 días antes de cubrirla con alfombras u otros revestimientos para suelos. Evite también colocar objetos pesados o fregar el suelo durante este tiempo. **Nota:** Si se ha combinado Bona Traffic GO con Bona Craft Oil 2K, se debe dejar que la superficie se cure durante 1 semana antes de cubrirla.



Bona Traffic GO

REVESTIMIENTO AL AGUA AUTORRETICULANTE

La nueva generación de barnices

MANTENIMIENTO

Limpiar con los productos adecuados es fácil. Cuando elige los productos de limpieza y mantenimiento de Bona puede estar tranquilo sabiendo que ha elegido el mejor producto posible para ayudarle a cuidar su suelo.

Las instrucciones de mantenimiento para el usuario final están disponibles en la página de productos Bona Traffic

GO en bona.com. Existen instrucciones detalladas de mantenimiento tanto para consumidores como para usuarios finales comerciales. **Imprima una copia de las instrucciones pertinentes y entréguesela al usuario final.**

IMPORTANTE

- Los plastificantes que se encuentran en materiales como las bases de las alfombras, las patas de los muebles, las ruedas y los adhesivos utilizados para la fijación pueden provocar el reblandecimiento y la decoloración. La exposición a tintes para el cabello o neumáticos de goma de coches, bicicletas y cochecitos de bebé puede provocar una decoloración permanente e irreversible de la superficie. Utilice protección o evite completamente el contacto.
- Los derrames deben eliminarse rápidamente. Los derrames desatendidos pueden causar manchas

antiestéticas o dañar la superficie.

- Tenga en cuenta que, aunque los barnices Bona están diseñados para proporcionar una superficie sellada resistente al desgaste, las rozaduras, los derrames, etc., ningún sistema de acabado aplicado en superficie puede evitar los daños físicos a la madera ni «endurecer» el suelo. Las hendiduras en la madera y los arañazos pueden ser causados por muebles, objetos caídos, garras de perro, etc., y deben adoptarse medidas necesarias para reducir la posibilidad de que esto ocurra.

La información facilitada en este documento y en todos los demás consejos y recomendaciones que ofrecemos para ayudar y asistir al profesional se basan en la experiencia previa y en pruebas exhaustivas, pero puede no ser completa. Debido a la amplia gama de usos y condiciones de aplicación posibles de nuestros productos, no eximimos a los usuarios de la necesidad de realizar sus propias pruebas o de solicitar asesoramiento técnico a Bona antes de su uso. Bona solo puede garantizar sus productos y no la estructura en su conjunto. Respete las recomendaciones del fabricante del suelo y las disposiciones de las normas pertinentes.