



Bona Traffic GO

PROTECTION EN PHASE AQUEUSE À AUTO-RÉTICULATION

Vernis nouvelle génération



Le Bona Traffic GO est une finition en phase aqueuse bi-composante, très performante. Inutile d'ajouter un durcisseur car il est **INTÉGRÉ** dans le produit de base.

Avec une nouvelle génération de technologie de durcissement bicomposante, le Bona Traffic GO combine la simplicité et l'efficacité d'un vernis monocomposant avec la durabilité et la performance d'un véritable produit bicomposant. L'innovant Bona Traffic GO avec durcisseur intégré est prêt à l'emploi directement à partir du bidon et assure une application plus sûre qui va bien au-delà des exigences de demain tout en répondant à des niveaux élevés de durabilité. Le Bona Traffic GO est suffisamment polyvalent pour être utilisé dans les zones commerciales et domestiques, mais il est particulièrement adapté aux endroits avec un passage intensif.

- Il suffit d'agiter et d'appliquer - pas de mélange nécessaire - pas de déchets
- Naturel et plus sûr
- Grande durabilité en cas d'usure intensive
- Durcisseur intégré, qui est activé lors de l'application



Bona Traffic GO

PROTECTION EN PHASE AQUEUSE À AUTO-RÉTICULATION

Vernis nouvelle génération

DONNÉES TECHNIQUES

Produit:	Couche de finition polyuréthane en phase aqueuse à auto-réticulation
Matières solides:	Environ 30 %
Brillance:	Satiné 40 %, Mat 20 %, Extra Mat 10 %, Ultra Mat 5% (sur verre)
Dilution:	Si nécessaire, diluer avec le Bona Extender (4 %) pour prolonger le temps d'ouverture.
Temps de séchage:	Délai minimum entre 2 couches: 2 à 3 heures* Passage fréquent: 24 heures* Recouvrement: 3 jours* *Dans des conditions normales (20°C/humidité relative de 60 %)
Outils d'application:	Rouleau Bona ou applicateur à tête pivotante.
Consommation:	8-10 m ² /litre (100-120 g/m ²) par couche
Sécurité:	Non classé
Nettoyage:	Essuyez les outils pour les débarrasser de tout résidu avant de les nettoyer avec un minimum d'eau. La matière sèche peut être enlevée avec de l'acétone. Jetez tous les déchets dans une installation d'élimination agréée, ne les versez pas dans les canalisations ou les égouts.
Durée de conservation:	1 an à compter de la date de fabrication, dans le contenant d'origine non ouvert.
Stockage/Transport:	La température de stockage et de transport doit être comprise entre +5°C et +30°C.
Élimination:	Les contenants avec une quantité minimale de matière sèche peuvent être recyclés. Tous les déchets doivent être éliminés dans une installation agréée — ne pas les verser dans les canalisations ou les égouts. Respectez toutes les réglementations locales en matière de déchets.
Conditionnement:	6 x 1 litre (uniquement en mat) 3 x 5 litres
Certificats:	EMICODE ; EC1plus – Très faible niveau d'émissions dans l'air intérieur EN 16165 Annex B.

Vous trouverez des informations supplémentaires dans la fiche de données de sécurité correspondante.

PRÉPARATION

Préparez le sol avec un primaire Bona en phase aqueuse. Attendez que le vernis soit à température ambiante, insérez le filtre et agitez bien le contenant avant utilisation. Les conditions d'application optimales se situent entre 18 et 25°C et entre 30 et 60% d'humidité relative de l'air. Des

températures élevées et une faible humidité réduisent le temps de séchage, tandis que des températures faibles et une forte humidité l'augmentent. **La température minimale d'application est de 13°C.**



Bona Traffic GO

PROTECTION EN PHASE AQUEUSE À AUTO-RÉTICULATION

Vernis nouvelle génération

MÉTHODOLOGIES

Bois brut:

1x Primaire Bona¹
2x Bona Traffic GO

Option 2: pour une coloration à l'huile

1 x Bona Craft Oil 2K
2 x Bona Traffic GO

usure intensive en espace commercial

¹ Prétraitez toujours le sol avec un primaire Bona en phase aqueuse.

Remarque: Il n'est **pas** recommandé d'appliquer plus de deux couches complètes de primaire et/ou vernis par jour en raison du risque de gonflement excessif du bois. Bien aérer la pièce pendant le séchage. Des mauvaises conditions de séchage peuvent affecter les performances et l'adhérence du produit.

APPLICATION

- 1) Agitez énergiquement le bidon de vernis pendant 30 secondes avant d'utiliser le produit ou d'en transvaser une partie dans un autre contenant.
- 2) Appliquez le produit à l'aide d'un rouleau Bona à raison de 8 à 10 m²/litre (100-120 g/m²). Passez alternativement le rouleau dans le sens du veinage du bois, puis dans le sens inverse, afin d'éviter l'accumulation de produit. Conservez toujours une « démarcation humide » afin d'éviter les chevauchements.
- 3) Laissez sécher suffisamment avant d'appliquer d'autres couches. Assurez-vous que la pièce est bien ventilée.
- 4) Si nécessaire, effectuez un ponçage intermédiaire à l'aide

du Bona Scrad System de grain P150 (ou plus fin) et éliminez la poussière avant d'appliquer une dernière couche de vernis. **Remarque:** si la dernière couche de vernis/primaire a séché pendant plus de 24 heures, un ponçage intermédiaire est toujours nécessaire.

La surface peut supporter un trafic modéré 8 heures après l'application de la dernière couche et un trafic normal 24 heures après. Laissez sécher au minimum trois jours avant d'installer des tapis ou de poser d'autres revêtements de sol. Évitez de placer des objets lourds sur le sol ou d'utiliser une serpillière humide pendant cette période.

ENTRETIEN

Avec les produits adaptés au parquet, le nettoyage ne posera aucun problème. Les produits de nettoyage et d'entretien Bona sont la solution idéale pour prendre soin de vos sols.

Vous trouverez les instructions d'utilisation de Bona Traffic GO sur le site bona.com/fr. Des instructions détaillées sont également disponibles pour les particuliers et les professionnels. **Veillez imprimer un exemplaire des instructions adaptées et le remettre à l'utilisateur final.**



Bona Traffic GO

PROTECTION EN PHASE AQUEUSE À AUTO-RÉTICULATION

Vernis nouvelle génération

IMPORTANT!

- Les plastifiants présents par exemple dans les thibaudes, les pieds de meubles, les roulettes et les colles peuvent entraîner un ramollissement et une décoloration de la surface. L'exposition aux teintures capillaires ou aux pneus en caoutchouc des voitures, des vélos et des poussettes peut entraîner une décoloration permanente et irréversible. Utilisez des protections appropriées ou évitez toute exposition.
- Nettoyez rapidement tout liquide renversé sur le sol pour éviter la formation de taches persistantes ou la détérioration

de la surface.

- Bien que les vernis Bona soient conçus pour résister à l'usure, aux rayures, aux liquides, etc., aucun système de finition ne peut éviter les dommages physiques sur le bois ou « durcir » le sol. Les meubles, les chutes d'objets, les griffes de chiens, etc. pouvant entailler et rayer le bois, il convient de prendre les mesures nécessaires pour les éviter.
- Le Bona Traffic GO convient pour vitrifier l'huile BONA Craft Oil 2K. tout comme le Traffic HD ou le Bona Traffic HD Raw.

Les informations de ce document et les conseils et recommandations que nous proposons pour aider l'utilisateur sont basés sur notre expérience et sur des tests approfondis, mais n'ont pas vocation à être exhaustifs. En raison des nombreuses utilisations et conditions d'application possibles de nos produits, nous encourageons l'utilisateur à effectuer des essais ou à demander un avis technique à Bona avant utilisation. Bona garantit uniquement la qualité de ses produits. Respectez les recommandations du fabricant de supports et les normes applicables.

België: Bona NV, Ikaroslaan 61, 1930 Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

France: Le Parc Wiesel, 13 rue du Wiesel, 67118 Geispolsheim, T: 03 88 49 18 60, infofrance@bona.com