



Bona Traffic GO

SELF-CROSSLINKING WATERGEDRAGEN AFLAK

De nieuwe generatie parketlak



Bona Traffic GO is een top-presterende 2K watergedragen aflak met een ingebouwde harder. Harder toevoegen is NIET nodig.

Dankzij een nieuwe generatie 2K uithardingstechnologie combineert Bona Traffic GO de eenvoud en efficiëntie van een 1K parketlak met de duurzaamheid en prestatie van een echt 2K product. De innovatieve Bona Traffic GO met ingebouwde harder is direct uit de can klaar voor gebruik en biedt een hoogwaardige bescherming aan houten vloeren. De formulering geeft prioriteit aan milieu- en gebruikersveiligheid, wat resulteert in een zeer duurzaam & veilig product dat de huidige eisen overtreft en de lat hoog legt voor de markt. Hoewel Bona Traffic GO veelzijdig genoeg is om te worden gebruikt in zowel commerciële als huishoudelijke locaties, is het vooral geschikt voor locaties waar veel loopverkeer is, waar vloeren zwaarder worden belast. De Bona Traffic GO is geen onderdeel van de HD-serie. Bij de HD serie moet nog een harder toegevoegd. Bij de GO is de harder ingebouwd, die pas geactiveerd wordt bij het aanbrengen van de lak op de houten vloer. Het kan worden gecombineerd met elke Bona Houten Vloer Primer of met Bona Craft Oil 2K om een geoliede look te creëren met een duurzaam, gemakkelijk te onderhouden oppervlak.

- Alleen schudden & “Go” – mixen niet nodig – geen verspilling
- Natuurlijk en veiliger - hoge duurzaamheid bij zware slijtage



Bona Traffic GO

SELF-CROSSLINKING WATERGEDRAGEN AFLAK

De nieuwe generatie parketlak

- Ingebouwde harder – wordt geactiveerd na het aanbrengen

TECHNISCHE GEGEVENS

Productbasis:	Zelf-crosslinking watergedragen polyurethaanlak
Vast stofgehalte:	Ca. 30%
Glans (bij 60°):	Zijdemat 40%, Mat 20%, Extra Mat 10%, Ultra Mat ca. 5% (op glas)
Verdunning:	Indien nodig, verdunnen met 4% Bona Extender voor een langere open tijd.
Droogtijd, tot:	Opnieuw lakken: ca. 2-3 uur vóór laatste laklaag* Volledig gebruik: 24 uur* Mogelijk om kleden e.d. neer te leggen: 3 dagen* *bij normale condities, 20°C/60% r.v.
Gereedschap:	Bona Roller
Verbruik:	8-10 m ² /liter (100-120g/m ²) per laklaag
Veiligheid:	Ongeclassificeerd
Schoonmaken:	Veeg het gereedschap vóór het reinigen schoon van restmateriaal met zo min mogelijk water. Opgedroogd materiaal kan worden verwijderd met aceton. Lever al het afval in bij de milieustraat - niet weggooien in de gootsteen of in het riool.
Houdbaarheid:	1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/Transport:	De temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +30°C
Afval:	Verpakkingen met een minimale hoeveelheid gedroogd materiaal kunnen worden gerecycled. Al het afval moet worden afgevoerd naar de milieustraat - niet in de riolering lozen. Volg alle lokale afvalvoorschriften.
Verpakking:	6 x 1 liter (alleen in Mat & Ultra Mat) 3 x 5 liter
Certificaten:	EMICODE; EC 1PLUS – zeer lage emissies binnenshuis GREENGUARD Gold EN 13501-1, reactie op vuur EN 16165 Annex B - R9 (Mat & Extra Mat) Komt in aanmerking voor LEED en BREEAM punten

Aanvullende, gedetailleerde informatie is vermeld in het relevante veiligheidsblad.



Bona Traffic GO

SELF-CROSSLINKING WATERGEDRAGEN AFLAK

De nieuwe generatie parketlak

VOORBEREIDING

Zorg ervoor dat de vloer is geacclimatiseerd aan de omgeving waarin hij gebruikt zal worden. Het oppervlak moet tot op het kale hout geschuurd zijn, droog en vrij van schuurstof, olie, was en andere verontreinigingen. Behandel de vloer voor met een Bona primer op waterbasis. Als alternatief kan Bona Craft Oil 2K gebruikt worden als de

houtkleuring gewenst is. De optimale gebruiksomstandigheden liggen tussen 18–25°C en 30–60% relatieve luchtvochtigheid. Hoge temperaturen en een lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd, lage temperaturen en een hoge luchtvochtigheid verlengen deze. **De minimale gebruikstemperatuur is 13 °C.**

BEHANDELSHEMA

Onbehandeld hout:

1x Bona Primer¹

2x Bona Traffic GO

Voor het kleuren met olie:/strong>

1x Bona Craft Oil 2K²

2x Bona Traffic GO

¹ De vloer altijd eerst behandelen met een watergedragen grondlak van Bona.

² Om het risico op terugvloeiing van olie te

minimaliseren, is het raadzaam de aan te brengen hoeveelheid te beperken. Het gebruik van een doek om een pad onder een boenmachine helpt de olie aan het oppervlak te houden.

Let op: het wordt afgeraden meer dan twee volledige lagen per dag aan te brengen; dit in verband met de kans op overmatig uitzetten van het hout. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het drogen. Slechte droogomstandigheden kunnen leiden tot een zwakke laag met een slechte hechting.

GEBRUIKSAANWIJZING

- 1) Schud de can krachtig gedurende 30 seconden vóór gebruik of vóór het overgieten van kleine hoeveelheden.
- 2) Breng de lak aan met een Bona Roller voor 8-10 m²/liter (100-120 g/m²). Rol afwisselend met de houtnerf mee en haaks op de houtnerf om opeenhopingen van het product te voorkomen. Houdt altijd een “natte rand” aan om overlappingsen/aanzetten te vermijden.
- 3) Goed laten drogen vóór het aanbrengen van een volgende laag. Zorg voor goede ventilatie.
- 4) Indien nodig tussenschuren met het Bona Scrad System korrelgrootte 150 (of fijner) en verwijder het schuurstof vóór het aanbrengen van de laatste laklaag. **Opmerking:** als u de

vorige laklaag meer dan 24 uur heeft laten drogen, dan moet u de vloer altijd tussenschuren.

Na de laatste laklaag is het oppervlak na 8 uur licht beloopbaar en na 24 uur volledig belastbaar. Laat het oppervlak minimaal 3 dagen uitharden voordat vloerkleden, andere vloerbedekkingen en meubilair worden teruggeplaatst. Vermijd ook het vochtig reinigen van de vloer gedurende deze droogperiode. **Let op:** Als Bona Traffic GO is gecombineerd met Bona Craft Oil 2K, moet het oppervlak 1 week uitharden voordat het wordt afgedekt.



Bona Traffic GO

SELF-CROSSLINKING WATERGEDRAGEN AFLAK

De nieuwe generatie parketlak

ONDERHOUD

Het reinigen met de juiste producten is eenvoudig. Met de Bona reinigings- en onderhoudsproducten weet u dat

u het best mogelijke product heeft gekozen om uw klant haar/zijn vloer te laten schoonmaken en onderhouden.

BELANGRIJK!

- Weekmakers die worden aangetroffen in materialen zoals ondertapijten, meubelpoten, wieltjes en lijmen die voor bevestiging worden gebruikt, kunnen leiden tot verweking en verkleuring. Blootstelling aan haarkleurmiddelen of rubber autobanden, fietsbanden en kinderwagenbanden kan leiden tot permanente, onomkeerbare verkleuring van het oppervlak. Gebruik bescherming of vermijd dit contact volledig.
- Gemorst materiaal moet onmiddellijk worden verwijderd. Onbedoeld morsen kan cosmetische vlekken veroorzaken of

het oppervlak beschadigen. Houd er rekening mee dat hoewel Bona parketlakken zijn ontworpen om een afgesloten oppervlak te creëren dat bestand is tegen slijtage, strepen en morsen etc., dat geen enkel aangebracht afwerkingssysteem fysieke schade aan het hout kan voorkomen of de vloer kan "uitharden". Deuken en krassen in het hout kunnen worden veroorzaakt door meubels, gevallen voorwerpen, nagels van huisdieren etc. Er moet te allen tijde maatregelen worden genomen om de kans hierop te verkleinen.

De informatie in dit document en alle andere adviezen & aanbevelingen die wij geven om de uitvoerder te helpen en bij te staan, zijn gebaseerd op eerdere ervaringen en uitgebreide testen, maar pretenderen niet volledig te zijn. Vanwege het brede scala aan mogelijke toepassingen en toepassingsomstandigheden van onze producten, ontslaan we de gebruikers niet van de noodzaak om hun eigen testen uit te voeren of technisch advies in te winnen bij Bona vóór gebruik. Bona kan alleen garantie geven op haar producten en niet op de constructie als geheel. Neem de aanbevelingen van de vloerfabrikant en de bepalingen van relevante normen in acht.

België: Bona NV, Ikaroslaan 61, 1930 Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com