



Bona Traffic GO

REVESTIMENTO AQUOSO AUTO RETICULANTE

A nova geração de vernizes



Bona Traffic GO é um verniz à base de água 2K de alto rendimento com endurecedor incorporado.

Com tecnologia de endurecimento 2K integrada, o Bona Traffic GO combina a simplicidade e a eficiência de um verniz 1K com a durabilidade e o desempenho de um acabamento para pavimentos 2K, sem necessidade de adicionar um endurecedor de isocianato externo. Isto simplifica a aplicação e aumenta a segurança na manipulação. Possui certificação EMICODE EC1PLUS para emissões atmosféricas interiores muito baixas, cumprindo os critérios de emissão mais rigorosos para ambientes interiores.

O Bona Traffic GO é adequado tanto para áreas comerciais como domésticas e é particularmente adequado para locais expostos a tráfego pedonal intenso. Pode ser combinado com qualquer primário para pavimentos de madeira Bona ou com o Bona Craft Oil 2K para obter um aspeto oleado com uma superfície duradoura e de fácil manutenção.

- Agitar e usar - Sem misturar - Sem resíduos
- Natural e mais seguro
- Elevada resistência ao desgaste
- Endurecedor incorporado - ativa-se na aplicação



Bona Traffic GO

REVESTIMENTO AQUOSO AUTO RETICULANTE

A nova geração de vernizes

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto:	Verniz de acabamento de poliuretano aquoso auto reticulante
Conteúdo em sólidos:	Aprox. 30%
Brilho:	Acetinado 40 %, Mate 20 %, Extra Mate 10 %, Ultra Mate aprox. 5% (sobre cristal)
Dissolução:	Se necessário, dilua com Bona Extender a 4 % para prolongar o tempo de abertura.
Tempo de secagem:	Até a próxima camada: 2-3 horas* Uso total: 24 horas* Dureza plena: 3 dias* *em condições climáticas normais, 20°C/60 % H.R.
Ferramentas de aplicação:	Rolo Bona ou aplicador articulado
Rendimento:	8-10 m ² /l (100-120 g/m ²) por camada
Segurança:	Não classificado
Limpeza:	Limpe os resíduos das ferramentas antes de lavar com uma quantidade mínima de água. O material seco pode ser removido com acetona. Elimine todos os resíduos numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações.
Validade:	1 ano a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir.
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +30 °C durante a armazenagem e o transporte.
Eliminação de resíduos:	Recipientes com uma quantidade mínima de material seco podem ser reciclados. Todos os resíduos devem ser eliminados numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações. Siga sempre as regulamentações locais aplicáveis sobre resíduos.
Tamanho da embalagem:	6 x 1 litros (apenas em Matt e Ultra Matt) 3 x 5 litros
Certificações:	EMICODE; EC1PLUS - Emissões muito baixas em interiores. Greenguard Gold EN 13501 -1 Reação ao fogo. EN 16165 Anexo B - R9 (Mate e Extra Mate) Qualifica-se para pontos de certificação LEED e Breeam.

Informação específica adicional disponível na ficha de dados de segurança correspondente.



Bona Traffic GO

REVESTIMENTO AQUOSO AUTO RETICULANTE

A nova geração de vernizes

PREPARAÇÃO

Certifique-se de que o pavimento está aclimatado ao ambiente de utilização final. A superfície deve ser lixada até ficar com a madeira à vista, seca e isenta de pó de lixagem, óleo, cera e outras impurezas. Faça um pré-tratamento do pavimento com um primário à base de água da Bona. Em alternativa, pode utilizar-se o Bona Craft Oil 2K nos casos

em que seja necessária a coloração da madeira. As condições ideais de utilização situam-se entre 18–25 °C e 30–60 % de humidade relativa. Temperaturas elevadas e baixa humidade encurtam o tempo de secagem, enquanto temperaturas baixas e humidade elevada o prolongam. **A temperatura mínima de utilização é de 13 °C.**

PROGRAMA DE TRATAMENTO

Madeira não tratada:

- 1 × Bona Primer ¹
- 2 × Bona Traffic GO

Para coloração a óleo:

- 1 × Bona Craft Oil 2K²
- 2 × Bona Traffic GO

¹ Trate sempre previamente o pavimento com um primário à base de água da Bona.

² Para minimizar o risco de ressurgimento do óleo,

recomenda-se ser parcimonioso na quantidade aplicada. A aplicação com um pano enrolado num disco sob uma máquina de polir ajuda a manter o óleo na superfície.

Nota: Não se recomenda aplicar mais de 2 demãos completas de primário e/ou verniz por dia, devido ao risco de inchaço excessivo da madeira. Assegure uma boa ventilação durante a secagem. Condições de secagem inadequadas podem reduzir o desempenho e a aderência do produto.

APLICAÇÃO

- 1) Agite vigorosamente a lata de verniz durante 30 segundos antes de utilizar ou antes de transferir quantidades menores.
- 2) Aplique com um rolo Bona a uma taxa de 8–10 m²/L (≈100–120 g/m²). Passe o rolo alternadamente no sentido transversal e no sentido do veio da madeira, evitando acumulações de produto. Mantenha sempre uma «borda húmida» para evitar sobreposições.
- 3) Deixe secar adequadamente antes de aplicar mais camadas. Assegure uma ventilação adequada.
- 4) Se necessário, faça um lixamento intermédio utilizando o sistema Bona Scrad com grão P150 (ou mais fino) e remova o pó antes de aplicar uma camada final de verniz. **Nota:** Se

a camada anterior de verniz/primário tiver secado durante mais de 24 horas, é sempre necessário um lixamento intermédio.

Após a aplicação final, a superfície suporta tráfego pedonal leve após 8 horas e pode ser utilizada plenamente após 24 horas. Deixe a superfície secar durante pelo menos 3 dias antes de a cobrir com tapetes ou outros revestimentos de pavimento. Evite também colocar objetos pesados ou limpar o chão com esfregona húmida durante este período. **Nota:** Se o Bona Traffic GO tiver sido combinado com o Bona Craft Oil 2K, a superfície deve curar durante 1 semana antes de ser coberta.



Bona Traffic GO

REVESTIMENTO AQUOSO AUTO RETICULANTE

A nova geração de vernizes

MANUTENÇÃO

Limpar com os produtos adequados é fácil. Quando escolhe os produtos de limpeza e manutenção da Bona pode ficar tranquilo sabendo que escolheu o melhor produto possível para o/a ajudar a cuidar do seu pavimento.

As instruções de manutenção para o utilizador final estão

disponíveis na página de produtos Bona Traffic GO em bona.com. Existem instruções específicas de manutenção tanto para consumidores como para utilizadores finais comerciais. **Imprima uma cópia das instruções pertinentes e entregue-as ao utilizador final.**

IMPORTANTE!

- Os plastificantes que se encontram em materiais como as bases dos tapetes, os pés dos móveis, as rodas e as colas utilizadas para a fixação podem provocar o amolecimento e a descoloração. A exposição às tinturas para o cabelo ou pneus de borracha de automóveis, bicicletas e carrinhos de bebés pode provocar uma descoloração permanente e irreversível da superfície. Utilize proteção ou evite completamente o contacto.
- Os derrames devem ser eliminados rapidamente. Os derrames não eliminados podem causar manchas anti-estéticas ou danificar a superfície.

- Tenha em conta que, mesmo que os vernizes Bona estejam desenhados para proporcionar uma superfície selada resistente ao desgaste, as marcas de calçado, os derrames, etc., nenhum sistema de acabamento aplicado em superfície pode evitar danos físicos à madeira nem «endurecer» o pavimento. As fendas na madeira e os riscos podem ser causados por móveis, objetos caídos, patas dos cães, etc., e devem-se adotar medidas necessárias para reduzir a possibilidade de que isto aconteça.

As informações contidas neste documento e todos os outros conselhos e recomendações que fornecemos para ajudar e auxiliar o aplicador baseiam-se em experiências anteriores e testes exaustivos, mas não pretendem ser exaustivas. Devido à vasta gama de utilizações e condições de aplicação possíveis dos nossos produtos, não isentamos os utilizadores da necessidade de realizar os seus próprios testes ou de solicitar aconselhamento técnico à Bona antes da utilização. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a construção como um todo. Respeite as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas relevantes.