



Bona Traffic HD Anti-slip

ACABADO AL AGUA DE DOS COMPONENTES

Bona Traffic HD cumple los más altos estándares de resistencia al deslizamiento



Barniz al agua de dos componentes de calidad superior con una fórmula que cumple los estándares más estrictos de resistencia al deslizamiento.

Bona Traffic HD Anti-slip posee todas las características de Bona Traffic HD, pero con la ventaja añadida de que su fórmula cumple los estándares más exigentes de resistencia al deslizamiento en zonas comerciales, escaleras y otras superficies en las que hay un mayor riesgo de que se viertan líquidos o se produzcan resbalones.

- Reduce el riesgo de resbalones accidentales
- Durabilidad incomparable
- Flujo y homogeneidad excepcionales
- Permite el tránsito en 12 horas



Bona Traffic HD Anti-slip

ACABADO AL AGUA DE DOS COMPONENTES

Bona Traffic HD cumple los más altos estándares de resistencia al deslizamiento

DATOS TÉCNICOS

Base del producto:	Barniz de terminación de poliuretano al agua de dos componentes
Contenido en sólidos:	Aprox. 32 %
Brillo (a 60°):	15 % (sobre vidrio)
Proporción de mezcla:	1 parte de endurecedor por cada litro de Traffic HD Anti-slip o 0,41 l de endurecedor por cada 4,54 l de Traffic HD Anti-slip (≈8 vol%).
Tiempo de aplicación:	Un máximo de 3 horas a 20 °C (menos tiempo a mayor temperatura).
Disolución:	Si es necesario, diluir con un 4 % de Bona Extender para prolongar el tiempo de trabajo.
Tiempo de secado:	Recubrimiento: 2-3 horas* Uso ligero: 6 horas* Posibilidad de cubrir el suelo: 3 días* *en condiciones climáticas normales, 20 °C/60 % H.R.
Herramientas de aplicación:	Rodillo de pelo largo Bona.
Rendimiento:	8-10 m ² /l (100-120g/m ²) por capa
Seguridad:	Barniz: Sin clasificar Endurecedor: Clasificado (véase la ficha de datos de seguridad)
Limpieza:	Limpie las herramientas para eliminar los restos de material antes de limpiarlas con un mínimo de agua. El material seco se puede eliminar con acetona. Deseche todos los residuos en un centro de eliminación de residuos autorizado; no los vierta por el desagüe ni por el alcantarillado.
Caducidad:	Barniz: 1 año desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir. Endurecedor: 18 meses desde la fecha de producción en su recipiente original sin abrir.
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +30 °C durante el almacenaje y el transporte.
Eliminación de residuos:	Los envases con una cantidad mínima de material seco pueden reciclarse. Todos los residuos deben desecharse en un centro de eliminación de residuos autorizado; no los vierta por los desagües ni por el alcantarillado. Siga todas las normativas locales sobre residuos.
Tamaño del envase:	3 x 4,95 l incl. endurecedor (0,41 l)
Certificados:	EMICODE; EC1 – Muy bajas emisiones en interiores GreenGuard AS 4586, clase P4 BS 7976, bajo potencial de deslizamiento DIN 51 130, R10 EN 71-3: Aplicación en juguetes infantiles Cumple con los requisitos para sumar puntos LEED y BREEAM.

Información detallada adicional disponible en la ficha de datos de seguridad correspondiente.



Bona Traffic HD Anti-slip

ACABADO AL AGUA DE DOS COMPONENTES

Bona Traffic HD cumple los más altos estándares de resistencia al deslizamiento

PREPARACIÓN

Asegúrese de que el suelo esté aclimatado al entorno en que se vaya a utilizar, bien lijado, seco y sin polvo resultante del lijado, ni aceite, ni cera, ni ningún otro contaminante.

Deje que el barniz y el endurecedor alcancen la temperatura de la estancia, inserte el filtro y agite bien el recipiente antes

de utilizar el producto. Las condiciones óptimas de uso son una temperatura de entre 18 y 25 °C y una humedad relativa del aire del 30 al 60 %. Las temperaturas elevadas y la humedad baja acortan el tiempo de secado, mientras que las temperaturas bajas y la humedad elevada lo alargan. **La temperatura mínima de uso es de 13 °C.**

TRATAMIENTO

Protocolo estándar:

1-2x Bona Primer¹
1-2x Bona Traffic HD Anti-slip¹

Superficies previamente barnizadas:

Consulte las instrucciones de recubrimiento correspondientes
1-2x Bona Traffic HD Anti-slip

Para coloración:

1x Bona Craft Oil 2K²
2x Bona Traffic HD Anti-slip

² Para minimizar el potencial sangrado del aceite, se recomienda ser restrictivo con la dosis de aplicación. El uso de un paño envuelto alrededor de un pad bajo una máquina pulidora para la aplicación ayuda a mantener el aceite en la superficie.

Tenga en cuenta lo siguiente: No se recomienda aplicar más de dos capas completas de imprimación y/o barniz al día debido al riesgo de que la madera se hinche en exceso y se abarquille. Asegúrese de que hay una buena ventilación durante el secado. Unas condiciones de secado deficientes pueden reducir el rendimiento del producto y la adhesión.

¹ La superficie debe recibir un total de tres capas.



Bona Traffic HD Anti-slip

ACABADO AL AGUA DE DOS COMPONENTES

Bona Traffic HD cumple los más altos estándares de resistencia al deslizamiento

APLICACIÓN

1. Agite el envase del barniz y añada el endurecedor. Agite la mezcla de inmediato durante un minuto. Utilícela en un plazo de tres horas. Si se van a mezclar cantidades más pequeñas de barniz, en tal caso, una parte del envase de endurecedor se corresponde con un litro de barniz.
2. Aplique utilizando un rodillo Bona cubriendo aproximadamente 8-10 m²/l (100-120g/m²). Pase el rodillo de forma alterna en sentido transversal y siguiendo la veta de la madera evitando acumulaciones de producto. Mantenga siempre un «borde húmedo» para evitar solapamientos.
3. Deje que se seque debidamente antes de aplicar más capas. Debe garantizarse una ventilación adecuada.
4. Si fuera necesario, efectúe un lijado intermedio usando el sistema Bona Scrad de grano P150 (o más fino) y elimine el polvo antes de aplicar una última capa de barniz. **Nota:** Si la

capa anterior de barniz o imprimación se ha dejado secar durante más de 24 horas, entonces siempre será necesario efectuar un lijado intermedio.

El suelo permitirá un tránsito peatonal ligero en solo 6 horas después de la última aplicación y se podrá volver a pisar sin restricciones transcurridas 12 horas. Deje que la superficie se seque un mínimo de 3 días antes de cubrirla con alfombras u otro tipo de revestimiento.

Evite también colocar objetos pesados o pasar la mopa húmeda durante ese tiempo. **Nota:** Si Traffic HD Anti-slip se ha combinado con Bona Craft Oil 2K, en tal caso hay que dejar que la superficie se cure durante una semana antes de cubrirla.

RECUBRIMIENTO

Las instrucciones detalladas de rebarnizado de Bona Traffic HD Anti-Slip están www.bona.com.

MANTENIMIENTO

Limpiar con los productos adecuados es fácil; cuando elige los productos de limpieza y mantenimiento de Bona puede tranquilizarse sabiendo que ha elegido el mejor producto posible para ayudarle a cuidar su suelo.

Las instrucciones de mantenimiento para el usuario final

están disponibles en la página del producto Bona Traffic HD Anti-slip en bona.com.

Hay instrucciones de mantenimiento detalladas disponibles tanto para propietarios como para usuarios finales profesionales. Proporcione al usuario final una copia digital o impresa.



Bona Traffic HD Anti-slip

ACABADO AL AGUA DE DOS COMPONENTES

Bona Traffic HD cumple los más altos estándares de resistencia al deslizamiento

IMPORTANTE

- Los plastificantes que se encuentran en materiales como las bases de las alfombras, las patas de los muebles, las ruedas y los adhesivos utilizados para la fijación pueden provocar el reblandecimiento y la decoloración. La exposición a tintes para el cabello o neumáticos de goma de coches, bicicletas y cochecitos de bebé puede provocar una decoloración permanente e irreversible de la superficie. Utilice protección o evite completamente el contacto.
- Los derrames deben eliminarse lo antes posible. Los derrames desatendidos pueden causar manchas estéticas o

dañar la superficie. Tenga en cuenta que, aunque los barnices Bona están diseñados para proporcionar una superficie sellada resistente al desgaste, las marcas de calzado, los derrames, etc., ningún sistema de acabado aplicado en superficie puede evitar los daños físicos a la madera ni «endurecerla». Las hendiduras en la madera y los arañazos pueden ser causados por muebles, objetos caídos, garras de perro, etc., y deben adoptarse medidas para reducir la posibilidad de que esto ocurra.

La información facilitada en este documento y en todos los demás consejos y recomendaciones que ofrecemos para ayudar y asistir al profesional se basa en experiencias previas y pruebas exhaustivas, pero puede no ser completa. Debido a la amplia gama de usos y condiciones de aplicación posibles de nuestros productos, no eximimos a los usuarios de la necesidad de realizar sus propias pruebas o de solicitar asesoramiento técnico a Bona antes de su uso. Bona solo puede garantizar sus productos y no la construcción en su conjunto. Respete las recomendaciones del fabricante del suelo y las disposiciones de las normas pertinentes.