



Bona Traffic HD Anti-slip

ACABAMENTO AQUOSO DE DOIS COMPONENTES

Todas as prestações de Traffic HD combinadas com os mais altos padrões de resist...



Hier in vertrouwde handen!
Dit Bona Product is
Geschikt voor vloerverwarming

Verniz à base de água 2k superior formulado para cumprir os mais elevados padrões de resistência ao escorregamento.

Bona Traffic HD Anti-slip possui todas as características supremas do Bona Traffic HD, mas com a vantagem adicional de ser formulado para cumprir os mais elevados padrões de resistência ao escorregamento em áreas comerciais, escadas e outros locais com um elevado risco de derrames ou escorregamento.

- Risco reduzido de escorregamentos acidentais
- Durabilidade inigualável
- Excelente fluidez e nivelamento
- Permite retomar o tráfego sem restrições após 12 horas



Bona Traffic HD Anti-slip

ACABAMENTO AQUOSO DE DOIS COMPONENTES

Todas as prestações de Traffic HD combinadas com os mais altos padrões de resist...

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto:	Verniz de terminação de poliuretano aquoso de dois componentes.
Conteúdo em sólidos:	Aprox. 32%
Brilho:	15 % (sobre vidro)
Proporção da mistura:	1 parte de endurecedor por cada litro de Traffic HD Anti-slip o 0,41 l de Endurecedor por cada 4,54 l de Traffic HD Anti-slip (≈8 vol%).
Tempo de aplicação:	Um máximo de 3 horas a 20°C (menos tempo a maior temperatura).
Dissolução:	Se necessário, dilua com Bona Extender a 4 % para prolongar o tempo de abertura.
Tempo de secagem:	Revestimento: 2-3 horas* Uso ligeiro: 6 horas* Possibilidade de tapar o pavimento: 3 dias* *em condições climáticas normais, 20°C/60 % H.R.
Ferramentas de aplicação:	Rolo de pelo comprido Bona.
Rendimento:	8-10 m ² /l (100-120g/m ²) por camada
Segurança:	Verniz: Sem classificar Endurecedor: Classificado (veja-se a ficha de dados de segurança)
Limpeza:	Limpe os resíduos das ferramentas antes de lavar com uma quantidade mínima de água. O material seco pode ser removido com acetona. Elimine todos os resíduos numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações.
Validade:	Verniz: 1 ano a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir. Endurecedor: 18 meses a partir da data de produção no seu recipiente original sem abrir.
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +30 °C durante a armazenagem e o transporte.
Eliminação de resíduos:	Recipientes com uma quantidade mínima de material seco podem ser reciclados. Todos os resíduos devem ser eliminados numa instalação de gestão de resíduos autorizada – não deite para os esgotos nem para as canalizações. Siga sempre as regulamentações locais aplicáveis sobre resíduos.
Tamanho da embalagem:	3 x 4,95 l incl. endurecedor (0,41 l)
Certificações:	EMICODE; EC1 – Emissões muito baixas em interiores GREENGUARD AS 4586, classe P4 BS 7976, sob potencial de deslizamento DIN 51 130, R10 EN 71-3: Aplicação em brinquedos infantis Cumpre com os requisitos para somar pontos LEED e BREEAM.



Bona Traffic HD Anti-slip

ACABAMENTO AQUOSO DE DOIS COMPONENTES

Todas as prestações de Traffic HD combinadas com os mais altos padrões de resist...

Informação específica adicional disponível na ficha de dados de segurança correspondente.

PREPARAÇÃO

Certifique-se de que o pavimento está aclimatado ao ambiente de utilização, bem lixado, seco e sem pó resultante da lixagem, nem óleo, nem ceras, nem nenhum outro contaminante.

Deixe que o verniz e o endurecedor alcancem a temperatura da divisão, introduza o filtro e agite bem o recipiente antes

de utilizar o produto. As condições ótimas de uso são uma temperatura de entre 18 e 25°C e uma humidade relativa do ar de 30 % a 60%. As temperaturas elevadas e uma baixa humidade reduzem o tempo de secagem, enquanto as temperaturas baixas e a humidade elevada prolongam-no. **A temperatura mínima de uso é de 13 °C.**

PROGRAMA DE TRATAMENTO

Protocolo base:

- 1-2x Bona Primer¹
- 1-2x Bona Traffic HD Anti-slip¹

Superfícies previamente envernizadas:

- Consulte as instruções de revestimento correspondentes
- 1-2 x Bona Traffic HD Anti-slip

Para coloração:

- 1x Bona Craft Oil 2K²
- 2x Bona Traffic HD Anti-slip

² Para minimizar o possível derrame de óleo, recomenda-se ser restritivo com a dose de aplicação. O uso de um trapo envolvido à volta de um pad sob uma máquina polidora para a aplicação ajuda a manter o óleo na superfície.

Tenha em conta o seguinte: Não é recomendado aplicar mais de duas camadas completas de primário e/ou verniz por dia devido ao risco de que a madeira dilate em excesso e empene. Certifique-se de que haja uma boa ventilação durante a secagem. Umas condições de secagem deficientes podem reduzir o rendimento do produto e a adesão.

¹ A superfície deve receber um total de três camadas.



Bona Traffic HD Anti-slip

ACABAMENTO AQUOSO DE DOIS COMPONENTES

Todas as prestações de Traffic HD combinadas com os mais altos padrões de resist...

APLICAÇÃO

1. Agite a embalagem do verniz e acrescente o endurecedor. Agite imediatamente a mistura durante 1 minuto. Utilize-a num prazo de 3 horas. Se forem misturadas quantidades mais pequenas de verniz, nesse caso, uma parte da embalagem do endurecedor corresponde com 1 litro de verniz.
2. Aplique utilizando um rolo Bona cobrindo aproximadamente 8-10 m²/l (100-120g/m²). Passe o rolo de maneira alternada em sentido transversal e seguindo o veio da madeira evitando acumulações de produto. Mantenha sempre uma ponta «ponte húmida» para evitar solapamentos.
3. Deixe que seque devidamente antes de aplicar mais camadas. Deve-se garantir uma ventilação adequada.
4. Se for necessário, efetue uma lixagem intermédia utilizando o sistema Bona Scrad de grão 150 (ou mais fino)

e elimine o pó antes de aplicar uma última camada de verniz. **Nota:** Se deixou secar a camada anterior de verniz ou primário durante mais de 24 horas, então será sempre necessário efetuar uma lixagem intermédia.

O pavimento permitirá um tráfego pedonal ligeiro em apenas 6 horas após a última aplicação e poderá voltar a pisar sem restrições passadas 12 horas. Deixe que a superfície se seque um mínimo de 3 dias antes de tapar com tapetes ou outro tipo de revestimentos.

Evite também colocar objetos pesados ou passar a mopa húmida durante esse tempo. **Nota:** Se Traffic HD Anti-slip foi combinado com Bona Craft Oil 2K, nesse caso terá que deixar que a superfície se cure durante uma semana antes de a tapar.

REVESTIMENTO

Guia de revestimento do Bona Traffic HD Anti-slip disponível em www.bona.com

MANUTENÇÃO

Limpar com os produtos adequados é fácil; quando escolhe os produtos de limpeza e manutenção da Bona pode ficar tranquilo sabendo que escolheu o melhor produto possível para o/a ajudar a cuidar do seu pavimento. As instruções de manutenção para o utilizador final estão disponíveis na página do produto Bona Traffic HD Anti-slip

em bona.com.

Estão disponíveis instruções de manutenção detalhadas tanto para proprietários como para utilizadores finais profissionais. Por favor, forneça ao utilizador final uma cópia digital ou impressa.



Bona Traffic HD Anti-slip

ACABAMENTO AQUOSO DE DOIS COMPONENTES

Todas as prestações de Traffic HD combinadas com os mais altos padrões de resist...

IMPORTANTE!

- Os plastificantes que se encontram em materiais como as bases dos tapetes, os pés dos móveis, as rodas e as colas utilizadas para a fixação podem provocar o amolecimento e a descoloração. A exposição às tinturas para o cabelo ou pneus de borracha de automóveis, bicicletas e carrinhos de bebés pode provocar uma descoloração permanente e irreversível da superfície. Utilize proteção ou evite completamente o contacto.
- Os derrames devem ser eliminados quanto antes. Os derrames não eliminados podem causar manchas estéticas

ou danificar a superfície. Tenha em conta que, mesmo que os vernizes Bona estejam desenhados para proporcionar uma superfície selada resistente ao desgaste, as marcas de calçado, os derrames, etc., nenhum sistema de acabamento aplicado em superfície pode evitar danos físicos à madeira nem «endurecê-la». As fendas na madeira e os riscos podem ser causados por móveis, objetos caídos, patas dos cães, etc., e devem-se adotar medidas para reduzir a possibilidade de que isto aconteça.

A informação fornecida neste documento e todos os restantes conselhos e recomendações que oferecemos para ajudar e apoiar o profissional está baseada em experiências prévias e exaustivas, mas pode não estar completa. Devido à vasta gama de usos e condições de aplicação possível dos nossos produtos, não eximimos os utilizadores da necessidade de efetuar as suas próprias provas ou de solicitar assessoria técnica à Bona antes do seu uso. A Bona apenas pode garantir os seus produtos e não a construção no seu conjunto. Respeite as recomendações do fabricante do pavimento e as disposições das normas pertinentes.