Bona Traffic HD Anti-slip

LAC BICOMPONENT PE BAZĂ DE APĂ

Bona Traffic HD combinat cu cele mai înalte standarde de rezistență la alunecare.



Lac superior 2K pe bază de apă, cu o formulă care îndeplinește cele mai înalte standarde de rezistență la alunecare.

Bona Traffic HD Anti-slip deține toate caracteristicile supreme ale Bona Traffic HD, dar cu avantajul suplimentar de a avea o formulă care îndeplinește cele mai înalte standarde de rezistență la alunecare în zone comerciale, pe scări și în alte locuri cu risc sporit de alunecare.

- Risc redus de alunecări accidentale
- Durabilitate incomparabilă
- Fluiditate și nivelare excelente
- Permite traficul integral după 12 ore

Bona Traffic HD Anti-slip

LAC BICOMPONENT PE BAZĂ DE APĂ

Bona Traffic HD combinat cu cele mai înalte standarde de rezistență la alunecare.

DATE TEHNICE

Tip de produs:	Lac poliuretanic bicomponent pe bază de apă
Corp solid:	Aprox. 32%
Strălucire (la 60°):	Aprox. 15%(pe sticlă)
Raport mixare:	1 parte întăritor la 1 litru Traffic HD Anti-slip sau 0,41 L întăritor la 4,54 L Traffic HD Anti-slip(≈8% vol.).
Pot life:	max. 3 ore la 20°C(mai scurt daca este cald)
Diluţie:	Dacă este necesar, diluați cu 4% Bona Extender pentru un timp de lucru mai lung.
Timp uscare:	Până la următorul strat: 2–3 ore* Utilizare completă: 12 ore*, Utilizare ușoară: 6 ore* Posibilitate de acoperire: 3 zile* *în condiții climatice normale, 20°C/60% umiditate relativă
Unelte de lucru:	Rola microfibră Bona
Consum:	8 – 10 m²/litru(120 – 100 g/m²) per strat
Siguranţă:	Lac: Neclasificat Intaritor: Clasificat(vezi Fisa de Siguranta)
Curăţare:	Ștergeți uneltele de materialul rezidual înainte de a le curăța cu o cantitate minimă de apă, materialul uscat poate fi îndepărtat cu acetonă. Eliminați toate deșeurile într-o unitate autorizată de colectare a deșeurilor – nu le aruncați în canale de scurgere sau în sistemul de canalizare.
Valabilitate:	Lac: 1 an de la data fabricaţiei, în recipientul original sigilat Întăritor: 18 luni de la data fabricaţiei, în recipientul original sigilat
Depozitare:	Temperatura nu trebuie sa coboare sub +5°C sau sa depaseasca +30°C in timpul depozitarii sau transportului. Depozitați într-un loc răcoros
Reziduuri:	Recipientele care conțin o cantitate minimă de material uscat pot fi reciclate. Toate deșeurile trebuie eliminate într-o unitate autorizată de colectare a deșeurilor – nu le aruncați în canale de scurgere sau în sistemul de canalizare. Respectați toate reglementările locale privind gestionarea deșeurilor
Ambalaj:	3 x 4,95 litri, inclusiv întăritorul(0,41 litri)
Certificate & standarde:	EMICODE: EC 1 – Emisii foarte reduse GREENGUARD AS 4586, clasa P4 BS 7976 – potențial redus de alunecare DIN 51 130, R10 EN 71-3: Aplicare pe jucării pentru copii Eligibil pentru puncte LEED și BREEAM

Informații detaliate suplimentare sunt notate în Fișa de Securitate

Bona Traffic HD Anti-slip

LAC BICOMPONENT PE BAZĂ DE APĂ

Bona Traffic HD combinat cu cele mai înalte standarde de rezistență la alunecare.

PREGĂTIRE

Asigurați-vă că pardoseala este aclimatizată la mediul final de utilizare, bine șlefuită, uscată și lipsită de praf de șlefuire, ulei, ceară și alte impurități.
Lăsați lacul și întăritorul să ajungă la temperatura camerei. Condițiile optime de utilizare sunt între 18–25°C și 30–60% umiditate relativă. Temperaturile ridicate și umiditatea scăzută scurtează timpul de uscare, iar temperaturile scăzute și umiditatea ridicată îl prelungesc.
Temperatura minimă de utilizare este 13°C.

PROGRAMUL DE TRATAMENT

Protocol standard:
1-2 x Bona grund [1]
1-2 x Bona Traffic HD Anti-slip [1]

Pentru colorare:
1 x Bona Craft Oil 2K [2]
2 x Bona Traffic HD Anti-slip

Pentru suprafeţe anterior lăcuite:
Consultați și instrucțiunile separate pentru reaplicare
1–2 x Bona Traffic HD Anti-slip

[1] suprafața trebuie să primească în total trei straturi.

[2] pentru a minimiza potențialul de revenire a uleiului la suprafață (*oil bleed back*) se recomandă aplicarea moderată. Utilizarea unei cârpe înfășurate pe un pad montat sub o mașină monodisc ajută la menținerea uleiului la suprafață.

Notă: Nu este recomandată aplicarea a mai mult de două straturi complete de grund și/sau lac pe zi, din cauza riscului de umflare excesivă a lemnului. Asigurați o ventilație bună în timpul uscării. Condițiile slabe de uscare pot reduce performanța și aderența produsului.

Bona Traffic HD Anti-slip

LAC BICOMPONENT PE BAZĂ DE APĂ

Bona Traffic HD combinat cu cele mai înalte standarde de rezistență la alunecare.

APLICARE

1) Agitați recipientul cu lac și adăugați componenta de întăritor. Procedați imediat la agitarea energică a amestecului timp de un minut. Utilizați amestecul în decurs de trei ore. Dacă se amestecă cantități mai mici de lac, atunci o secțiune de pe flaconul cu întăritor corespunde la 1 litru de lac.
2) Aplicați folosind o rolă Bona, la un consum aproximativ de 8–10 m²/litru (100–120 g/m²). Rulați alternativ transversal și în sensul fibrei lemnului, evitând acumulările de produs. Mențineți întotdeauna o „margine umedă” pentru a evita suprapunerile.
3) Lăsați să se usuce corespunzător înainte de aplicarea straturilor următoare. Asigurați o ventilație adecvată.
4) Dacă este necesar, efectuați o șlefuire intermediară folosind un pad Bona Scrad Pad cu aripioare granulație P150(sau mai fină)ataşate și îndepărtați praful înainte de aplicarea stratului final de lac. **Nota:** Dacă stratul anterior de lac/grund a avut un timp de uscare mai mare de 24 de ore, șlefuirea intermediară este întotdeauna obligatorie.

Pardoseala poate fi supusă la trafic ușor la aproximativ 6 ore după aplicarea finală și poate fi folosită complet după 12 ore. Lăsați suprafața să se usuce cel puțin 3 zile înainte de a o acoperi cu covoare sau alte tipuri de acoperiri pentru pardoseală. De asemenea, evitați amplasarea obiectelor grele și spălarea umedă a pardoselii în acest interval. **Notă:** Dacă Traffic HD Anti-slip a fost combinat cu Bona Craft Oil 2K, atunci suprafața trebuie lăsată să se maturizeze timp de 1 săptămână înainte de a fi acoperită.

REACOPERRIRE

Instrucțiuni detaliate pentru reaplicare sunt disponibile pe pagina produsului Bona Traffic HD Anti-slip la www.bona.com.

ÎNTREȚINERE

Curățarea cu produsele potrivite este simplă. Atunci când alegeți produsele Bona pentru curățare și întreținere, vă puteți relaxa știind că ați ales cel mai bun produs posibil pentru a vă ajuta să aveți grijă de pardoseala dumneavoastră.
Instrucțiunile de întreținere pentru utilizatorul final sunt disponibile pe pagina produsului Bona Traffic HD Anti-slip de pe bona.com. Instrucțiuni detaliate de întreținere sunt disponibile atât pentru proprietari, cât și pentru utilizatorii profesioniști. Vă rugăm să oferiți utilizatorului final o copie digitală sau tipărită.

Bona Traffic HD Anti-slip

LAC BICOMPONENT PE BAZĂ DE APĂ

Bona Traffic HD combinat cu cele mai înalte standarde de rezistență la alunecare.

IMPORTANT!

• Plastifianții din materiale precum substraturile pentru covoare, picioarele mobilierului, rolele și adezivii utilizați pentru fixare pot provoca înmuierea și decolorarea filmului protector de lac. Expunerea la vopsele de păr sau la anvelopele de cauciuc ale mașinilor, bicicletelor și cărucioarelor pentru copii poate duce la decolorări permanente ale suprafeței. Utilizați protecții sau evitați complet contactul.

• Vărsările accidentale de lichide trebuie îndepărtate imediat. Lichidele vărsate și lăsate necurățate pot provoca pete estetice sau pot deteriora suprafața. Vă rugăm să rețineți că, deși lacurile Bona sunt concepute pentru a oferi o suprafață sigilată, rezistentă la uzură, zgârieturi și vărsări accidentale de lichide, nici un sistem de finisare aplicat pe o suprafață nu poate preveni complet deteriorarea fizică a lemnului sau „întărirea” pardoselii. Adâncițurile în lemn și zgârieturile pot fi provocate de mobilier, obiecte scăpate, ghearele câinilor, etc., iar măsuri de prevenţie trebuie luate pentru a reduce riscul apariției acestora.

Informațiile din acest document, precum și toate celelalte sfaturi și recomandări pe care le oferim pentru a sprijini și asista aplicatorul, se bazează pe experiența acumulată și pe testări extinse, însă nu pretind a fi complete. Datorită gamei largi de utilizări posibile și a condițiilor diferite de aplicare a produselor noastre, nu îi scutim pe utilizatori de necesitatea efectuării propriilor teste sau de a solicita consultanță tehnică din partea Bona înainte de utilizare. Bona poate garanta doar produsele sale, nu și construcția în ansamblul ei. Respectați recomandările producătorului pardoselii și prevederile standardelor relevante.