

VERNIS BICOMPOSANT EN PHASE AQUEUSE

Garde l'apparence et la sensation du bois brut



Bona Traffic HD Raw assure un haut niveau de protection des parquets tout en préservant l'aspect du bois non traité. Un produit premium pour un résultat haut de gamme.

Sa structure de surface unique procure au toucher une sensation agréable, mais offre également d'excellentes propriétés antidérapantes, idéales pour les enfants et les animaux. Sa classification EC1PLUS est la garantie d'un très faible niveau d'émissions dans l'air intérieur, pour une application et une utilisation en toute sécurité. Formule claire, non jaunissante.

- Ultra mat
- Préserve l'aspect du bois naturel
- Vernis de protection à l'aspect naturel
- Application facile et sans danger



Bona Traffic HD Raw

VERNIS BICOMPOSANT EN PHASE AQUEUSE

Garde l'apparence et la sensation du bois brut

DONNÉES TECHNIQUES

Produit:	Finition polyuréthane bi-composante en phase aqueuse
Matières solides:	Environ. 32%
Brillance:	Env. 4% (sur verre)
Mélange:	1 dose de durcisseur pour 1 litre de Traffic HD Raw ou 0,41 L de durcisseur pour 4,54 L de Traffic HD Raw (≈8 % en volume)
Durée de vie:	Max. 3 heures à 20 ° C (plus court si plus chaud)
Dilution:	Si nécessaire, diluer avec 4 % de Bona Extender pour un temps ouvert plus long.
Temps de séchage:	Survitrification : 2-3 heures* Utilisation légère : 24 heures* *dans des conditions climatiques normales, 20°C/60% HR
Outils d'application:	Rouleau Bona Microfleece (poil 11 mm)
Consommation:	8-10 m ² /litre (100-120g/m ²) par couche
Sécurité:	Non classé Durcisseur: Classé (voir fiche de données de sécurité)
Nettoyage:	Essuyez les outils pour les débarrasser de tout résidu avant de les nettoyer avec un minimum d'eau. La matière séchée peut être enlevée avec de l'acétone. Jetez tous les déchets dans une installation d'élimination agréée, ne les versez pas dans les canalisations ou les égouts.
Durée de conservation:	Vernis: 1 an à compter de la date de production dans le bidon d'origine non ouvert Durcisseur: 18 mois à compter de la date de production dans le flacon d'origine non ouvert
Stockage/Transport:	La température ne doit pas descendre en dessous de +5°C ni dépasser +30°C pendant le stockage et le transport.
Élimination:	Les contenants avec une quantité minimale de matière sèche peuvent être recyclés. Tous les déchets doivent être éliminés dans une installation agréée — ne pas les verser dans les canalisations ou les égouts. Respectez toutes les réglementations locales en matière de déchets.
Conditionnement:	3 x 4,95 litres, durcisseur compris
Certificats:	EMICODE; EC1 Très faible émission GREENGUARD Gold DIN 51 130; classe R9 , risque de glissade réduit Qualifié pour les points LEED et BREEAM

Des informations détaillées supplémentaires sont notées dans la fiche de données de sécurité appropriée.



Bona Traffic HD Raw

VERNIS BICOMPOSANT EN PHASE AQUEUSE

Garde l'apparence et la sensation du bois brut

PRÉPARATION

Assurez-vous que le sol soit acclimaté à son environnement d'utilisation finale, bien poncé, sec et exempt de poussière de ponçage, d'huile, de cire et de toute autre matière.

Le vernis et le durcisseur doivent être à température ambiante, insérer le filtre et bien agiter le bidon avant

utilisation. Les conditions optimales d'utilisation se situent entre 18-25°C et 30-60% d'humidité relative. Les températures élevées et une faible humidité raccourcissent, les basses températures et une humidité élevée prolongent le temps de séchage. **La température minimale d'utilisation est de 13°C.**

MÉTHODOLOGIES

Protocole standard:

1-2x Primaire Bona¹

1-2x Vernis Bona Traffic HD Raw¹

Pour la coloration:

1x Huile Bona Craft Oil 2K²

2x Bona Traffic HD Raw

¹ la surface doit recevoir trois couches au total.

² Pour minimiser le risque de reflux d'huile, il est conseillé

d'être restrictif quant au taux d'application. L'utilisation d'un chiffon enroulé autour d'un pad sous une machine à polir pour l'application permet de maintenir l'huile à la surface.

Attention: Il n'est pas recommandé d'appliquer plus de deux couches complètes de primaire et/ou de vernis par jour en raison du risque de gonflement excessif du bois. Assurer une bonne ventilation pendant le séchage. De mauvaises conditions de séchage peuvent réduire les performances et l'adhérence du produit.

APPLICATION

1) Secouez le bidon de vernis et ajoutez le durcisseur. Agiter immédiatement le mélange avec précaution pendant une minute. Utilisez le mélange directement ou au moins dans les trois heures. Si vous mélangez de petites quantités de vernis, une section du flacon de durcisseur correspond à 1 litre de vernis.

2) Appliquer à l'aide d'un rouleau Bona à raison de 8 à 10 m²/litre (100 à 120 g/m²). Rouler alternativement dans le sens et dans le sens du bois en évitant les accumulations de produit. Maintenez toujours un « bord humide » pour éviter les chevauchements.

3) Laisser sécher correctement avant d'appliquer d'autres couches. Assurer une ventilation adéquate.

4) Si nécessaire, effectuez un ponçage intermédiaire avec le grain Bona Scrad System P150 (ou plus fin) et dépoussiérez avant d'appliquer une dernière couche de vernis.

Remarque: Si la couche précédente de vernis/primaire a séché pendant plus de 24 heures, un ponçage intermédiaire est toujours nécessaire.

Un trafic léger peut reprendre après 8 heures, mais la surface reste sensible aux rayures jusqu'à ce qu'elle soit complètement durcie. Le résultat complet est obtenu après environ sept jours. Ne pas couvrir ou passer une serpillière humide sur la surface jusqu'à ce qu'elle soit complètement durcie.



Bona Traffic HD Raw

VERNIS BICOMPOSANT EN PHASE AQUEUSE

Garde l'apparence et la sensation du bois brut

SURVITRIFICATION

Des instructions détaillées sur la survitrification sont disponibles sur la page produit Bona Traffic HD Raw sur

www.bona.com.

ENTRETIEN

Le nettoyage avec les bons produits est facile; Lorsque vous choisissez les produits de nettoyage et d'entretien Bona, vous pouvez être tranquille en sachant que vous avez choisi le meilleur produit possible pour vous aider à prendre soin de votre sol.

Les instructions de maintenance pour l'utilisateur final sont disponibles sur la page produit Bona Traffic HD Raw sur bona.com. Des instructions de maintenance détaillées sont disponibles pour les consommateurs finaux et les utilisateurs finaux. **Veuillez imprimer une copie de ces instructions et la remettre à l'utilisateur final.**

IMPORTANT!

- Les plastifiants présents dans les matériaux tels que les sous-tapis, les pieds de meubles, les roulettes et les adhésifs utilisés pour la fixation peuvent entraîner un ramollissement et une décoloration. L'exposition aux teintures capillaires ou aux pneus en caoutchouc des voitures, vélos et poussettes peut entraîner une décoloration permanente et irréversible de la surface. Utilisez une protection ou évitez complètement tout contact.
- Les déversements doivent être éliminés rapidement. Les déversements sans surveillance peuvent provoquer des

taches cosmétiques ou endommager la surface. Veuillez noter que même si les vernis Bona sont conçus pour fournir une surface scellée qui résiste à l'usure, aux rayures et aux déversements, etc. Aucun système de finition appliqué en surface ne peut empêcher les dommages physiques au bois ou « durcir » le sol. Les empreintes dans le bois et les rayures peuvent être causées par des meubles, des objets tombés, des griffes de chien, etc. et des mesures doivent être prises pour réduire ce risque.

Les informations contenues dans ce document et tous les autres conseils et recommandations que nous fournissons pour aider et assister l'applicateur sont basés sur une expérience antérieure et des tests approfondis mais ne prétendent pas être exhaustifs. En raison de la large gamme d'utilisations possibles et des conditions d'application de nos produits, nous ne dispensons pas les utilisateurs de procéder à leurs propres essais ou de demander un avis technique à Bona avant utilisation. Bona ne peut garantir que ses produits et non la construction dans son ensemble. Respectez les recommandations du fabricant du revêtement de sol et les dispositions des normes pertinentes.

België: Bona NV, Ikaroslaan 61, 1930 Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

France: Le Parc Wiesel, 13 rue du Wiesel, 67118 Geispolsheim, T: 03 88 49 18 60, infofrance@bona.com