Bona Traffic HD Raw

LAC BICOMPONENT PE BAZĂ DE APĂ

Păstrează aspectul și senzația lemnului brut



Bona Traffic HD Raw oferă un nivel ridicat de protecție pentru podelele din lemn, păstrând în același timp aspectul și senzația lemnului netratat. Un produs premium pentru un aspect premium.

Structura unică a suprafeței creează o senzație tactilă plăcută, care nu este doar o plăcere la mers, ci oferă și o siguranță ridicată la alunecare, fiind ideală pentru locuințe cu copii și animale de companie. Sigur atât la aplicare, cât și în utilizare, așa cum arată clasificarea EC 1 pentru impact foarte redus asupra calității aerului interior.

- Păstrează aspectul și senzația lemnului brut
- Protecție lăcuită cu aspect natural
- Ușor și sigur de aplicat
- Siguranță ridicată la alunecare

Bona Traffic HD Raw

LAC BICOMPONENT PE BAZĂ DE APĂ

Păstrează aspectul și senzația lemnului brut

DATE TEHNICE

Tip de produs:	Lac bicomponent, poliuretanic pe bază de apă
Corp solid:	Aprox. 32%
Strălucire (la 60°):	Aprox. 4% (pe sticlă)
Raport mixare:	1 parte Întăritor cu 1 litru Traffic HD Raw sau 0.41 L Întăritor cu 4,54 L Traffic HD Raw (≈8 vol%)
Pot life:	Max. 3 ore la 20°C(mai scurt dacă este mai cald)
Diluţie:	Dacă este necesar, diluați cu 4% Bona Extender pentru un timp de lucru mai lung.
Timp uscare:	Reacoperire: 2-3 ore* Trafic uşor: 24 ore*, Maturizare: 7 zile* * în condiţii climatice normale, 20°C/60% R.H.
Unelte de lucru:	Rolă Microfibre Bona(11 mm)
Consum:	8-10 m²/litru (120-100g/m²) per strat
Siguranţă:	Lac: Neclasificat Întăritor: Clasificat(vezi Fişa de Siguranţă)
Curăţare:	Ștergeți uneltele de materialul rezidual înainte de a le curăța cu o cantitate minimă de apă; materialul uscat poate fi îndepărtat cu acetonă. Eliminați toate deșeurile într-o unitate autorizată de colectare a deșeurilor – nu le aruncați în canale de scurgere sau în sistemul de canalizare
Valabilitate:	Lac: 1 an de la data producţiei, în recipient original sigilat Întăritor: 18 luni de la data producţiei, în recipient original sigilat
Depozitare:	Temperatura nu trebuie să coboare sub +5°C sau să depăşească +30°C în timpul depozitării sau al transportului. Depozitați într-un loc răcoros.
Reziduuri:	Recipientele care conțin o cantitate minimă de material uscat pot fi reciclate. Toate deșeurile trebuie eliminate într-o unitate autorizată de colectare a deșeurilor – nu le aruncați în canale de scurgere sau în sistemul de canalizare. Respectați toate reglementările locale privind gestionarea deșeurilor
Ambalaj:	3 x 4,95 litri inclusiv întăritor
Certificate & standarde:	EMICODE: EC1 – Emisii foarte reduse GREENGUARD Gold DIN 51 130: clasa R9, risc redus de alunecare Eligibil pentru puncte LEED și BREEAM

Informaţii adiţionale detaliate sunt disponibile în Fişa de Siguranţă

Bona Traffic HD Raw

LAC BICOMPONENT PE BAZĂ DE APĂ

Păstrează aspectul și senzația lemnului brut

PREGĂTIRE

Asigurați-vă că suprafața este aclimatizată, șlefuită bine, uscată și necontaminată cu praf, ulei, ceara sau alți agenți contaminanți.

Înainte de utilizare așteptați ca lacul să ajungă la temperatura ambientală. Condițiile optime de aplicare sunt: 18-25°C și 30-60% umiditate relativă în aer. Temperatura ridicată și umiditatea scăzută reduc timpul de uscare, iar temperatura scăzută și umiditatea ridicată prelungesc timpul de uscare. **Temperatura minimă de utilizare este 13°C.**

PROGRAMUL DE TRATAMENT

Protocol standard:
1-2x Bona Grund[1]
1-2x Bona Traffic HD Raw[1]

Pentru colorare:
1x Bona Craft Oil 2K[2]
2x Bona Traffic HD Raw

[1] suprafaţa trebuie să primească 3 straturi în total.
[2] pentru reducerea riscului de supurare a uleiului, se recomandă aplicarea moderată. Folosind o lavetă înfăşurată pe un pad de culoare roşie sub o maşină monodisc pentru aplicare, va ajuta să păstreze uleiul la suprafaţă.

Observație: NU este recomandat să aplicaţi mai mult de două straturi complete de grund şi/sau lac din cauza riscului de umflare excesivă a lemnului. Asiguraţi o bună ventilare a încăperii pe perioada uscării. Condițiile precare de uscare pot reduce performanța și aderența produsului.

APLICARE

1) Agitaţi recipientul de lac şi adăugaţi întăritorul. Agitaţi imediat amestecul timp de 1 minut. Folosiţi amestecul imediat sau în cel mult 3 ore. Dacă amestecaţi cantităţi mai mici de lac, atunci 1 secţiune de pe flaconul de întăritor corespunde cu 1 litru de lac.
2) Aplicaţi folosind Rola Bona cu un consum de 8-10m²/litru (120-100g/m²). Rulaţi alternativ perpendicular şi sensul fibrei lemnului, evitând acumulările de material. Întotdeauna păstraţi “marginile ude” pentru a evita urmele de suprapunere.
3) Lăsaţi să se usuce bine înainte de aplicarea următoarelor straturi. Asiguraţi o bună ventilare.
4) Dacă este necesar, efectuaţi o şlefuire intermediară cu padul Bona Scrad Pad cu aripioare atasate de gr.150 (sau mai fină) şi îndepărtaţi praful înainte de aplicarea stratului final de lac. **Notă:** Dacă au trecut mai mult de 24 de ore de la aplicarea şi uscarea stratului de grund/lac, atunci este întotdeauna necesară şlefuirea intermediară.

Traficul pietonal poate fi reluat după 8 de ore, dar suprafaţa rămane susceptibilă de zgâriere până la maturizarea deplină. Maturizarea deplină este atinsă după aproximativ şapte zile. Nu acoperiţi cu carpete şi nu ştergeţi cu mop umed până la maturizare.

REACOPERRIRE

Instrucțiuni detaliate de aplicare sunt disponibile pe pagina produsului Bona Traffic HD Raw la www.bona.com.

Bona Traffic HD Raw

LAC BICOMPONENT PE BAZĂ DE APĂ

Păstrează aspectul și senzația lemnului brut

ÎNTREȚINERE

Curățarea cu produsele potrivite este simplă. Atunci când alegeți produsele Bona pentru curățare și întreținere vă puteți relaxa știind că ați ales cel mai bun produs posibil pentru a vă ajuta să aveți grijă de pardoseala dumneavoastră.

Instrucțiunile de întreținere pentru utilizatorul final pot fi descărcate de pe pagina produsului Bona Traffic HD Raw de pe bona.com. Instrucțiuni detaliate de întreținere sunt disponibile atât pentru consumatori, cât și pentru utilizatorii comerciali. Vă rugăm să oferiți utilizatorului final o copie digitală sau tipărită.

IMPORTANT!

• Plastifianții care se găsesc în materiale cum ar fi suporturile de covoare, picioarele mobilei, roțile și adezivii utilizați pentru fixare pot duce la înmuiere și decolorare. Expunerea la vopsele de păr sau la anvelopele de cauciuc de pe mașini, biciclete și cărucioare pentru copii poate duce la decolorarea permanentă și ireversibilă a suprafeței. Folosiți protecții sau evitați complet contactul.
• Scurgerile accidentale de lichide trebuie îndepărtate imediat. Lichidele vărsate și lăsate necurățate pot cauza pete cosmetice sau pot deteriora suprafața. Vă rugăm să rețineți că, deși lacurile Bona sunt concepute pentru a oferi o suprafață sigilată, rezistentă la uzură, zgârieturi și vărsări etc. niciun sistem de finisare aplicat pe suprafață nu poate preveni deteriorarea fizică a lemnului sau "întărirea" podelei. Adânciturile în lemn și zgârieturile pot fi cauzate de mobilă, obiecte scăpate, gheare de câine etc. și trebuie luate măsuri pentru a reduce posibilitatea ca acest lucru să se întâmple.

Informațiile din acest document și toate celelalte sfaturi și recomandări pe care le oferim pentru a ajuta și asista aplicatorul se bazează pe experiența anterioară și pe teste extinse, dar nu pretind a fi complete. Din cauza gamei largi de utilizări posibile și a condițiilor de aplicare a produselor noastre, nu excludem necesitatea ca utilizatorii să efectueze propriile încercări sau să solicite consultanță tehnică de la Bona înainte de utilizare. Bona poate garanta doar produsele sale și nu întregul ansamblu al construcției. Respectați recomandările producătorului de pardoseli și prevederile standardelor relevante.

Bona România SRL, Str.Garii 11, Mogoşoaia, Jud.Ilfov
e-mail: bona.romania@bona.com / Tel: 0213170222