Bona Traffic HD

ACOPERIRE BICOMPONENTĂ PE BAZĂ DE APĂ

Performanță puternică la viteză maximă.



Lac superior bicomponent pe bază de apă, pentru pardoseli din lemn expuse la trafic intens și uzură extremă.

Bona Traffic HD este lacul cel mai rezistent și cu cea mai rapidă uscare din lume. Permite reluarea completă a traficului la doar 12 ore după aplicare și a fost dezvoltat pentru aplicarea pe suprafețe mari. Este utilizat în hoteluri, restaurante și aeroporturi din întreaga lume, acolo unde timpul scurt de întrerupere este esențial – un lac desăvârșit pentru pardoseli din lemn.

- Viteză și durabilitate incomparabile
- Permite reluarea completă a traficului după 12 ore
- Întindere și nivelare excelentă
- Nivel redus de miros și COV (<5%)

Bona Traffic HD

ACOPERIRE BICOMPONENTĂ PE BAZĂ DE APĂ

Performanță puternică la viteză maximă.

DATE TEHNICE

Tip de produs:	Lac poliuretanic bicomponent pe bază de apă.
Corp solid:	Aprox. 32%
Strălucire (la 60°):	Satinat ~40%, Mat ~20%, ExtraMat~10% (pe sticla)
Raport mixare:	1 parte întăritor la 1 litru Traffic HD sau 0,41 L întăritor la 4,54 L Traffic HD (≈8% vol.).
Pot life:	4 ore la 20°C (mai scurt daca este cald)
Diluţie:	Dacă este necesar, diluați cu 4% Bona Extender pentru un timp de lucru mai lung.
Timp uscare:	Gata pentru slefuire/reaplicare: 2-3 ore* Utilizare deplina suprafata: 12 ore*, Utilizare ușoară: 6 ore* Posibilitate de acoperire: 3 zile* *conditii climatice normale, 20°C/60% R.H.
Unelte de lucru:	Rola Bona sau Aplicator cu Cap Pivotant
Consum:	8 – 10 m²/litru (120 – 100 g/m²) per strat
Siguranţă:	Lac: Neclasificat Intaritor: Clasificat (vezi Fisa de Siguranta)
Curăţare:	Ștergeți uneltele de materialul rezidual înainte de a le curăța cu o cantitate minimă de apă. Materialul uscat poate fi îndepărtat cu acetonă. Eliminați toate deșeurile într-o unitate autorizată de colectare a deșeurilor – nu le aruncați în canale de scurgere sau în sistemul de canalizare.
Valabilitate:	Lac: 1 an de la data producţiei, în recipientul original sigilat. Întăritor: 18 luni de la data producţiei, în recipientul original sigilat.
Depozitare:	Temperatura nu trebuie sa coboare sub +5°C sau sa depaseasca +30°C in timpul depozitarii sau transportului. Depozitați într-un loc răcoros.
Reziduuri:	Recipientele care conțin o cantitate minimă de material uscat pot fi reciclate. Toate deșeurile trebuie eliminate într-o unitate autorizată de colectare a deșeurilor – nu le aruncați în canale de scurgere sau în sistemul de canalizare. Respectați toate reglementările locale privind gestionarea deșeurilor.
Ambalaj:	3 x 4,95 L inclusiv intaritor (0,41 L)
Certificate & standarde:	EMICODE EC1 – Emisii foarte reduse GREENGUARD Gold EN 14904:2006 – coeficient de frecare aprobat pentru pardoseli sportive EN 13501-1 – Reacția la foc Eligibil pentru puncte LEED și BREEAM

Informații suplimentare detaliate suplimentare găsiţi în Fișa de Securitate a produsului.

Bona Traffic HD

ACOPERIRE BICOMPONENTĂ PE BAZĂ DE APĂ

Performanță puternică la viteză maximă.

PREGĂTIRE

Asigurați-vă că pardoseala este aclimatizată la mediul final de utilizare, bine șlefuită, uscată și lipsită de praf de șlefuire, ulei, ceară și alte impurități.
Lăsați lacul și întăritorul să ajungă la temperatura camerei. Condițiile optime de utilizare sunt între 18–25°C și 30–60% umiditate relativă. Temperaturile ridicate și umiditatea scăzută scurtează timpul de uscare, iar temperaturile scăzute și umiditatea ridicată prelungesc timpul de uscare. **Temperatura minimă de utilizare este 13°C.**

PROGRAMUL DE TRATAMENT

Protocol standard:
1 x Bona grund [1]
2 x Bona Traffic HD [1]

Suprafețe lăcuite anterior:
Curățare și șlefuire superficială
1–2 x Bona Traffic HD

Pentru colorare:
1 x Bona Craft Oil 2K [2]
2 x Bona Traffic HD

[1] suprafața trebuie să primească în total 3 straturi.

[2] pentru a minimiza potențialul de revenire a uleiului la suprafață (*oil bleed back*), se recomandă aplicarea moderată. Utilizarea unei cârpe înfășurate pe un pad montat sub o mașină de lustruit ajută la menținerea uleiului la suprafață.

Notă: Nu este recomandată aplicarea a mai mult de 2 straturi complete de grund și/sau lac pe zi, din cauza riscului de umflare excesivă a lemnului. Asigurați o bună ventilație în timpul uscării. Condițiile slabe de uscare pot reduce performanța și aderența produsului.

Bona Traffic HD

ACOPERIRE BICOMPONENTĂ PE BAZĂ DE APĂ

Performanță puternică la viteză maximă.

APLICARE

1) Agitați recipientul cu lac și adăugați componenta de întăritor. Procedați imediat la agitarea energică a amestecului timp de 1 minut. Utilizați amestecul imediat sau, cel târziu, în decurs de 4 ore. Dacă se amestecă cantități mai mici de lac, atunci o secțiune de pe flaconul cu întăritor corespunde la 1 litru de lac.
2) Aplicați folosind o rolă Bona, la 8–10 m²/litru (100–120 g/m²). Aplicați alternativ, transversal și în sensul fibrei lemnului, evitând acumulările de produs. Mențineți întotdeauna o „margine umedă” pentru a evita suprapunerile.
3) Lăsați să se usuce corespunzător înainte de a aplica straturile următoare. Asigurați o ventilație corespunzătoare.
4) Dacă este necesar, efectuați o șlefuire intermediară folosind sistemul Bona Scrad System P150 (sau mai fin) și îndepărtați praful înainte de aplicarea stratului final de lac. Notă: Dacă stratul anterior de lac/grund a avut un timp de uscare mai mare de 24 de ore, șlefuirea intermediară este întotdeauna obligatorie.

Pardoseala poate fi supusă unui trafic ușor la aproximativ 6 ore după aplicarea finală și poate fi folosită complet după 12 ore. Lăsați suprafața să se usuce cel puțin 3 zile înainte de a o acoperi cu covoare sau alte tipuri de acoperiri pentru pardoseală. De asemenea, evitați amplasarea obiectelor grele sau spălarea umedă a pardoselii în acest interval.
Notă: Dacă Traffic HD a fost combinat cu Bona Craft Oil 2K, atunci suprafața trebuie lăsată să se maturizeze timp de 1 săptămână înainte de a fi acoperită.

REACOPERRIRE

Instrucțiuni detaliate de reacoperire pot fi descărcate de pe pagina produsului Bona Traffic HD la adresa www.bona.com.

ÎNTREȚINERE

Curățarea cu produsele potrivite este simplă; atunci când alegeți produsele Bona pentru curățare și întreținere, vă puteți relaxa știind că ați ales cel mai bun produs posibil pentru a vă ajuta să aveți grijă de pardoseala dumneavoastră.
Instrucțiunile de întreținere pentru utilizatorul final pot fi descărcate de pe pagina produsului Bona Traffic HD de pe bona.com. Instrucțiuni detaliate de întreținere sunt disponibile atât pentru proprietari, cât și pentru utilizatorii profesioniști. Vă rugăm să oferiți utilizatorului final o copie digitală sau tipărită.

Bona Traffic HD

ACOPERIRE BICOMPONENTĂ PE BAZĂ DE APĂ

Performanță puternică la viteză maximă.

IMPORTANT!

Plastifianții din materiale precum substraturile pentru covoare, picioarele mobilierului, rolele și adezivii utilizați pentru fixare pot provoca înmuierea și decolorarea. Expunerea la vopsele de păr sau la anvelopele de cauciuc ale mașinilor, bicicletelor și cărucioarelor pentru copii poate duce la decolorări permanente ale suprafeței. Utilizați protecții sau evitați complet contactul.

Vărsările accidentale de lichide trebuie îndepărtate imediat. Lichidele vărsate și lăsate necurățate pot provoca pete estetice sau pot deteriora suprafața.

Vă rugăm să rețineți că, deși lacurile Bona sunt concepute pentru a oferi o suprafață sigilată, rezistentă la uzură, zgârieturi și vărsări accidentale de lichide, niciun sistem de finisare aplicat pe o suprafață nu poate preveni complet deteriorarea fizică a lemnului sau „întărirea” pardoselii. Adâncițurile în lemn și zgârieturile pot fi provocate de mobilier, obiecte scăpate, ghearele câinilor etc., iar măsuri de prevenţie trebuie luate pentru a reduce riscul apariției acestora.

Informațiile din acest document, precum și toate celelalte sfaturi și recomandări pe care le oferim pentru a sprijini și asista aplicatorul, se bazează pe experiența acumulată și pe testări extinse, însă nu pretind a fi complete.
Datorită gamei largi de utilizări posibile și a condițiilor diferite de aplicare a produselor noastre, nu îi exonerăm pe utilizatori de necesitatea efectuării propriilor teste sau de a solicita consultanță tehnică din partea Bona înainte de utilizare. Bona poate garanta doar produsele sale, nu aplicarea acestora și construcția în ansamblul ei. Respectați recomandările producătorului pardoselii și prevederile standardelor relevante.

Bona România SRL, Str.Garii 11, Mogoşoaia, Jud.Ilfov
e-mail: bona.romania@bona.com / Tel: 0213170222