



Bona Vertical

KONSTRUKČNÍ LEPIDLO

Extrémně vysoká počáteční pevnost spoje s extrémně rychlým přilepením



Konstrukčně elastické lepidlo na bázi silanu s extrémně vysokou počáteční pevností lepení a extrémně rychlým přilepením.

Bona Vertical je konstrukčně elastické 1-složkové lepidlo na bázi silanu s extrémně vysokou počáteční pevností lepení a extrémně rychlým přilepením. Konstrukční lepidlo lze nanést na různé podklady a materiály jako je dřevo, omítka, kov a mnoho dalších podkladů, včetně lepení plastů. Bona Vertical je navržen pro opravy a lepení soklových podlahových lišt, nástěnných lišt a schodů. Lepicí proces lze urychlit nástřikem malého množství vody na podklad (nebo stěny atd.) nebo pokropit lepidlo. Použití penetrace není všeobecně nutné.

- Extrémně rychlé přilepení
- Velmi vysoká počáteční pevnost spoje (cca 300 kg/m²)
- Vynikající pevnost
- Velmi dobrá přilnavost k téměř všem typům podkladů



Bona Vertical

KONSTRUKČNÍ LEPIDLO

Extrémně vysoká počáteční pevnost spoje s extrémně rychlým přilepením

TECHNICKÁ DATA

Báze:	Prepolymer modifikovaný silanem
Barva:	Béžová
Viskozita:	Tuhá pasta
Giscode:	RS10
Otevřená doba:	Ca. 10 min*
Doba vytvrzování:	2.8 mm / 24 hod* Zatížení: po cca 4-8 hod* * při 20°C a 55 % rH.
Čištění:	Bona Cleaning Wipes, aceton. Vytvrzené lepidlo lze odstranit pouze mechanicky
Záruční lhůta:	12 měsíců od data výroby v neotevřeném obalu.
Skladování/přeprava:	Teplota nesmí klesnout pod +5°C a nesmí překročit +25°C během dopravy a skladování. Skladujte na chladném, suchém, dobře větraném místě. Chraňte před mrazem.
Likvidace:	nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	CZ: společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134. SK: společnost ENVIPAK
Balení:	310 ml / 0.5 kg kartuše, 12 ks v krabici
Certifikace:	EMICODE EC1 Plus

Další podrobné informace jsou uvedeny v příslušném bezpečnostním listu.

PŘÍPRAVA

Podklad všeobecně musí být rovný, trvale suchý, čistý, bez trhlin, pevný v tahu a tlaku, ani příliš hladký, ani příliš drsný. Musí odpovídat požadavkům místních norem.

Podle potřeby musí být odborně připraven. Základní nátěr (penetrace) zpravidla není nutný.

VHODNÉ PODKLADY

- Dřevo a dřevěné materiály
- Minerální materiály jako kámen, keramika, přírodní kámen
- Materiály na bázi cementu
- Podlahy / stěny na bázi síranu vápenatého (anhydrit, sádra)
- Očištěné kovové povrchy
- Mnoho plastů (PVC, pryž, PU, PS ...). Nesmí se používat pro lepení na PE a PP!



Bona Vertical

KONSTRUKČNÍ LEPIDLO

Extrémně vysoká počáteční pevnost spoje s extrémně rychlým přilepením

APLIKACE

Lepidlo samotné by mělo být vytemperováno na teplotu v místnosti. Po otevření kartuše vytlačte pistolí potřebné množství lepidla a naneste ho na jeden z podkladů. Poté vezměte druhou část a během otevřené doby cca. 10 minut pevně přitlačte obě části k sobě. Lepicí proces lze urychlit nástřikem malého množství vody na podklady nebo pokropit lepidlo (0,5%, přibližně na 1000 g lepidla potřebujete 5 g vody, tu do lepidla vmíchejte, otevřená

doba bude pak zredukována na 5 minut, neprodleně pokládejte podlahové prvky).

Pokud bude mít lepidlo aplikované na podklad kůži a zaschne, ihned ho odstraňte a aplikujte lepidlo nové. Pokud se někde lepidlo vytlačí, musí být pečlivě odstraněno.

Informace v tomto dokumentu a všechny další rady a doporučení, které poskytujeme na pomoc s aplikací produktu, jsou založeny na předchozích zkušenostech a rozsáhlém testování, ale nečiní si nárok na úplnost. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva a dostupných a možných aplikací, nemůžeme přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu nebo si před použitím vyžádejte technickou radu od společnosti Bona. Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Čestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161