



Bona Vertical

COLLE MASTIC

Force de liaison initiale très élevée et prise extrêmement rapide



Colle polyvalente à prise extrêmement rapide et à force d'adhérence initiale élevée.

Bona Vertical est la nouvelle génération de colle avec une force d'adhérence initiale extrêmement élevée et une vitesse de prise rapide pour une installation rapide et facile. Elle peut être appliquée sur une large variété de supports tels que le bois, le plâtre minéral, le métal, et bien plus encore.

- Prise extrêmement rapide
- Force d'adhérence initiale très élevée (environ 300 kg / m²)
- Résistance exceptionnelle
- Très bonne adhérence sur presque tous les types de supports



Bona Vertical

COLLE MASTIC

Force de liaison initiale très élevée et prise extrêmement rapide

DONNÉES TECHNIQUES

Produit:	Prépolymère modifié silane
Couleur:	Beige
Viscosité:	Pâte ferme
Giscode:	RS10
Temps d'ouverture:	Environ 10 minutes* * À 20 °C et 55 % d'humidité relative.
Séchage:	2,8 mm/24 heures Application de charge : après environ 4-8 heures
Nettoyage:	Lingettes Bona Cleaning Wipes, acétone. La colle durcie ne peut être retirée que de façon mécanique.
Durée de conservation:	12 mois à compter de la date de fabrication, dans la cartouche d'origine non ouverte.
Stockage/Transport:	La température doit rester comprise entre +5 °C et +25 °C pendant le stockage et le transport. Le produit doit être stocké dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l'abri du gel.
Élimination:	Les déchets et les contenants/boudins vides doivent être éliminés conformément aux réglementations locales.
Conditionnement:	Cartouche de 310 mL/0,5 kg, 12 pièces par boîte.
Certificats:	EMICODE EC1 Plus

Des informations détaillées supplémentaires sont notées dans la fiche de données de sécurité correspondante.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit généralement être plat, totalement sec, propre, sans fissures et sain. La surface doit également être légèrement texturée. Le cas échéant, le support doit répondre aux critères des normes locales ou aux codes de

pratiques. Un professionnel doit se charger de préparer le support en vue de la pose, le cas échéant. De manière générale, aucun primaire n'est nécessaire.

SUPPORTS ADAPTÉS

- Bois et matériaux en bois
- Matériaux minéraux tels que la pierre, la céramique, la pierre naturelle
- Matériaux à base de ciment
- Sols/murs en sulfate de calcium (anhydrite, gypse)
- Surfaces métalliques propres
- Nombreux plastiques (PVC, caoutchouc, polyuréthane, polystyrène...). Ne doit pas être utilisé sur du polyéthylène ou du polypropylène.



Bona Vertical

COLLE MASTIC

Force de liaison initiale très élevée et prise extrêmement rapide

APPLICATION

Si nécessaire, portez la cartouche à la température de fonctionnement appropriée. Coupez l'embout à la taille de cordon souhaitée et appliquez l'adhésif directement sur l'un des supports (généralement en cordons ou en points, selon les pièces à coller). Positionnez les pièces pendant le temps d'ouverture (environ 10 minutes) et appuyez fermement pour assurer un contact optimal.

Prise accélérée (optionnelle) : Pour accélérer le durcissement, vaporisez légèrement la surface du support ou l'adhésif appliqué avec une petite quantité d'eau propre. Cela accélère le processus de prise et réduit le temps d'ouverture (généralement à environ 5 minutes). Évitez de trop mouiller.

Si l'adhésif appliqué a formé une pellicule, retirez-la complètement et appliquez de l'adhésif frais. Retirez soigneusement tout excédent d'adhésif avant qu'il ne durcisse.

Pour les assemblages complexes ou les surfaces irrégulières/ondulées, utilisez le temps d'ouverture disponible pour positionner les pièces avec précision. L'adhérence initiale augmente vers la fin du temps d'ouverture.

Remarques d'application / limitations : Sur les surfaces denses ou non absorbantes (par exemple, carreaux émaillés, métaux revêtus, supports scellés), un léger ponçage est recommandé si possible, suivi d'un nettoyage minutieux pour améliorer l'adhérence. Lorsque les supports présentent des traitements de surface ou des compositions variés (notamment les plastiques, les surfaces revêtues ou les supports inconnus), un essai de collage est conseillé avant l'application définitive. Le durcissement peut être plus lent lorsque l'adhésif est entièrement confiné ; prévoir un temps de durcissement suffisant avant la mise en charge.

Les informations contenues dans ce document et tous les autres conseils et recommandations que nous fournissons pour aider et assister l'applicateur sont basés sur une expérience antérieure et des tests approfondis mais ne prétendent pas être exhaustifs. En raison de la large gamme d'utilisations possibles et des conditions d'application de nos produits, nous ne dispensons pas les utilisateurs de procéder à leurs propres essais ou de demander un avis technique à Bona avant utilisation. Bona ne peut garantir que ses produits et non la construction dans son ensemble. Respectez les recommandations du fabricant du revêtement de sol et les dispositions des normes pertinentes.

België: Bona NV, Ikaroslaan 61, 1930 Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

France: Le Parc Wiesel, 13 rue du Wiesel, 67118 Geispolsheim, T: 03 88 49 18 60, infofrance@bona.com