



Bona VERTICAL™



Adhésif de construction à base de silane, à l'élasticité ferme.

Bona VERTICAL® est un adhésif de construction à base de silane offrant une résistance d'adhérence élevée pour une prise rapide.

- Idéal pour les garnitures, les rangées de départ, les marches, les contremarches, les limons, les balustres, les escaliers, les applications verticales et les traitements muraux.
- S'enlève facilement des surfaces préfinies
- Sans COV*



Bona VERTICAL™

DONNÉES TECHNIQUES

Ingrédients:	Carbonate de calcium, prépolymère modifié par silane, plastifiants, silice amorphe
Densité:	11,7 livres/gallon
Viscosité:	Ferme
Contenu de COV :	Formulation à 0 g/L de COV calculée selon la règle 1168 du SCAQMD
Odeur:	Négligeable
Couleur:	Crème
Conditionnement:	10,4 oz liq. (310 ml) en tubes de type mastic plastique
Durée de conservation:	18 mois à compter de la date de fabrication, dans son emballage d'origine non ouvert.
Stockage/Transport:	Conserver dans un endroit à température contrôlée. Ne pas conserver à une température supérieure à 32 °C (90 °F) pendant une période prolongée. Résiste aux cycles de congélation-décongélation.
Outils d'application:	Applicateur d'adhésif Bona ou pistolet à calfeutrer haute résistance
Couverture:	30 pieds linéaires par tube avec un bourrelet de 1/4 po
Temps d'ouverture:	10 minutes (5 minutes avec brumisation d'eau)
Durcissement:	4 à 8 heures pour atteindre la résistance finale. Complètement durci en 24 heures.
Nettoyage:	Les panneaux Bona VERTICAL® humides peuvent être nettoyés avec du white spirit. Une fois secs, un nettoyage mécanique peut s'avérer nécessaire.
Élimination:	Éliminer le contenu et le contenant conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales et internationales.
Certificats:	Certification Greenguard Gold UL 2818 - 2022 : Norme d'excellence pour les émissions chimiques des matériaux de construction, des finitions et de l'ameublement

AVANT UTILISATION, LIRE ATTENTIVEMENT LE MODE D'EMPLOI ET LES FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. POUR OBTENIR DES CONSEILS TECHNIQUES : Appelez Bona US au 800-872-5515.

RÉPONSE

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin en cas d'irritation. En cas de contact avec la peau, laver

soigneusement à l'eau et au savon. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter un médecin en cas de symptômes.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Finitions, rangées de départ, marches, contremarches, applications verticales et revêtements muraux



Bona VERTICAL™

SUPPORTS ADAPTÉS

- PVC, LVT, métal, bois, pierre, béton, caoutchouc recyclé, sols avec composés de nivellement, supports à base de

gypse, sols et murs, OSB, contreplaqué et sols en asphalte coulé (avec surface de sable intacte)

LIMITES DU PRODUIT

Sur les surfaces verticales, l'utilisation de fixations mécaniques peut être nécessaire pour faciliter l'adhérence jusqu'à l'obtention de la résistance finale. Bona VERTICAL

ne doit pas être utilisé comme adhésif structurel ou porteur. Usage intérieur uniquement.

PRÉPARATION

Bona VERTICAL s'applique de préférence entre 10 °C et 27 °C.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être propre, lisse, sec, exempt de particules friables et structurellement sain, avec une surface légèrement texturée pour une adhérence optimale. Éliminer les résidus d'adhésif, la peinture, les produits de cure pour

béton ou tout autre contaminant susceptible d'affecter l'adhérence. Le cas échéant, les supports doivent être conformes aux exigences des codes et pratiques locaux.

APPLICATION

Bona VERTICAL doit être appliqué à l'aide d'un applicateur de calfeutrage à fort levier et de catégorie intensive. Coupez l'extrémité du tube au-dessus des filets afin de dégager l'adhésif. Fixez l'embout applicateur fourni à l'extrémité filetée du tube de Bona VERTICAL. Retirez le capuchon fileté et coupez l'embout applicateur afin d'obtenir la dimension de cordon désirée. Appliquez une quantité suffisante de produit sur la ou les surfaces à assembler. Le temps ouvert de Bona VERTICAL est de 10 minutes. REMARQUE : Pour des applications plus lourdes, particulièrement sur des surfaces verticales, l'utilisation de fixations mécaniques ou d'un support temporaire peut être

nécessaire jusqu'à l'obtention de la résistance d'adhérence. Si une résistance d'adhérence initiale accrue est requise, laissez l'adhésif « flasher » pendant 5 minutes avant l'installation, ou vaporiser légèrement d'eau la surface du substrat ou l'adhésif appliqué afin d'accélérer l'adhérence initiale. L'ajout d'eau réduit le temps ouvert à 5 minutes. Positionnez le matériau sur le substrat selon les besoins. Conservez tout produit restant en fixant le capuchon fourni. REMARQUE : Si le tube de Bona VERTICAL doit être scellé pour une utilisation ultérieure, assurez-vous de couper l'embout applicateur au-delà des filets du capuchon.



Bona VERTICAL™

Bona US

24 Inverness Place East, Suite 100

Englewood, CO 80112