



Bona Vertical

MONTAGEKIT

Extreem hoge aanvangshechting en zeer snelle afbinding



Een all-round montagekit met extreem snelle afbinding en zeer hoge aanvangshechting.

Bona Vertical is de nieuwe generatie bouwlijmen met een extreem hoge initiële hechtsterkte en een snelle uithardingstijd voor een snelle en eenvoudige installatie. De bouwlijm kan worden aangebracht op diverse ondergronden en materialen zoals hout, mineraalpleister, metaal en nog veel meer.

- Extreem snelle uitharding
- Zeer hoge initiële hechtsterkte (ca. 300 kg/m²)
- Uitstekende sterkte
- Zeer goede hechting op vrijwel alle soorten ondergronden



Bona Vertical

MONTAGEKIT

Extreem hoge aanvangshechting en zeer snelle afbinding

TECHNISCHE GEGEVENS

Basis:	Silaan gemodificeerde prepolymer
Kleuren:	Beige
Giscode:	RS10
Open tijd:	ongeveer 10 minuten bij 20 °C en 55 % r.v.
Droogtijd/uitharding:	ca. 24 uur (laagdikte 2,8 mm). Afhankelijk van de omstandigheden kunnen na ca. 4-8 uur belastingen worden aangebracht.
Schoonmaken:	Bona Cleaning Wipes of aceton. Uitgeharde lijm is uitsluitend mechanisch te verwijderen.
Houdbaarheid:	12 maanden na productiedatum in ongeopende originele verpakking.
Opslag/Transport:	De temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C. Opslaan in een droge, goed geventileerde ruimte. Beschermen tegen vorst.
Afval:	Restanten en lege verpakking afvoeren volgens de lokale regelgeving.
Verpakking:	310 ml / 0,5 kg tube, 12 stuks per doos
Certificaten:	EMICODE EC 1PLUS

Aanvullende gedetailleerde informatie: zie het relevante veiligheidsblad.

VOORBEREIDING

De ondergrond moet stevig, schoon, droog en structureel stabiel zijn. Verwijder stof, cementschors, vet, oliën, lossingsmiddelen, oude kit-/lijmlagen en eventuele zwakke of slecht hechtende lagen die de hechting kunnen belemmeren. Indien van toepassing, moet de ondergrond voldoen aan de geldende lokale normen en richtlijnen. Als aan deze eisen niet wordt voldaan, moet de ondergrond

vóór het verlijmen op de juiste wijze worden voorbereid/gerepareerd. Een primer is over het algemeen niet nodig op de meeste gangbare ondergronden; op kritische ondergronden (bijv. zeer gladde, niet-poreuze of gecoate oppervlakken) moet de hechting echter worden gecontroleerd door middel van een proef op locatie.

GESCHIKTE ONDERGROND

- Hout en houtproducten
 - Minerale materialen zoals steen, keramiek, natuursteen
 - Cementgebonden materialen
 - Vloeren / wanden op basis van calciumsulfaat (anhydriet / gips)
 - Gereinigde metalen oppervlakken
 - Veel kunststof materialen, zoals PVC, rubber, PU, PS).
- Niet geschikt voor polyethyleen (PE) of polypropyleen (PP).**



Bona Vertical

MONTAGEKIT

Extreem hoge aanvangshechting en zeer snelle afbinding

GEBRUIKSAANWIJZING

Breng de cartridge indien nodig op de juiste werkt temperatuur. Snijd het mondstuk af op de gewenste dikte van de lijmstrook en breng de lijm rechtstreeks aan op een van de ondergronden (meestal in stroken of stippen, afhankelijk van de te verlijmen onderdelen). Plaats de onderdelen binnen de open tijd (ongeveer 10 minuten) en druk stevig aan om volledig contact te garanderen.

Versnelde uitharding (optioneel): Om de uitharding te versnellen, bevochtig het oppervlak van de ondergrond of de aangebrachte lijm lichtjes met een kleine hoeveelheid schoon water. Dit versnelt het uithardingsproces en verkort de open tijd (doorgaans tot ongeveer 5 minuten). Vermijd overmatig bevochtigen.

Als de aangebrachte lijm een velletje heeft gevormd, verwijder dit dan volledig en breng nieuw materiaal aan. Verwijder overtollige lijm zorgvuldig voordat deze uithardt.

Gebruik bij lastige montages of oneffen/golvende oppervlakken de beschikbare open tijd om de onderdelen nauwkeurig te positioneren. De initiële kleeftkracht neemt toe tegen het einde van de open tijd.

Toepassingsinstructies / beperkingen: Op dichte of niet-absorberende oppervlakken (bijv. geglazuurde tegels, gecoat metaal, afgedichte ondergronden) licht opschuren waar mogelijk en grondig reinigen om de hechting te verbeteren. Bij ondergronden met verschillende oppervlaktebehandelingen of samenstellingen (waaronder kunststoffen, gecoate oppervlakken of onbekende ondergronden) wordt een proefhechting aanbevolen vóór de volledige applicatie. De uitharding kan trager verlopen wanneer de lijm volledig is ingesloten; geef voldoende uithardingstijd voordat u de ondergrond belast.

Bovenstaande informatie is verstrekt te goeder trouw en naar onze beste, huidige kennis, maar maakt geen aanspraak volledig te zijn. De gebruiker moet vóór gebruik vaststellen of het product en de genoemde aanbevelingen geschikt zijn voor bij het beoogde doel, de houtsoort en de situatie. Bona geeft uitsluitend garantie op het geleverde product. Het professioneel en derhalve juist aanbrengen van het product valt niet onder onze verantwoordelijkheid. Test het product bij twijfel eerst op een klein oppervlak. De gebruiker moet alle informatie op de verpakkingsetiketten en veiligheidsinformatiebladen lezen en begrijpen voordat dit product wordt gebruikt.

België: Bona NV, Ikaroslaan 61, 1930 Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com