



# Bona Vertical

## KONSTRUKTIONSLIM

Mycket hög initial limstyrka



Ett elastiskt 1-komponents silanbaserat konstruktionslim med mycket hög initial limstyrka.

Bona Vertical är ett modernt konstruktionslim med mycket hög initial limstyrka och kort härdningstid för snabb och smidig installation. Limmet rekommenderas för reparationsarbeten och limning av t.ex. golvlister, foder, trappor och trösklar. Kan användas på olika material som trä, sten, keramik, gips, metall och cementbaserade material.

- Snabb sättning. Kan accelereras med hjälp av vatten max 5%
- Mycket hög initial limstyrka (ca 300 kg/m<sup>2</sup>)
- Mycket starkt och hållbart
- Mycket god vidhäftning mot de flesta material som trä, betong, gips och metall



# Bona Vertical

## KONSTRUKTIONSLIM

Mycket hög initial limstyrka

### TEKNISKA DATA

|                           |                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkttyp:</b>        | Silanmodifierad prepolymer                                                     |
| <b>Färg:</b>              | Beige                                                                          |
| <b>Viskositet:</b>        | Pastös                                                                         |
| <b>Torktid:</b>           | Kan belastas: efter ca. 4-8 timmar<br>* vid 20°C och 55 % rf.                  |
| <b>Giscode:</b>           | RS10                                                                           |
| <b>Öppentid:</b>          | Ca. 10 min*                                                                    |
| <b>Härdtid:</b>           | 2.8 mm / 24 timmar                                                             |
| <b>Rengöring:</b>         | Bona Cleaning Wipes, aceton. Härdat material tas bort mekaniskt.               |
| <b>Lagringstid:</b>       | 12 månader från produktionsdatum.                                              |
| <b>Lagring/transport:</b> | Temperaturen skall under lagring och transport vara 5–25°C                     |
| <b>Avfall:</b>            | Avfall och tomma behållare lämnas till miljöstation. Följ lokala bestämmelser. |
| <b>Förpackning:</b>       | 310 ml / 0.5 kg patroner, 12 patroner i en kartong.                            |
| <b>Certifikat:</b>        | EMICODE EC1 Plus                                                               |

Ytterligare detaljerad information finns i det tillämpliga säkerhetsdatabladet.

### FÖRBEREDELSE

Underlaget måste vara jämnt, torrt, helt och rent. Ytan som skall limmas måste vara något strukturerad för bästa vidhäftning. Tvätta metallytor med t.ex. etanol innan

limning. Följ lokala bestämmelser. Kan användas utan primer.

### LÄMPLIGA SUBSTRAT

- Samtliga typer av trämaterial.
- Sten, keramik.
- Cementbaserade material
- Gips
- Metall
- Många olika typer av plast, PVC, PU, PS men inte PE och PP



# Bona Vertical

## KONSTRUKTIONSLIM

Mycket hög initial limstyrka

### APPLICERING

Låt limmet anta rätt temperatur innan den används, 18–25°C. Applicera limmet på den ena ytan. Montera den andra ytan inom 10 minuter och pressa försiktigt ihop. Fixera limningen tills limmet är torrt, 4-8 timmar.

Har det bildats skinn på limmet måste limmet tas bort. Då har limmet ingen funktion.

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackningen och tillhörande säkerhetsdatablad innan produkten används.