

Bona H610

Technický list

Rychle tuhnoucí a schnoucí malta k opravám

Bona H610 je rychle tuhnoucí a schnoucí malta, bez propadání, pro použití v interiéru. Ideální k vyplnění děr, prasklin, opravám a vyrovnaní podlah i renovaci betonových schodišťových stupňů v interiéru, cementových a pískových podkladů, podlah z betonu nebo zapravení míst kolem potrubí, dveřních a okenních zárubní.

- Rychlé tvrdnutí a schnutí - lze pokrýt po 60 minutách
- Bez propadání - ideální pro vertikální a horizontální opravy
- Vysoká pevnost a tvrdost
- Odlehčuje pnutí - nízké smrštění

Technická data

Báze:	cement, umělé pryskyřice
Barva:	šedá
Spotřeba:	1,6 kg/(m ² /mm)
Potřeba vody:	5 litrů na 25 kg prášku
Tloušťka vrstvy:	bez omezení
Doba zpracování:	15 – 20 min. +20°C a max. 65% rH
První zatížení / pochůznost:	po cca. 30 min +20°C a max 65% rH..
Pokrytí:	po cca. 60 – 90 min.+20°C a max 65%rH
Kód GIS:	ZP1
Kód EMI:	EC1
Čistící prostředek:	voda (pro nevytvrzený materiál) Vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky
Záruční lhůta :	v neotevřených originálních obalech min. 9 měsíců od data výroby.
Skladování/přeprava	Skladujte v neotevřeném obalu na chladném a suchém místě při teplotách nad +5°C a pod +25°C.
Balení:	25 kg papírové pytle (40 na paletě)

Podrobnější informace o produktu naleznete v bezpečnostním listu.

Příprava podkladu

Podklad musí být rovný, trvale suchý, čistý, bez trhlin, pevný v tahu a tlaku, ne příliš hladký a ne příliš drsný. Případně potřeby musí být odborně připraven k pokládce. Podklad ošetřete vhodnou penetrací Bona D510, D520, Bona R410 nebo R590.

Vhodné podklady (event. s podlahovým topením) jsou:

- Cementové potěry (CT) podle normy EN13813
- Potěry na bázi síranu vápenatého (anhydritu) (CA) podle EN 13813
- Litý asfaltový potěr (AS) podle normy EN 13813 ne tlustší než 5 mm
- Jiné suché a pevné podklady, jako jsou sádrovláknité desky nebo prefabrikované potěry z magnesia a kamene

Aplikace

Aplikujte při teplotách nad + 5° C.

Do čisté nádoby dejte čistou studenou vodu. Potom postupně přidávejte prášek stěrky, a přitom pomalu míchejte hmotu (nejlépe s míchadlem při max. 600 ot/min.). Míchejte do vytvoření homogenní hmoty tak, aby se netvořily hrudky. Hmotu naneste na podklad, případně ji vyplňte díry, během doby zpracování (15 - 20 min.). Použijte plochou zednickou hladicí lžící, ocelovou ozubenou stěrku nebo podobné nářadí. Po 20 až 30 min. může být směs modulována, nebo vyhlazena pomocí rotační hladíčky. Nářadí a ruce umyjte čistou vodou, dokud je materiál ještě čerstvý.

Pokládka



Bona®

AKTUALIZACE 7/2020
Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Bona H610

Technický list

Rychle tuhnoucí a schnoucí malta k opravám

Pokládka

Spotřeba

Poměr míchání:

Vyrovnávací stěrkovou hmotu používejte v poměru (tloušťka: od 1,5 do max. 5 mm):
5 litrů čisté studené vody na 25 kg stěrkové hmoty Bona H610.

Následující aplikace samonivelační stěrky Bona může být provedena, když Bona H610 je pochozí, ale stále vlhká. Pokud máte pochybnosti, nebo je první vrstva suchá, musí být aplikován základní nátěr Bona D510.

Dbejte na to, aby tuhnoucí vrstva byla chráněna před teplem (např. vysoká pokojová teplota, intenzivní sluneční světlo) a průvanem.

Spotřeba: 1,6 kg /(m²/mm)

Důležité poznámky

- U tloušťky vrstvy nad 5 mm musí být vyrovnávací hmota odstraněna suchým pískem (viz níže). Tento další materiál musí být přidán do směsi voda/prášek jako poslední složka.
- Vyrovnávací směs cca 5 litrů vody, 25 kg práškové směsi a ca. 8 kg (1/3) křemičitého písku (0,4 – 1 mm)
- Respektujte místní standardy a kodexy praxe.
- Dodržujte také pokyny pro zpracování jiných příslušných produktů Bona.
- Pokud bude podklad vystaven kolečkům, musí být aplikována min. tloušťka 1 mm
- Pouze pro použití v interiéru.

Podrobnější informace o produktu naleznete v bezpečnostním listu.

Bona zodpovídá pouze za dodaný výrobek, nemůže být zodpovědná za instalaci produktu. V případě pochybností udělejte vlastní zkoušku. Dodržujte též pokyny dalších technických listů firmy Bona.

Upozornění

Předkládané návrhy a doporučení jsou pečlivě zpracovány na základě našich všeobecných obchodních podmínek a informací, které máme k dispozici. Údaje o složení a zpracování vycházejí z našich nejlepších vědomostí, avšak nekladou si nároky na úplnost a neosvobozují od vlastní kontroly návrhů a produktů z hlediska vhodnosti pro předpokládané použití (např. provedení zkušebních ploch podle DIN 18356). Předpokládá se respektování pokynů uvedených na obalu, etiketách, v technických informačních listech, návodech k obsluze a zpracování, označení a příslušných technických směrnících a normách i pokynech pro provádění prací průmyslovými zpracovateli podle příslušných předpisů.

AKTUALIZACE 7/2020
Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Bona[®]