

Bona Power Drive

Technický list

Broušení



Inovační Bona Power Drive vytváří novou dimenzi broušení až na holé dřevo za použití rotační brusky Bona FlexiSand 1.5 a 1.9. Čtyři rotační disky brousí podlahu až do kraje místnosti, což redukuje použití okrajové brusky. Je vybaven rotujícím převodovým diskem a jeho jedinečný design zaručuje broušení ve všech směrech a vysoký výkon. Nabízí snadnou manipulaci i v těsných prostorech a rozích místnosti.

- Broušení ve všech směrech, až na holé dřevo
- Minimalizuje broušení okrajů. Ponechává pouze 3 cm široký pruh od stěny místnosti
- Fantastický plochý a hladký vybroušený povrch
- Eliminuje riziko škrábanců na dřevěné podlaze
- Připojení k Bona DCS pro bezprašné broušení dřevěných podlah

Technická data

Kompatibilní s:	Bona FlexiSand 1.5 a 1.9
Počet disků:	4
Průměr disku:	Ø 150 mm
Hmotnost:	6,7 kg
Rozměry:	410 mm/410 mm/93 mm

Návod k použití

Před použitím tohoto nástroje si pečlivě prostudujte celý návod k použití a bezpečnostní pokyny pro brusku Bona FlexiSand 1.5 a 1.9

Stroj by měl být připojen k vysavači pro minimální šíření nezdravého prachu. Doporučujeme použít Bona DCS 70 pro bezprašné broušení dřevěných podlah.

Pro spuštění stroje sklopte rukojeť mírně dozadu. Na rozdíl od konvenčních disků vyrovnává tento unašeč odstředivou sílu do středu brusky, to znamená, že stroj stojí víceméně v klidu během provozu a je ovládán pohybem chůze vpřed a vzad.

Pro optimální výsledky broušení byl vyvinut následující postup broušení dřevěných podlah. Dle tvrdosti druhu dřeviny a místních podmínkách může být nutné měnit zrnitost brusiv.

1. Chcete-li odstranit starý lak / olej, nebo vyrovnat nainstalované dřevěné podlahy, použijte brusivo Bona 8700, zrnitost P50.
2. Je-li povrch rovný a byl odstraněn všechen starý lak, opět přebruste pomocí brusiva Bona 8300 zrnitost P60.
3. Na brusné disky připevněte 4 Bona Unašecí pady Diamond a na ně připevněte brusivo Bona 8300, zrnitosti P100. Opět přebruste.
4. V případě zvláště vysokých nároků na broušení, jako je např. ošetření povrchu pigmentovaným olejem, nebo mořidla, dokončete broušení pomocí Bona Diamond Abrasives, zrnitost P 240 (na Bona Unašecími pady Diamond).

Abyste dosáhli jemného a hladkého broušení, vždy bruste povrch systematicky s konstatní rychlostí dle níže uvedeného postupu.



Bona®

AKTUALIZACE 8/2020

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349



Doporučený postup broušení

1. Pracujte se strojem systematicky.
2. Pracujte ve směru dřeva a vraťte se pohybem dozadu po stejné cestě.
3. Překryjte původní brusnou stopu o polovinu.

