



# BONA CEMENT STYLE HD

Nová povrchová úprava pro stěrkové cementové podlahy



## Bona Cement Style HD

### 2-složkový vrchní lak pro cementové stěrky

Bona Cement Style HD povrchová úprava pro ošetření cementových stěrek. 2-složkový vrchní lak je odolný proti opotřebení a zachovává dekorativní vzhled podlah s nadčasovým průmyslovým designem. Produkt je vyroben z odolného polyuretanu, který zvyšuje odolnost vůči tekutinám a zachová nízký lesk. Takto ošetřená podlaha chrání povrch před nečistotami a usnadňuje čištění ve srovnání s neošetřenou podlahou.

#### VLASTNOSTI

- Ochrana povrchu před tekutinami a skvrnami
- Stupeň lesku: matný vzhled po celém povrchu podlahy
- Ochrana povrchu před nečistotami

#### APLIKACE

1. Protřepejte kanystr Bona Cement Style HD, poté přidejte tužidlo. Směs ihned pečlivě protřepejte po dobu 1 minuty. Směs lak /tužidlo by mělo být použito ihned nebo alespoň v průběhu 3 hodin. Pokud použijete laku méně, pak 1 litr laku je na 1 díl tužidla.
2. Lak nanášejte válečkem Bona Roller při spotřebě 8-10 m<sup>2</sup>/litru (120-100g/m<sup>2</sup>). Pracujte plynule, abyste zabránili nahromadění laku. Válečkem vždy navazujte do „živého laku“, abyste zabránili vzniku přesahů.
3. Lak nechte řádně zaschnout.

Podlaha snese lehkou zátěž přibližně po 8 hodinách od poslední aplikace a může být opatrně využívána již po 24 hodinách od poslední aplikace. Plného vytvrzení je dosaženo po cca. 5 dnech, než podlahu zakryjete koberci nebo jinou podlahovou krytinou. Po tuto dobu neinstalujte těžké předměty na podlahu a nevytírejte místnost mokřím mopem.

#### TECHNICKÁ DATA

|                                |                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Typ produktu:</b>           | 2-složkový polyuretanový vrchní lak na vodní bázi                                                                                 |
| <b>Obsah sušiny:</b>           | cca 32%                                                                                                                           |
| <b>Stupeň lesku (při 60°):</b> | extra mat 18% (na skle)                                                                                                           |
| <b>Poměr ředění:</b>           | 1 díl tužidla (Hardener) na 1 litr Bona Cement Style nebo 0,45 L tužidla (Hardener) na 4,55 L Cement Style (≈9 vol%)              |
| <b>Doba zpracování:</b>        | max. 3 hod při 20°C (kratší, při nižší teplotě)                                                                                   |
| <b>Ředění:</b>                 | v případě potřeby, naředte s 4% Bona Retarder pro delší dobu otevření.                                                            |
| <b>Doba schnutí:</b>           | přelakování: 2-3 hod*<br>lehká zátěž: 24 hod*<br>zatížení kobercem: 5 dní*<br>*při běžných klimatických podmínkách, 20°C/60% R.H. |
| <b>Nástroje pro aplikaci:</b>  | Bona Microfleece nebo SuperCoat Roller (11 mm vlas)                                                                               |
| <b>Spotřeba:</b>               | 8-10 m <sup>2</sup> /litru (120-100g/m <sup>2</sup> ) na jeden nátěr                                                              |
| <b>Bezpečnost:</b>             | lak: neklasifikováno<br>tužidlo: klasifikováno (viz bezpečnostní list)                                                            |
| <b>Čištění nářadí:</b>         | odstraňte zbytky materiálu před čištěním vodou. Zaschlý materiál lze odstranit acetonem.                                          |
| <b>Záruční lhůta:</b>          | 1 rok od data výroby v neotevřeném originálním obalu                                                                              |
| <b>Skladov./přeprava:</b>      | teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo přesáhnout +25°C během skladování a přepravy.                                                |
| <b>Likvidace:</b>              | s odpady a prázdnými obaly se musí nakládat v souladu s místními předpisy.                                                        |
| <b>Balení:</b>                 | 3x 5 litrů vč. tužidla (0,45 litr)                                                                                                |
| <b>Certifikace:</b>            | EMICODE; EC1PLUS – velmi nízké emise<br>LEED, BREEAM points.                                                                      |