



LAK NOVÉ GENERACE

PRO INTENZIVNĚ NAMÁHANÉ PODLAHY



KDE **INOVACE** PŘEKRAČUJÍ **HRANICE**

Bona Traffic GO – lak nové generace se snadnou aplikací



POVRCHOVÁ ÚPRAVA



Bona Traffic GO

Lak nové generace

Díky nové generaci vytvrzovací technologie nabízí Bona Traffic GO jednoduchou aplikaci v kombinaci s vysokou odolností proti opotřebení. Inovativní technologie vytvrzování se zabudovaným tužidlem uvnitř laku představuje významný krok kupředu pro jednoduché, účinné a bezpečné laky na dřevěné podlahy.

Špičkový 2-složkový lak Bona Traffic GO - pro bezpečnější a zdravější požadavky budoucnosti.

VLASTNOSTI

- stačí zatřepat a aplikovat
- přírodní a bezpečný produkt
- odolný velkému opotřebení
- ihned připraven pro aplikaci
- tužidlo uvnitř produktu - aktivuje se při aplikaci
- žádný odpad - neomezená doba zpracování
- je čirý, nežloutne

APLIKACE

- 1). Lak důkladně protřepete po dobu jedné minuty.
- 2). Lak nanášejte válečkem Bona Roller při 8-10m²/litre (100-120g/m²). Pracujte plynule ve směru a kolmo k vláknům dřeva, abyste zabránili nahromadění laku. Válečkem vždy navazujte do „živého laku“.
- 3). Před aplikací další vrstvy laku nechte lak řádně zaschnout. Zajistěte řádné větrání.
- 4). V případě potřeby proveďte lehký mezibrus pomocí Bona Scrad System zrnitost P150 (nebo jemnější), abyste odstranili vystupující vlákna dřeva. Podlahu vyluxujte před aplikací poslední vrstvy laku.

Podlaha snese lehkou zátěž přibližně po 8 hodinách od poslední aplikace a může být plně využívána již po 12 hodinách od poslední aplikace.

vyhotovení 7/2023

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz
e-mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, +421 265 457 161

TECHNICKÁ DATA

- Typ produktu:** 1-složkový polyuretanový vrchní lak na vodní bázi
- Obsah sušiny:** cca 30%
- Stupeň lesku:** polomat 45-50%, mat 20-25%, extra mat 9-13% (na skle)
- Ředění:** v případě potřeby, naředte s 4% Bona Retarder pro delší dobu otevření
- Doba schnutí:** přelakování: 2-3 hod*
plná zátěž: 24 hod*
zatížení kobercem: 5 dní*

*při běžných klimatických podmínkách, 20°C/60% R.H.

Nářadí pro aplikaci: váleček Bona Roller

Spotřeba: 8-10 m²/litr (100-120g/m²) na jeden nátěr

Bezpečnost: neklasifikováno

Čištění nářadí: odstraňte zbytky materiálu před čištěním vodou. Zaschlý materiál lze odstranit acetonem.

Záruční lhůta: 1 rok od data výroby v neotevřeném originálním obalu.

Skladování/převprava: teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší +30°C při skladování a přepravě.

Osvědčení o zpětném

odběru a využití CZ: společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134.

odpadu z obalů: SK: společnost ENVIPAK.

Likvidace: odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.

Balení: 6 x 1 litr pouze ve verzi mat
3 x 5 litrů

Certifikace: EMICODE; EC1^{plus} – velmi nízké emise v interiéru

ZKRÁCENÁ VERZE TECHNICKÉHO LISTU.
Další podrobné informace jsou uvedeny v příslušném bezpečnostním listu produktu.

Bona®