

Touch of Grace

Grace Vivid

Náročnost: **náročné**Kartáčování: **vyžadováno**

Vrchní nátěr:

Hard Wax Oil extra matPovrchová úprava: **extra matná**

Černé pozadí v kombinaci s kontrastní bílou pro dosažení křídového vzhledu s viditelnou strukturou dřeva.

Vzhled: Grace Vivid. Bílý dub ošetřený kartáčováním.
Výsledky se budou lišit podle barvy a typu původní dřevěné podlahy.

Použité produkty



Bona Rich Tone



Mix Colour Black



Bona Craft Oil 2K Frost



Bona Hard Wax Oil extra mat

Pokyny

Doba schnutí

1. Připravte podlahu a nakonec přebruste za použití zrnitosti P 120. Důkladně vysajte.
2. Do kanystru s přípravkem Bona Rich Tone přidejte 5% směsi Bona Mix Colour (250 ml do 5 l). Důkladně protřepejte.
3. Výslednou směs naneste pomocí aplikačního padu (8–10 m²/l).
4. Bona Craft Oil 2K důkladně promíchejte a aplikujte na podlahu pomocí gumové stěrky nebo červeného lešticího padu (cca 20 m²/l).
5. Počkejte 10–30 minut, aby se olej vsáknul do podlahy. Povrch vyleštíte leštičkou s červeným padem, případně podle potřeby přidejte další olej.
6. Po dalších 10–30 minutách setřete přebytečný olej z podlahy bavlněným hadrem.
7. Nechte zaschnout.
8. Vysajte a poté naneste 1–2 nátěry tvrdého voskového oleje Bona Hard Wax Oil extra mat podle požadavků na odolnost proti opotřebení.

5–10 h

15–30 min

15–30 min

12 h

16–24 h

Další informace

- Při vytváření tohoto vzhledu se jako vrchní nátěr aplikuje Bona Hard Wax Oil extra mat.
Zvažte matnou nebo hedvábně matnou verzi pro dosažení živějšího dojmu.

Tato příručka popisuje celkový postup ošetření dřevěných podlah a nenahrazuje technické a bezpečnostní listy, které se mohou měnit a je nutné si je před použitím přečíst. Navrhované doby schnutí jsou obvyklé doby schnutí při 20 °C / 60% rel. vlhkosti a je nutné je upravit podle místních vnitřních klimatických podmínek.