

Malibu Dreams

Malibu Amber

Náročnost: **střední**Vrchní nátěr: **Mega lesk**Kartáčování: **volitelné**Povrchová úprava: **lesklá**

Ideální pro dosažení klasického teplého odstínu dřevěné podlahy přelakované lesklým lakem.

Vzhled: Malibu Amber. Bílý dub ošetřený kartáčováním.
Výsledky se budou lišit podle barvy a typu původní dřevěné podlahy.

Použité produkty



2x Bona Amber



2x Bona Mega lesk

Pokyny

Doba schnutí

1. Připravte podlahu a nakonec přebrouste za použití zrnitosti P 120.	
2. Naneste lak Bona Amber pomocí válečku nebo jiného vhodného aplikátoru (cca 8–10 m ² /l).	1–2 h
3. Mezi vrstvami povrch lehce obruste brusivem Bona Diamond Abrasives zrnitosti P 120, abyste snížili hrubost. Vysajte nebo utřete prach.	
4. Naneste další vrstvu laku Bona Amber.	1–2 h
5. Přelakujte lakem Bona Mega lesk pomocí válečku Bona Microfiber Roller 11 mm a nechte zaschnout (cca 8–10 m ² /l).	2–3 h
6. Naneste druhou vrstvu laku Bona Mega lesk.	12–24 h

Další informace

- Čistota je práci s laky se stupněm odstínu lesku obzvláště důležitá. Tip: Před aplikací poslední vrstvy laku válečkem, aplikujte Bona Mega lesk nerezovou špachtlí. Tím si zajistíte čistější povrch. To je skvělý způsob, jak povrch vyčistit.

Zvláštní opatření

K dosažení zrcadlového efektu se doporučuje aplikovat 4 vrstvy.

Tato příručka popisuje celkový postup ošetření dřevěných podlah a nenahrazuje technické a bezpečnostní listy, které se mohou měnit a je nutné si je před použitím přečíst. Navrhované doby schnutí jsou obvyklé doby schnutí při 20 °C / 60% rel. vlhkosti a je nutné je upravit podle místních vnitřních klimatických podmínek.