

Malibu Dreams

Malibu Natural

Náročnost: **střední**Kartáčování: **volitelné**Vrchní nátěr: **Traffic HD Raw**Povrchová úprava: **ultra
matná**

Přírodní olej v kombinaci s lakem Bona Traffic HD Raw pro hedvábně hladký povrch. Úžasný na dotek a neznatelný na pohled.

Vzhled: Malibu Natural. Bílý dub ošetřený kartáčováním.
Výsledky se budou lišit podle barvy a typu původní dřevěné podlahy.

Použité produkty



1x Bona Craft Oil 2K Neutral



2x Bona Traffic HD Raw

Pokyny

Doba schnutí

1. Připravte podlahu a nakonec přebruste za použití zrnitosti P 120. Důkladně vysajte.	
2. Olej Bona Craft Oil 2K promíchejte s tužidlem a naneste nerezovou špachtlí, gumovou stěrkou nebo červeným leštícím padem (cca 30 m²/l).	15–30 min
3. Po 10–30 minutách povrch vyleštíte leštičkou s červeným padem. Podle potřeby přidávejte olej.	15–30 min
4. Po dalších 15–30 minutách setřete přebytečný olej z podlahy bavlněným hadrem. Nechte povrch zaschnout.	8–12 h
5. Přelakujte lakem Bona Traffic HD Raw pomocí válečku Bona Microfiber Roller 11 mm a nechte zaschnout (ca 8–10 m²/l).	2–3 h
6. Proveďte lehký mezibrus mezi vrstvami pomocí Bona Diamond Abrasives zrnitosti P 120, pro odstranění vystupujících vláken dřeva. Vysajte.	
7. Naneste druhou vrstvu laku Bona Traffic HD Raw.	12–24 h
8. Na velmi frekventovaných místech může být zapotřebí aplikovat další vrstvu laku.	

Další informace

- Bona Traffic HD RAW má hrubší povrch než tradiční laky. U komerčních prostor vystavených vysoké zátěži zvažte aplikaci laku Bona Traffic HD extra mat, pro dosažení podobného vzhledu a pro jednodušší údržbu.

Tato příručka popisuje celkový postup ošetření dřevěných podlah a nenahrazuje technické a bezpečnostní listy, které se mohou měnit a je nutné si je před použitím přečíst. Navrhované doby schnutí jsou obvyklé doby schnutí při 20 °C / 60% rel. vlhkosti a je nutné je upravit podle místních vnitřních klimatických podmínek.