

New Modern

Modern Liquorice

Náročnost: **snadné**Kartáčování: **vyžadováno**Vrchní nátěr: **Traffic HD polomat**Povrchová úprava: **hedvábně
matný lesk**

Podlaha kartáčovaná a nabarvená na černo.

Přirozená kresba dřeva tak krásně vynikne.

Vzhled: Modern Liquorice. Bílý dub ošetřený kartáčováním.
Výsledky se budou lišit podle barvy a typu původní dřevěné podlahy.

Použité produkty



2x Bona Classic UX



Mix Colour Black



1x Bona Traffic HD polomat

Pokyny

Doba schnutí

1. Připravte podlahu, přebruste a vykartáčujte za použití Bona Connect kartáčů nebo Bona Fiber Pad.

2. Protřeptejte Bona Classic UX. Přidejte do kanystru 5% směsi Bona Mix Colour (250 ml do 5L). Důkladně protřeptejte.

3. Aplikujte pigmentovaný Bona Classic UX pomocí válečku Bona Roller 11 mm (spotřeba: cca 8–10 m²/l) a nechte zaschnout.

1-2 h

4. Proveďte lehký mezibrus pomocí Bona Scrad Padu pro odstranění vystupujících vláken dřeva. Vysajte nebo utřete prach. Poté aplikujte druhou vrstvu pigmentovaného laku Bona Classic UX.

2-3 h

5. Po 24 hod od poslední aplikace laku, aplikujte lak Bona Traffic HD polomat.

12 h

Další informace

- V případě menších požadavků na odolnost proti opotřebení lze použít jiný nežloutnoucí lak, jako je Bona Mega, Mega ONE nebo Bona Domo.

Zvláštní opatření

Aby podlaha nadále působila na dotek trochu jako surové dřevo, je potřeba provést kartáčování.

Tato příručka popisuje celkový postup ošetření dřevěných podlah a nenahrazuje technické a bezpečnostní listy, které se mohou měnit a je nutné si je před použitím přečíst. Navrhované doby schnutí jsou obvyklé doby schnutí při 20 °C / 60% rel. vlhkosti a je nutné je upravit podle místních vnitřních klimatických podmínek.