

New Modern

Modern Pale

Náročnost: **střední**Vrchní nátěr: **Traffic HD extra mat**Kartáčování: **volitelné**Povrchová úprava: **extra matná**

Pro povrch broušeného dřeva na pohled i na dotek, s bílým pigmentem pro umocnění dojmu.

Vzhled: Modern Pale. Bílý dub ošetřený kartáčováním.
Výsledky se budou lišit podle barvy a typu původní dřevěné podlahy.

Použité produkty



2x Bona White



1x Bona Traffic HD extra mat

Pokyny

Doba schnutí

1. Připravte podlahu a nakonec přebrouste za použití zrnitosti 120.
2. Aplikujte lak Bona White pomocí válečku nebo jiného vhodného aplikátoru. Postupujte ve směru vláken (cca 12 m²/l).
3. Povrch obruste brusivem Bona Diamond Abrasives zrnitosti P 120, abyste snížili hrubost.
4. Stejným způsobem naneste druhou vrstvu Bona White.
5. Ochranu povrchu zajistíte aplikací laku Bona Traffic HD extra mat.
6. Na velmi frekventovaných místech může být zapotřebí aplikace další vrstvy laku.

1–2 h

2–3 h

6–12 h

Další informace

- V případě menších požadavků na odolnost proti opotřebení lze použít jiný nežloutnoucí lak, jako je Bona Novia nebo Bona Mega ONE.
- Na vysoce frekventovaných místech zvažte aplikaci dvou vrstev laku Bona Traffic HD.
- Pro dosažení nejlepšího bílého vzhledu, přelakujte povrch lakem verze extra mat.

Zvláštní opatření

Ošetřování pigmentových podlah s rybím vzorem může být náročné. K této aplikaci se nejlépe hodí podlahy položené podélně.

Tato příručka popisuje celkový postup ošetření dřevěných podlah a nenahrazuje technické a bezpečnostní listy, které se mohou měnit a je nutné si je před použitím přečíst. Navrhované doby schnutí jsou obvyklé doby schnutí při 20 °C / 60% rel. vlhkosti a je nutné je upravit podle místních vnitřních klimatických podmínek.