

Nordic Shimmer

Nordic Ash

Náročnost: **snadné**Kartáčování: **volitelné**Vrchní nátěr: **Craft Oil 2K Ash**Povrchová úprava: **přírodně
matná**

Kombinace surového dřeva s popelavě šedou je jasnou výhodou k dosažení rustikálního severského stylu.

Vzhled: Nordic Ash. Bílý dub ošetřený kartáčováním.
Výsledky se budou lišit podle barvy a typu původní dřevěné podlahy.

Použité produkty



Bona Craft Oil 2K Ash

Pokyny

Doba schnutí

1. Připravte podlahu a nakonec přebruste za použití zrnitosti P 120. Důkladně vysajte.	
2. Na povrch naneste tenkou vrstvu vody. K tomu můžete použít houbu nebo váleček s krátkým vlasem. Vody nesmí být příliš, je třeba však namočit celý dřevěný povrch.	12 h
3. Olej Bona Craft Oil promíchejte s tužidlem a naneste na podlahu pomocí nerezové špachtle, gumové stěrky nebo červeného leštičkového padu (cca 30 m ² /l).	
4. Po 15-30 minutách povrch vyleštíte leštičkou s červeným padem.	15–30 min
5. Naneste další vrstvu oleje.	
6. Po dalších 15-30 minutách setřete přebytečný olej z podlahy bavlněným hadem.	15–30 min
7. K dosažení bezchybné povrchové úpravy ještě jednou přeleštíte pomocí Bona Wool Padu.	8–12 h

Další informace

- Doporučuje se před aplikací oleje vždy nanést vrstvu vody, abyste dosáhli intenzivního a jednotného barevného odstínu.
- Na vysoce frekventovaných místech zvažte aplikaci laku Bona Traffic HD ve dvou vrstvách. Abyste zachovali požadovaný vzhled, doporučuje se extra matný.

Zvláštní opatření

Aplikací finální vrstvy laku Bona Traffic HD snížíte četnost údržby a poskytnete ochranu pigmentu.

Tato příručka popisuje celkový postup ošetření dřevěných podlah a nenahrazuje technické a bezpečnostní listy, které se mohou měnit a je nutné si je před použitím přečíst. Navrhované doby schnutí jsou obvyklé doby schnutí při 20 °C / 60% rel. vlhkosti a je nutné je upravit podle místních vnitřních klimatických podmínek.