

Bona postup broušení

Bona System - příklad postupu pro přírodní vzhled, barevně upravované nebo olejované podlahy:

Přírodní vzhled

Přírodní, barevně upravované nebo olejované podlahy

(žádné viditelné škrábance na podlaze)

Hrubé broušení	Střední broušení	Broušení okrajů	Jemné broušení		
<div>40-50 zrnitost</div> <div></div> <div>Bona Green 8600 Ceramic</div> <div>Bona Belt HD nebo Bona Power Drive</div> <div>Varianta 2: 2x závaží plus Steel Plate na Bona Power Drive</div>	<div>60-80 zrnitost</div> <div></div> <div>Bona Blue 8300 Zirkon</div> <div>Bona Power Drive</div> <div>Varianta 2: 1x závaží plus Steel Plate na Bona Power Drive</div>	<div>60-80 zrnitost</div> <div></div> <div>Bona Blue 8300 Zirkon</div> <div>Bona okrajová bruska</div>	<div>100-120 zrnitost</div> <div></div> <div>Bona Black 8100 Karbid křemíku</div> <div>Bona Quattro</div> <div>Varianta 2: Bona Steel Plate</div>		
<div>40-50 zrnitost</div> <div></div> <div>Bona Green 8600 Ceramic</div> <div>Bona Belt HD nebo Bona Power Drive</div> <div>Varianta 2: 2x závaží plus Steel Plate na Bona Power Drive</div>	<div>60-80 zrnitost</div> <div></div> <div>Bona Blue 8300 Zirkon</div> <div>Bona Power Drive</div> <div>Varianta 2: 1x závaží plus Steel Plate na Bona Power Drive</div>	<div>60-80 zrnitost</div> <div></div> <div>Bona Blue 8300 Zirkon</div> <div>Bona okrajová bruska</div>	<div>100-120 zrnitost</div> <div></div> <div>Bona Black 8100 Karbid křemíku</div> <div>Bona Power Drive</div>	<div>80-120 zrnitost</div> <div><div>80-120 zrnitost</div></div> <div>Bona 8100 nebo Bona Diamantové brusivo</div> <div>Bona Quattro</div> <div>Varianta 2: Bona Steel Plate</div>	

Bona postup pro vytváření textury dřeva

Bona System - příklad postupu pro vytváření textury dřeva.

Hrubé broušení	Střední broušení	Broušení okrajů	Kartáčování okrajů	Kartáčování	Jemné broušení
<div>40-50 zrnitost</div> <div></div> <div>Bona Green 8600 Ceramic</div> <div>Bona Power Drive nebo Bona Belt HD</div> <div>Varianta 2: 2x závaží plus Steel Plate na Bona Power Drive</div>	<div>60-80 zrnitost</div> <div></div> <div>Bona Blue 8300 Zirkon</div> <div>Bona Power Drive</div> <div>Varianta 2: 1x závaží plus Steel Plate na Bona Power Drive</div>	<div>60-80 zrnitost</div> <div></div> <div>Bona Blue 8300 Zirkon</div> <div>Bona okrajová bruska</div>	<div></div> <div>Kartáčování/ Tynex kartáče*</div> <div>Bona Supraflex</div>	<div></div> <div>Kartáčování/ Tynex kartáče*</div> <div>Bona Power Drive</div> <div>Varianta 2: 1x závaží na Bona Power Drive</div>	<div>120 zrnitost</div> <div><div>120 zrnitost</div></div> <div>Bona 8100 nebo Bona Diamantové brusivo</div> <div>Bona Quattro</div> <div>Varianta 2: Bona Steel Plate</div>

*Pokud požadujete jemnější efekt kartáčování, použijte po kartáčování kartáč Tynex Brush.