

Protocole d'entretien

Vous trouverez ci-dessous une liste complète des protocoles d'entretien disponibles, ainsi que des abréviations vous permettant d'identifier et de sélectionner le bon traitement.


WH-C	Wood Hard Wax Oil Cleaning - Nettoyage Parquets huilés-cirés
WH-DC	Wood Hard Wax Oil Deep Cleaning - Nettoyage en profondeur Parquets huilés-cirés
WH-P	Wood Hard Wax Oil Protecting - Protection Parquets huilés-cirés
WH-RC	Wood Hard Wax Oil Recoating - Survitrification Parquets huilés-cirés
WL-C	Wood Lacquered Cleaning - Nettoyage Parquets vernis
WL-DC	Wood Lacquered Deep Cleaning - Nettoyage en profondeur Parquets vernis
WL-P	Wood Lacquered Protecting - Protection Parquets vernis
WL-RC	Wood Lacquered Recoating - Survitrification Parquets vernis
WO-C	Wood Oiled Cleaning - Nettoyage Parquets huilés
WO-DC	Wood Oiled Deep Cleaning - Nettoyage en profondeur Parquets huilés
WO-P	Wood Oiled Protecting - Protection Parquets huilés
WO-RC	Wood Oiled Recoating - Survitrification Parquets huilés
WS-C	Wood Sport Cleaning - Nettoyage Parquets sportifs
WS-DC	Wood Sport Deep Cleaning - Nettoyage en profondeur Parquets sportifs
WS-P	Wood Sport Protecting - Protection Parquets sportifs
WS-RC	Wood Sport Recoating - Survitrification Parquets sportifs
WD-DC	Wood Decking Deep Cleaning - Nettoyage en profondeur Terrasses
WD-P	Wood Decking Protecting - Protection Terrasses
WD-RC	Wood Decking Recoating - Survitrification Terrasses

Protocole de nettoyage en profondeur

Terrasses (huilées)

Programme Bona Care


WD-DC



© A.I.S.E

La laveuse Bona PowerScrubber, utilisée avec Bona DeepClean, nettoie rapidement et efficacement les terrasses en bois extérieures. Le nettoyage en profondeur doit être suivi d'une nouvelle application d'huile. Pour le bois très sale ou moisi, utilisez la Bona PowerScrubber à pleine puissance.

- Installez les brosses orange sur la Bona PowerScrubber.
- Remplissez le réservoir avec 1 litre de Bona DeepClean et 9 litres d'eau.
- Réglez la pression moyenne de contact sur la position 3 ou 4.
- Rincez la terrasse avec de l'eau afin de l'humifier.
- Brossez la terrasse, en faisant fonctionner la machine uniformément le long des planches.
- Rincez la terrasse avec de l'eau.
- Laissez sécher et appliquez ensuite une huile Bona Decking Oil.




Nettoyage en profondeur (B)

Protocole de protection Terrasses (huilées)

Programme Bona Care


WD-P



© A.I.S.E

Si la surface existante est encore relativement intacte, un simple entretien peut être effectué. Toutefois, si la terrasse présente du bois gris et délabré, il est nécessaire de procéder à un nouveau re-huilage (voir WD-RC).


- Nettoyez la terrasse selon le protocole WD-DC et laissez sécher la surface complètement.
- Appliquez une fine couche uniforme d'huile Bona Decking Oil sur une section de la terrasse à l'aide d'un pinceau large ou d'un autre applicateur. Travaillez sur toute la longueur des planches.
- Après environ 10-15 minutes, retirez les excédents d'huile à l'aide d'un chiffon en coton. Cela peut être fait manuellement ou mécaniquement, en le plaçant sous le pad de la monobrosse.
- Poursuivez par sections jusqu'à ce que toute la terrasse ait ainsi été traitée.
- Après 12 heures de séchage (à 20 ° C / 60% HR), la surface pourra être accessible pour une utilisation légère après 12 heures. Pour une restitution définitive et durable, un minimum de 24 heures sera nécessaire.



Protection (C)

Terrasses (huilées)

Programme Bona Care



© A.I.S.E

La survitrification ou régénération est nécessaire lorsque la surface a été ternie par les UV solaires ou lunaires, ou bien encore par les produits de traitement utilisés par des piscines adjacentes. Pour restaurer la beauté naturelle, les fibres de bois endommagées et moisies doivent être éliminées avant une nouvelle application de Bona Decking Oil. C'est rapide et facile avec la laveuse Bona PowerScrubber.



© A.I.S.E

Survitrification (D)

- Installez les brosses orange sur la Bona PowerScrubber.
- Remplissez le réservoir avec une solution de 1 litre à 9 litres de Bona DeepClean et d'eau.
- Réglez la pression moyenne de contact de la brosse sur la position 3 ou 4.
- Rincez la terrasse avec de l'eau. Assurez-vous qu'elle soit bien humide.
- Pour nettoyer la terrasse, travaillez uniformément le long des planches.
- Rincez la terrasse à l'eau claire.
- Laissez la surface sécher complètement.
- Après environ 10 - 15 minutes, retirez les excédents d'huile à l'aide de chiffons en coton, soit manuellement, soit mécaniquement, en les plaçant sous le pad de la monobrosse.
- Continuez avec les sections restantes jusqu'à ce que toute la terrasse ait été traitée.
- Respectant des conditions normales (20 ° C / 60% d'HR), le sol pourra être accessible au trafic léger après 12 heures suivant le séchage de la dernière couche de protection, bien que 24 heures soient réellement nécessaires pour un résultat optimal. En cas de pluie avant le séchage, il peut être nécessaire de ré-appliquer une fine couche d'huile.
- Appliquez une couche mince et uniforme d'huile Bona Decking Oil en travaillant par sections, à l'aide d'un pinceau large ou toute autre brosse adaptée.



1:9

