

Malibu Dreams

# Malibu Amber

Komplexität: **Moderat** | Letzte Schicht: **Mega Gloss**  
Bürsten: **Optional** | Oberfläche: **Hochglänzend**

Ein klassischer, warmer Holzton für Ihren Holzboden, versiegelt und geschützt mit Hochglanzlack.



Malibu Amber auf gebürsteter weißer Eiche.  
Die Ergebnisse können je nach Farbe und Art des Originalholzes variieren.

Verwendete Produkte



2x Bona Amber



2x Bona Mega Gloss

| Anleitung                                                                                                                                              | Trockenzeit |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Den Boden vorbereiten und zum Schluss mit Schleifpapier der Körnung 120 schleifen.                                                                  |             |
| 2. Bona Amber mit einer Rolle oder einem geeigneten Werkzeug auftragen (etwa 8-10 m²/Liter).                                                           | 1-2 h       |
| 3. Mit Bona Diamantschleifer Körnung 120 einen Zwischenschliff vornehmen, um aufgestellte Holzfasern zu entfernen. Saugen bzw. Schleifstaub entfernen. |             |
| 4. Eine zweite Schicht Bona Amber auftragen.                                                                                                           | 1-2 h       |
| 5. Bona Mega Gloss mit einer Bona Mikrofaserrolle 11 mm auftragen und trocknen lassen (etwa 8-10 m²/Liter).                                            | 2-3 h       |
| 6. Eine zweite Schicht Bona Mega Gloss auftragen.                                                                                                      | 12-24 h     |

Weitere Informationen

- Bei der Verarbeitung von Hochglanzlacken ist Sauberkeit besonders wichtig. Tipp: Vor der letzten, mit einer Rolle aufgetragenen Schicht Mega Gloss mit einer Edelstahl-Glättkelle aufbringen. Dies ist eine besonders saubere Methode.

Besonderheiten

Für einen spiegelähnlichen Effekt werden 4 Schichten empfohlen.

Dieser Leitfaden beschreibt die allgemeine Behandlung von Holzfußböden und ist kein Ersatz für technische Sicherheitsdatenblätter, die Änderungen unterliegen und vor der Anwendung der Produkte beachtet werden müssen. Die angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 % und müssen an die jeweiligen Umfeldbedingungen angepasst werden.

